



## Induline Schnellspachtel

1K-Jednosložkový tmel na bázi disperzí

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	960
	<b>Balení</b>	<b>0,4 kg</b>
	Typ balení	Tuba K
	Kód obalu	02
	<b>Číslo výrobku</b>	
weiß	3260	■

Spotřeba Podle potřeby

### Oblasti použití



- Opravné práce
- Na přípravu před lakováním dřeva, dřevěných materiálů, omítek, betonu a jiných podkladů
- K vyplnění pórovitých podkladů a chybějících částí
- Pro profesionální použití

### Vlastnosti výrobku




- Rychle schne a nepatrně se smrštuje
- Dobře brousitelný
- Dobrá plnivost
- Neobsahuje rozpouštědla a je ekologický

### Údaje o výrobku

Hustota	1,8 g/ml
Hodnota pH	Cca 8
Vzhled	Bílá, pevná pasta

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Zpracování



- Podmínky při zpracování  
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C.

Špatné části vyčistěte a naneste produkt pomocí lehkého tlaku japonskou špachtlí. Větší dutiny po cca 3 hodinách schnutí ještě jednou doplňte. Maximální tloušťka vrstvy na jeden pracovní postup je max. 3 mm.

### Upozornění při zpracování

V exteriéru použijte pouze na odpovídajícím odolném povrchu. Neznámé nátěrové systémy vyzkoušejte na kompatibilitu. Není vhodný na povrchy ohrožené vznikem koroze.

- Schnutí  
Doba schnutí: cca 30 minut  
Brousitelný/přelakovatelný: po cca 3 hodinách

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

### Nářadí / čištění



Japonská špachtle z tvrdého plastu nebo nerezové oceli

[GR\_J1\_1]


Čištění v čerstvém stavu vodou. Zatvrdlé nečistoty odstranit pomocí výrobku Aqua RK-898 Reinigungskonzentrat.



---

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.



---

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

---

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.