




## Induline Snelspachtel

Eén-component spachtel op dispersiebasis

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	960
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>0,4 kg</b>
	verpakking	tube
	verpakkingscode	02
	<b>art.nr.</b>	
wit	3260	■

**Verbruik** Naar behoefte

### Toepassing



- Reparatiwerkzaamheden
- Voorbereiding van lakwerkzaamheden op hout, houtmateriaal en minerale ondergronden
- Het uitvullen van ondergronden met poriën en beschadigingen
- Voor de professionele verwerker

### Eigenschappen




- Snel drogend met weinig krimp
- Goed te schuren
- Goed vulvermogen
- Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk

### Technische gegevens

Dichtheid	1,8 gr/ml
pH-waarde	ca. 8
Hoedanigheid	witte, standvaste pasta

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Verwerking



#### ■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:  $\geq +5^{\circ}\text{C}$ .  
 Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min.  $+5^{\circ}\text{C}$ .

Beschadigingen schoonmaken en het materiaal onder lichte druk met een japanspachtel aanbrengen.  
 Grotere gaten na ca. 3 uur droog tijd nogmaals navullen.  
 Maximale laagdikte per laag 3 mm.

**Verwerkingstip**

Buiten alleen met een overeenkomstige bestendige lak verwerken.  
Onbekende lakken testen op verdraagzaamheid.  
Niet geschikt voor corrosiegevoelige oppervlakken.

**■ Droging**

Droogtijd: ca. 30 minuten  
Te schuren / overschilderbaar: na ca. 3 uur  
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

**Gereedschap / reiniging**

Japanspachtel (hard plastic of edelstaal)




[GR\_J1\_1]

Reiniging in verse toestand met water of hardnekkige vervuiling met Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat verwijderen.

**Opslag / houdbaarheid**

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

**Veiligheidsvoorschriften**

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

**Afval**

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.