



Induline 2K-Spachtel

Sügavamate ebatasasuste silumiseks

Värvitoon	Saadavus	
	Tarnitatavad pakendid	1104
	Pakendi kaal	500 g
	Pakendi tüüp	Purk W
	Pakendi kood	01
	Artikli number	
kuusk	3261	■

Kulu

Vastavalt vajadusele



Kasutusala



- Puit sise- ja välistingimustes
- Aknad, ukсед, liimpuit, mööbel jms.
- Täiendavad aluspinnad: Terasplekk, malm ja alumiiniumvalu ning laastplaadid
- Mittesobivad aluspinnad:
 - Nitrolahustiga lahustuda võivad aluspinnad (nt akrüülpinnakatted)
 - Galvaaniliselt ja kuumtsingitud plekid
 - Reaktsioonikrunt (Wash-Primer), tehisvaik- või nitro-kombi-krunt, sest nendel aluspindadel tuleb arvestada nakkeraskustega
 - Troopilised puidud nagu tiik ja palisander sisaldavad komponente, mis tugevasti aeglustavad või võivad isegi blokeerida polüestri kõvenemist
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- Elastne polüestri baasil 2K-peenpahtel
- Vähendatud stüreenisisaldus
- Kergesti silutav
- Hästi täitev
- Kergesti lihvitav
- Väike mahukahanemine

Toote andmed

Sideaine	Küllastumata polüestervaigud
Tihedus (20 °C)	Umbes. 1,7 g/ml
Lõhn	Aromaatne

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.



Võimalikud süsteemitooted

- Remmersi puidusisevärvid
- Induline pinnakattesüsteem
- Remmersi puiduvärvid käsitöö jaoks

Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale


Aluspind peab olema kande, kuiv, puhas ja eraldavatest ainetest (õli, rasv, vaha) vaba. Mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus 11–15%
Piiratult ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%

Ettevalmistamine

■ Segamine

Segage soovitud kogus pahtlit 2% kõvenduspastaga ja töödelge see siis 4 – 5 minuti jooksul.
Kõvenduspasta üledoseerimine ei kiirenda polümerisatsiooni reaktsiooni. Ebasoodastes tingimustes võivad sellisel juhul esineda isegi värvimuutused sellele järgneval värvkattel.

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +10 °C kuni maks. +30 °C.

Pahteldamine

Pärast 20 – 25 minutise kõvenemisaja möödumist saab Induline 2K-pahtlit kuivalt lihvida.

Töötlemisjuhised

Välitingimustes asuva puidu pahteldustöödel võib puidu paisumise ja kahanemise tõttu üldiselt esineda lahti tulekut.
Lugege BFS infolehte nr.18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

■ Kuivamine

Ülevärvitav 15 – 20 minuti pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.

Juhised

Enne töötlemist teostage proovitöö.

Töövahendid/puhastamine

Pahtel



Töövahendid puhastada WV-891- puhastuslahjendi või V-890-lahjendiga.
Kuivanud materjalijääke saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.



VOC-sisaldus
(2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (kat. B/b): max. 250 g/l (2007).
See toode sisaldab 250 g/l VOC.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.