



Induline 2K-Spachtel

Szín	Elérhetőség
	Mennyiség raklaponként 1104
	Készletelés 500 g
	Göngyölegkód 01
	Terméksz.
	3261 ■

Alkalmazási területek



- Fa kül- és beltéren
- Nyílászárók, rétegelt-ragasztott fatartók, bútorok és hasonló építőelemek
- További alapfelületek: Acéllemez, vas- és alumínium öntvények továbbá faforgácslapok
- Professzionális felhasználóknak
- Instabil robbanóanyagok.
- Nem megfelelő alapfelületek:
 - A nitrohígítóval leoldható alapfelületek (pl. akril bevonatok)
 - Galvánhorganyzott vagy tűzihorganyzott lemezek
 - Reakcióképes aljzat (Wash-Primer), műgyanta vagy nitrokombinációs alapozó, mivel ezeken az alapfelületeken tapadási nehézségek várhatók
 - A trópusi fák, pl. a teak vagy a paliszander olyan alkotórészeket tartalmaznak, amelyek nagy mértékben késleltetik vagy gátolhatják a poliészter kikeményedését

Tulajdonságok



- Rugalmas kétkomponensű, poliészter alapú finomglett
- Csökkentett sztiroltartalom
- Kismértékben húzható
- Jó térkitöltő
- Könnyen csiszolható
- Kismértékű térfogatvesztés

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [\[remmers_holzinnenlacke_3261\]](#)
- [\[induline_beschichtungssystem_3261\]](#)
- [\[remmers_holzanstriche_fuer_das_handwerk_3261\]](#)

Előkészítés


- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Az alapfelület legyen hordozóképes, száraz, tiszta és ne legyenek rajta az elválást elősegítő anyagok (olaj, zsír, viasz).
Mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma: 11–15%
A félig mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma max. 18%.

Előkészítés

- **Bekeverés**



Alaposan keverje össze a kívánt mennyiségű glettanyagot kb. 2% edzőkomponens pasztával, majd 4-5 percen belül hordja fel.
Az edzőkomponens paszta túladagolása nem gyorsítja fel a polimerizációs reakciót. Kedvezőtlen körülmények között ilyen esetben még az is előfordulhat, hogy a következő lakkréteg elszíneződik.

Feldolgozás**Spatulyázás**

Az Induline 2K-Spachtel glettanyag 20-25 perc kikeményedési idő után lesimítható szárazon vagy nedvesen.

Feldolgozási tudnivalók

A kültérben található faanyagok glettelő munkálata során a fa duzzadása és zsugorodása miatt rendszerint előfordulhat az anyag lepattogzódása. Figyelembe kell venni a BFS Műszaki irányelvek „Kültéri fa és faszervezetek felületkezelése” c. 18. mellékletét.

■ Száradás


A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Tudnivalók

Felhordás előtt végezzen egy próba-felhordást.

Munkaeszközök és tisztításuk

A munkaeszközöket a használatuk után azonnal WV-891-Waschverdünnung mosóhígítóval vagy V-890-Verdünnung hígítóval kell elmosni.
A beszáradt anyag csak mechanikus módon távolítható el.

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti kiserelésben hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.