



Induline 2K-Spachtel

Gilesnių nelygumų išlyginimui

Atspalvis	Variantai
	Kiekis ant paletės 1104
	Pakuotė 500 g
	Pakuotės kodas 01
	Artikulo Nr.
Eglė/Fichte	3261 ■

Išėiga

Pagal poreikį



Panaudojimo sritys



- Vidaus ir lauko medienai
- Langams, durims, baldams ir pan.
- Kitiems pagrindams: plieno, ketaus bei aliuminio lakštams ir medžio drožlių plokštėms
- Netinkami pagrindai:
 - pagrindas, kurį gali tirpinti nitroceliuliozės skiediklis (pvz., akrilo dangos)
 - cinkuota ir karštai cinkuota skarda
 - reakcinis gruntas (plaunamasis gruntas), derva arba kombinuotas gruntas su nitroceliulioze, nes ant šių pagrindų gali kilti sukibimo problemų
 - tropinė mediena, tokia kaip tikas arba palisandras turi sudedamųjų dalių, kurios stipriai prailgina poliesterio kietėjimą arba netgi visai jį blokuoja
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Elastingas dvikomponentis smulkus glaistas poliesterio pagrindu
- Mažesnis stireno kiekis
- Lengvai dengiamas
- Gerai užpildantis
- Lengvai šlifuojamas
- Nedidelis apimties sumažėjimas

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Nesočiosios poliesterio dervos
Tankis (20 °C)	Apie 1,7 g/ml
Kvapap	Aromatinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai


- „Remmers“ vidaus patalpų medienos lakai
- „Induline“ dangos sistema
- Lazūrinių dažų bei lakų sistemos profesionaliam dažymui ir staliaus darbams

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, ant jo negali būti sukibimui trukdančių medžiagų (tepaly, riebalų, vaško).
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %
Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %

Paruošimas

- **Maišymas**
Reikiamą kiekį glaisto kruopščiai sumaišyti su maždaug 2 % kietiklio pastos ir apdoroti per 4–5 min. Viršijus kietiklio pastos kiekį polimerizacijos reakcija nepagreitinama. Tokiu atveju, esant nepalankioms sąlygoms, gali atsirasti netgi spalvos pakitimai vėliau lakuojant.

**Apdorojimas****Apdorojimo sąlygos**

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Apdorojimo laikas (+20 °C)

4–5 min.

Kietėjimo laikas (+20 °C)

20–25 min.

Glaistyti

Po 20–25 min. kietėjimo, išdžiūvusį „Induline 2K-Spachtel“ galima šlifuoti.

Apdorojimo nurodymai

Naudojant glaistą ant lauko medienos paviršių, dėl medienos išbrinkimo ir susitraukimo gali atsirasti atplaišų. Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

Džiūvimas

Galima dengti kitą sluoksnį: po 15–20 min.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Nurodymai

Prieš apdorojant paviršių, išbandyti produktą bandomajame plote.

Darbo įrankiai / valymas

Darbo įrankius valyti skiedikliu „WV-891-Waschverdünnung“ arba „V-890-Verdünnung“. Išdžiūvusios medžiagos likučius galima nuvalyti tik mechaniškai.

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

**Saugumas / reglamentai**

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.