




Aqua PF-430-Pigmentfüller




07/36/2020
ISO 9001:2015
164.112/EO0736/115531-00



| Цвет | Доступные позиции | | |
|------|-------------------|-------------|-------------|
| | Кол-во на палете | 96 | 22 |
| | Единица упаковки | 5 л | 20 л |
| | Тип упаковки | ведро жест. | ведро жест. |
| | Код упаковки | 05 | 20 |
| | Арт. № | | |
| | 3265 | ■ | ■ |
| | 3269 | ■ | ■ |
| | 3267 | ■ | ■ |

Область применения



- [AW_LH_1]
- [AW_LH_2]
- Мебель и интерьерная отделка
- Оформление торговых помещений и строительство выставочных стендов
- [AW_HB_33]
- [AW_HB_34]
- Для профессионального применения

Свойства



- [EG_HB_132]
- [EG_LH_23]
- [EG_HB_37]
- Высокая тиксотропирующая способность
- Быстрое высыхание
- Слабый запах
- [EG_HB_36]
- Трудновоспламеняемый материал
- Светостойкость

Сертификаты

- EG-Baumusterprüfbescheinigung Modul B (IMO-Zertifizierung)
- VOC-Emissions-Prüfung: Formaldehydreduzierung

Возможные системные продукты

- Aqua TL-412-Treppenlack (2372)
- Aqua CL-440-Colorlack (3802)
- PUR CL-240-Colorlack (1965)
- Aqua V-490-Verzögerer (1939)



- **UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv (3249)**
- **Aqua CL-445-Colorlack 4in1 (3796)**

Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Влажность древесины: 8 - 12 %

■ Подготовка поверхности

Жирную и смолистую древесину очистить с помощью WV-891-Waschverdünnung или V-890.

Хвойная древесина: шлифовка зерном P 80 - 120.

Другие типы оснований: шлифовка зерном P 180 - 320.

[U2_HB_14]

Порядок применения



Тщательно перемешать материал.

Наносить распылением.

Безвоздушное распыление (Airless): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 120 бар.

Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,23 - 0,28 мм, давление материала: 80 - 100 бар, давление воздуха: 1,2 - 2 бар.

Краскопульт: форсунка: 2,0-2,5 мм, давление распыляющего воздуха: 2,0-3,0 бар. [VA1_HB_30]

При необходимости повторить процесс.

После высыхания нанести промежуточное и финишное покрытие с применением соответствующих продуктов.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

■ Высыхание

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Общие указания

[H_HB_24]

[H_HB_12]

[H_HB_11]

При работе с сертифицированными продуктами и системами руководствоваться данными соответствующих отчетов об испытаниях/ сертификатов и технических описаний.

Рабочий инструмент / очистка




Рабочее оборудование и инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat сразу после использования.



Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.