Induline SW-960

- Hydro Verschalungsträgerbeschichtung -

Vodou ředitelný koncentrát pro povrchovou úpravu nosníkového bednění

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	1
	Balení	**500 kg**
	Typ balení	plastový kontejner
	Kód obalu	63
	Číslo výrobku	
speciální odstíny	3284	■
speciální odstíny pouze na vyžádání		

Spotřeba

50 - 80 ml/m² v závislosti od savosti podkladu (hotový roztok)



Oblasti použití

- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Povrchová úprava nosníkového bednění ze dřeva a materiálů na bázi dřeva
- Nátěry hran materiálů na bázi dřeva (např. bednících desek)
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku



- Koncentrát
- Lze nanášet mokré do mokrého
- Odolný alkáliím
- Vodoodpudivý

Údaje o výrobku

Pojivo	Akrylát
Hustota (20 °C)	Cca 1,05 g/cm³
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	Cca 12
Zápach	Charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

› **Induline SW-910 (3777)**

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
  Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.
  Vlhkost dřeva max. 15 %.

Příprava směsi



- **Míchání**
  Hotový roztok připravený k použití získáte přidáním kohoutkové vody v požadovaném poměru (max. 1: 12) za stálého míchání.
  Doporučuje se automatické míchání pomocí dávkovacího systému.

Zpracování



Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +10 °C až do max. +30 °C.

Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.
Průmyslová sériová výroba (VACUMAT®, nanášecí stroj)
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování

Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
V případě tvorby pěny (na okrajích) VACUMAT® se doporučuje přidání 0,05-0,30% odpěňovače VP 20509.

Schnutí
Přelakovatelný po cca 1 hodině
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

Nářadí / čištění



VACUMAT®, Nanášecí stroj

Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Biocidní přípravek

Obsahuje biocidní přípravek (konzervační prostředek pro výrobky v plechových obalech) s biocidními účinnými složkami CMIT/MIT (3:1), který chrání obsah nádoby před znehodnocením mikrobiálními organismy (bakterie, kvasinky, atd.). Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro zpracování!

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní hodnota EU pro produkt (kategorie A / e): max. 130 g / l (2010).
Tento produkt obsahuje <130 g / l VOC.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.