



Induline SW-961

- Hydro Verschalungsträgerbeschichtung Premium -

Vodou ředitelný koncentrát pro povrchovou úpravu nosíkového bednění s ochranou nátěrového filmu

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	1	1
	Balení	600 kg	1000 kg
	Typ balení	kontejner	kontejner
	Kód obalu	63	61
	Číslo výrobku		
prémiová žlutá (Premium Gelb)	3287	■	■

Spotřeba

50 - 80 ml / m² v závislosti na nasákavosti povrchu (roztok připraven k použití)



Oblasti použití



- Dřevo v exteriéru
- Povrchová úprava nosíkového bednění ze dřeva a materiálů na bázi dřeva
- Nátěry hran materiálů na bázi dřeva (např. bednicích desek)
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku



- Koncentrát
- Obsahuje konzervant nátěrového filmu proti mikrobiálnímu poškození
- Vysoká intenzita barvy
- Lze nanášet mokré do mokrého
- Odolný alkáliím
- Vodoodpudivý

Údaje o výrobku

Pojivo	Akryl
Hustota (20 °C)	Cca 1,03 g/cm ³
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	Cca 30
Zápach	Charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

➤ **Induline SW-910 (3777)**

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.
Vlhkost dřeva max. 15 %.


Příprava směsi



- **Míchání**
Hotový roztok připravený k použití získáte přidáním kohoutkové vody v požadovaném poměru (max. 1: 12) za stálého míchání.
Doporučuje se automatické míchání pomocí dávkovacího systému.



Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +10 °C až do max. +30 °C.

Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

Průmyslová sériová výroba (VACUMAT®, nanášecí stroj)

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.


■ Schnutí

Přelakovatelný: po cca 1 hodině

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

Nářadí / čištění



VACUMAT®

Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Biocidní přípravek

Obsahuje jako "ošetřený výrobek" biocidní výrobek s biocidní účinnou látkou 3-jod-2-propynyl-butykarbamát k ochraně lakového filmu proti mikrobiálnímu napadení (řasy, plísně atd.). Dodržujte pokyny ke zpracování!

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instrukcí, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.