



Induline SW-961

- Hydro Verschalungsträgerbeschichtung Premium -

Vízbázisú koncentrátum zsalutartók bevonásához filmvédelemmel

Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	1	1
	Kiszereelés	600 kg	1000 kg
	Göngyöleg típusa	konténer	konténer
	Göngyölegkód	63	61
	Terméksz.		
prémium sárga	3287	■	■

Anyagszükséglet

50–80 ml/m² az alapfelület nedvszívó képességétől függően (használatkész oldat)



Alkalmazási területek



- Kültéri faanyagokra
- Fából és faalapú anyagokból készült zsalutartók bevonása
- Élbevonat faanyagokra (pl. zsalutáblákra)
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Koncentrátum
- Felületi védelemmel a mikrobiológiai károsodások ellen
- Nagy színintenzitású
- Nedves a nedvesre rakásolható
- Lúgálló
- Víztaszító

Termékjellemzők

Kötőanyag	akrilát
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,03 g/cm ³
Kifolyási idő (20° C, DIN 4)	kb. 30
Szag	jellegzetes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Induline SW-910 \(3777\)](#)

Előkészítés

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és levasztószert-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.

A fa nedvességtartalma: max. 15%

Előkészítés

■ Bekeverés


A használatra kész oldatot víz hozzáadásával kell a megfelelő keverési arányban (max. 1:12) elkészíteni.

Az adagoló berendezéssel végzett automata keverés ajánlott.





Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +10 °C és max. + 30 °C.

Az anyagot a felhasználás során és a munkaszünetek után egyaránt jól fel kell keverni.

Ipari sorozatgyártásra alkalmas (VACUMAT®, lambériafestőgép).

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.


Száradás

Átdolgozható: kb. 1 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendőek.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

Munkaeszközök és tisztításuk




VACUMAT®, lambériafestő-gép

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel vagy RK-898-Reinigungskonzentrat tisztító koncentráttal kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

A bevonatnak a mikroorganizmusokkal (alga, penész, stb.) szembeni védelme érdekében 3-jód-2-propinilbutilkarbamátot kezelt termékként biocid hatóanyagot(okat) tartalmazó biocid terméket (bevonóvédőszer) tartalmaz. Feltétlenül vegye figyelembe a feldolgozási utasításokat!

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU-határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünk nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.