



## Induline GW-330

Wodna, lazurująca powłoka gruntująca



Kolor	Formy dostawy					
	Ilość na palecie	672	96	22	4	1
	Jedn. opak.	6 x 0,75 l	5 l	20 l	120 l	1000 l
	Rodzaj opakowania	kanister blaszany	kanister blaszany	kanister blaszany	beczka	kontener
	Kod opakowania	01	05	20	68	61
	<b>Nr art.:</b>					
bezbarny	3388	■	■	■	■	■
kolory niestandardowe	3389		■	■	■	■


### Zużycie

30 - 80 ml/m<sup>2</sup>

Zależnie od sposobu stosowania, gatunku drewna i jego powierzchni



### Obszary stosowania



- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
- Do drewna iglastego i liściastego.
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Tymczasowe zabezpieczenie belek z klejunki przed zanieczyszczeniem podczas transportu i budowy
- Nie nadaje się do stosowania na posadzkach.
- Dla profesjonalnych użytkowników

### Właściwości



- Możliwe sztaplowanie "mokre na mokre"
- Materiał szybkooschnący
- Produkt na bazie wody: nie wydziela uciążliwego zapachu, do mycia narzędzi wystarczy woda
- Pozwala drewnu oddychać
- Nie tuszcy się

### Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	około 1,01 g/cm <sup>3</sup>
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4	około 10 - 12
Zapach	charakterystyczny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

### Informacje dodatkowe

- [Merkblatt zur Betriebshygiene](#)
- [Pflege und Wartung von Tauchbecken](#)

### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Induline SW-900\\* \(3776\)](#)
- [Induline SW-910 \(3777\)](#)

\* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!


### Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża  
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.  
Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.




- **Przygotowania**  
Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna\* (\* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

#### Sposób stosowania



- **Warunki stosowania**  
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.  
  
Materiał starannie rozmieszczać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.  
Nanieść poprzez zanurzenie lub flutację  
Przemysłowa produkcja seryjna (wakumat)  
Małować pędzlem lub wałkiem.  
Po wyschnięciu nałożyć następne powłoki.  
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

#### Wskazówki wykonawcze



- Przez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.  
Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.  
Proszę wykonać próbne malowanie w warunkach praktycznych w wybranym systemie, a następnie zbadać właściwości powierzchni.  
Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.  
Produkt nadaje się do stosowania w grupie obciążeń klimatycznych dla klimatu zewnętrznego (konstrukcja chroniona) zgodnie z normą DIN 50010-1. Tylko w przypadku bezpośredniego oddziaływania czynników atmosferycznych na impregnowane elementy drewniane najpóźniej po 4 tygodniach powinna być naniesiona powłoka nadająca się do stosowania na zewnątrz.
- **Schnięcie**  
Dalsza obróbka możliwa jest po około 1 godzinie.  
Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wvp) = 65 %.  
Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

- **Rozcieńczanie**  
Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

#### Wskazówki

Należy przestrzegać instrukcji pt. "Pielęgnacja i konserwacja wanien zanurzeniowych i urządzeń flutacyjnych" oraz "Wskazówki na temat higieny pracy".

#### Narzędzia / czyszczenie



wanna zanurzeniowa, urządzenie flutacyjne, wakumat, pędzel, wałek  
  
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.  
Bрудną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

#### Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

#### Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

#### Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

#### Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Graniczna zawartość LZO wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/e): wynosi 130 g/l (2010).  
Ten produkt zawiera < 130 g LZO/l.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność