



## Induline GW-341 WF

Vodou ředitelný lazurovací speciální základní nátěr



Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	22
	<b>Balení</b>	<b>20 l</b>
	Typ balení	plechový obal
	Kód obalu	20
	<b>Číslo výrobku</b>	
bezbarvý	3395	■
speciální odstíny	3396	■


### Spotřeba

80 - 120 ml/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu nátěru

V závislosti na způsobu zpracování, druhu dřeva a na povrchu dřeva.



### Oblasti použití



- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Listnaté dřevo
- Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
- Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdní, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
- Pro profesionální použití

### Vlastnosti výrobku



- Připravený pro aplikaci máčením nebo poléváním
- Velmi dobrá stékavost
- Dobrá smáčivost pórů, zejména u dřevin s velkými póry
- Vynikající přilnavost (za mokra)

### Údaje o výrobku

Doba výtoku s (20° C, ISO 3)	23 - 28
Pojivo	Speciální pryskyřice
Hustota (20 °C)	Cca 1,01 g/cm <sup>3</sup>
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	Cca 11
Zápach	Charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Certifikáty

- [Pflege und Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen](#)
- [Hinweise zur Betriebshygiene](#)

### Systémové produkty

- [Induline SW-900\\* \(3776\)](#)
- [Induline SW-935 \(3786\)](#)
- [Induline LW-700 \(3400\)](#)
- [Induline LW-725 \(3941\)](#)
- [Induline LW-715E \(1798\)](#)
- [Induline LW-720 \(3996\)](#)
- [Induline LW-722 <sup>\[eco\]</sup> \(5100\)](#)
- [Induline LW-721/05 \(5105\)](#)



\*Používejte biocidy bezpečným způsobem.  
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

### Přípravné práce

#### ■ Požadavky na podklad

Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělovacích se částic.  
Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %  
Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

#### ■ Příprava podkladu

Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem\* (\*Používejte biocidní přípravky bezpečně.  
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).  
Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

### Zpracování



#### ■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +30 °C.  
Relativní vlhkost vzduchu 40 % - 80 %.

Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.  
Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, polévání, stříkání pouze v uzavřených zařízeních.  
Po uschnutí proveďte další nátěry.  
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

### Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.  
Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.  
V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zbarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.  
U dřevin které obsahují třísloviny provádějte urychlené schnutí.  
U dřevin accoya, dub a kaštan dosáhnete optimálního rozlívu při hodnotě pH od 9,0 do 9,5, to odpovídá přidání 0,3 - 0,5 % VP 20829 aditiva (0366).  
V případě zvýšení viskozity odpařováním musí být provedeno doředění vodou (viskozita: doba výtoku cca 23-27 s ve výtakovém pohárku ISO 3 mm).  
Pro lepší rozlív za nepříznivých podmínek (zvýšení teploty, nízká vlhkost vzduchu) zředte až 10 % vody. Ztráty z odpařování vyrovnejte přidáním vody.  
V případě tvorby pěny v polévacím zařízení doporučujeme přidat 0,2-1,0 % VP 9325 odpěňovač st. 2 (3231).  
Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na [www.remmers.de](http://www.remmers.de).

#### ■ Schnutí

Přelakovatelný: po cca 4 hodinách  
(při 23 °C a 50 % r.v.)

Přelakování při nuceném schnutí: po cca 90 minutách  
(20 minut odkapávání/50 minut fáze schnutí (35 - 40 °C)/20 minut fáze ochlazování)

#### ■ Ředění

Připraven k aplikaci  
V případě potřeby vodou (max. 10 %).

### Upozornění

Řiďte se návody k "Údržbě & ošetřování máčecích van a polévacích zařízení" a "Pokyny pro hygienu v provozu".


### Nářadí / čištění



Štětce, máčecí vany, polévací zařízení, stříkací zařízení

Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-  
Reinigungskonzentrat.  
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

### Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.



Obsah VOC podle směrnice  
Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.