Induline LW-700

Caurspīdīgs starppārklājums un gala pārklājums uz ūdens bāzes, kas paredzēts izsmidzināšanas procesam

Krāsu tonis	Pieejamība				
	Skaits paletē	96	22	4	1
	VPE	**5 l**	**20 l**	**120 l**	**1000 l**
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	Muca K	Konteiners K
	Iepakojuma kods	05	20	68	61
	Preces Nr.				
Induline LW-700/20 matēts					
bezkrāsains	1680	■	■	■	
bezkrāsains UV+	1681		■	■	
Īpašās krāsas	1689	■	■	■	
Īpašās krāsas UV+	1683		■	■	
Induline LW-700/40 zīdains spīdīgs					
bezkrāsains UV+	3400	■	■		
velnarutks (RC-150)	1682		■	■	■
priede (RC-250)	3401		■		
gaišs ozols (RC-351)	3402	■	■	■	
afrormozija (RC-450)	3403	■	■		
tīkkoks (RC-550)	3404	■	■		
sarkankoks (RC-570)	3406	■	■	■	
valrieksts (RC-652)	3407	■	■		
rudzu koks (RC-750)	3408	■	■		
afcelija (RC-330)	3409	■	■		
velnarutks UV (RC-1500)	3412	■	■		
brūns (FT18846)	3415		■		
Īpašās krāsas UV+	3433		■		
Īpašās krāsas	3419	■	■	■	■
Īpašās krāsas UV+	1684		■		

Patēriņš

150 - 275 ml/m² (plus izsmidzināšanas zudumi)
(atbilst: mitrās plēves biezums: 150-275 µm, sausās plēves biezums: 50-100 µm)

Dažādi nepieciešamie pārklājumu biezumi ar velnarutku un bezkrāsainu UV +:
2x - 200 ml/m² (plus izsmidzināšanas zudumi)
(atbilst mitrās plēves biezumam: 200 µm uz vienu darba operaciju, kopējais sausa slāņa biezums: aptuveni 130 µm)

Izmantošanas jomas

- Koksne iekšā un ārā
- Skujkoki un lapu koki
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
- Starppārklājums un gala pārklājums
- Vienslāņu un daudzslāņu metode
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Laba saliešana
- Paaugstināta noturība pret salipšanu
- Augsta stabilitāte pret UV un krāsu stabilitāte
- Minimāla dzeltēšanas tendence
- Ļoti zema tendence uz īslaicīgiem ūdens traipiem
- Augsts spīdums un virsmas kvalitāte, pateicoties mikro putuplasta optimizācijai
- Ļoti laba izturība pret krusu: elastība zemā temperatūrā
- Liela izturība, pateicoties īpašai saistvielu kombinācijai

Izstrādājuma dati

Saistviela	Specifiski akrilāta polimēri
Blīvums (20 °C)	Apt. 1,04 g/cm³
Viskozitāte	Apt. 3700 mPa*s
Smarža	Raksturīgs

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- **DIN EN 71-3 "Bērnu rotaļlietu drošība"**
- **French VOC Emission Test**
- **KOMO® product certificate 33202 FILM FORMING MID- AND TOP-COAT SYSTEMS ON TIMBER**

Iespējamie sistēmas produkti

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline GW-306 * (3488)**
- **Induline GW-360 (3201)**
- **Induline ZW-502i (1633)**
- **Induline ZW-504i (3453)**
- **Induline GW-341 WF (3396)**
- **Induline ZW-507i (1636)**
- **Induline GW-390 (7950)**
- **Induline Mix & Go (1827)**

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
  Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.
  Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%

Sagatavošana

Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).
Iepriekš apstradājeit ar gruntējuma vai strarppārklājumu un, ja nepieciešams, starpslīpēšanu.
Ja nepieciešams, aizsargājiet parapeta šuves ar Induline V-šuvju aizsardzību vai Induline AF-920.

Apstrāde

Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +30 °C.

Dotās vērtības attiecas uz neatšķaidītu materiālu. Labākie smidzināšanas rezultāti tiek sasniegti, ja materiāla temperatūra ir no 15° C līdz 20° C.
Nodrošiniet labu ventilāciju.
Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar.
Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1 - 2 bar.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi

Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
Nelietot tiešos saules staros un zem 15 °C vai virs 30 °C.
Lai novērstu koksnes sastāvdaļu aktivizēšanu, jāveic piespiedu žūšana.
Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdenī šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus iekrāsojumus.
Samazina virsmas defektus, kas saistīti ar koksnes specifiskām sastāvdaļām (piemēram, lapegle)
Izņēmuma gadījumos var būt nepieciešama atkārtota uzklāšana.
Bezkrāsaina krāsa nav piemērota ārējām virsmām, kuras ir tieši pakļautas laikapstākļiem.
Bezkrāsaina UV + krāsa ir jāizmanto bezkrāsainiem pārklājumiem tiešā ārējā zonā. Uz versiju attiecas īpaši nosacījumi, sk. sistēmas aprakstu Induline LW-700/40 bezkrāsains UV +.
Izmantojot bezkrāsainu starpposma pārklājumu, var būt novirzes no krāsu kartes.
Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas
Slīpējams un pārkrāsojams: pēc aptuveni 4 stundām (ar 23 °C un 50 % r.m.)

Slīpējams un pārkrāsojams ar paātrinātu žūšanu: pēc 20 minūšu garas iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 75% r.m.) / 75 minūšu žūšanas fāzēs (apm. 45 °C, 1 m/s gaisa cirkulācija) / 20 minūšu dzesēšanas fāzēs

Nokrišana zem noteiktas apstrādes temperatūras, pārsniedzot noteikto mitrumu vai maks. slāņa biezumu noved pie nožūšanas aizkavēšanās un hidrofilo emulgatoru iekļaušanas. Palielinās īslaicīgu ūdens traipu risks. Šis efekts mazinās, jo pārklājums sacietē.

Izmantošanai

Ja nepieciešams, ar ūdeni (maks. 5%).

Norādījumi

Blīvēšana:
Hermētiķiem jābūt krāsu savietojamiem, un tos nedrīkst uzklāt, līdz krāsa ir pilnīgi izžuvusi.

Izmantojiet tikai mīkstinātājus nesaturošus blīvēšanas profilus.
Pārklājuma kvalitātes iegūšana:
Izmantojot šo produktu kopā ar Induline Mix & Go, kapitālai remontam un remontam var iegūt izkliedējamu laku.
Kopšana un atjaunošana:
Koksne ārpus telpām ir pakļauta lieliem klimatiskajiem un vides faktoriem. Pārklājums ir pakļauts dabiskai novecošanās, nodiluma un nolietošanās procesam. Nolietošana notiek dažādos ātrumos atkarībā no koksnes detaļas nodiluma (vājš, vidējs, stiprs). Detaļai vai objektam var būt dažādas nodiluma pakāpes laika apstākļu dēļ. Lai koka elementiem nodrošinātu optimālu aizsardzību daudzu gadu garumā, ieteicams katru gadu pārbaudīt virsmas. Iespējamas bojātas vietas ir jāapstrādā vai jāremontē tūlīt pēc tīrīšanas.
Tīrīšanai un kopšanai mēs iesakām logu kopšanas komplektu un durvju kopšanas komplektu.
Labošanas krāsošana ar Aqua HSL-35 un Aqua DSL-55 vai HSL-30 un MSL-40.
Ievērojiet spēkā esošos standartus un vadlīnijas attiecībā uz koksnes detaļu pārklājumu ārā (VFF instrukcijas, BFS instrukcija nr. 18, VdL vadlīnijas, IFT vadlīnijas).

Darba instrumenti/tīrīšana

Rokas smidzināšanas pistoles, automātiskās smidzināšanas sistēmas

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .
Šis produkts satur <130 g/l GOS.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā, ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.