



Induline LW-700

Водное лессирующее промежуточное и финишное покрытие для нанесения распылением

Цвет	Доступные позиции						
	Кол-во на палете	96	22	4	1	1	6
Единица упаковки	5 л	20 л	120 л	1000 л	600 л	60 л	
Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.	бочка пласт.	контейнер пласт.	контейнер пласт.		
Код упаковки	05	20	68	61	63	60	
Арт. №							
Induline LW-700/20 мат.							
farblos / бесцветный	1680	■	■	■			
farblos UV+ / бесцветный УФ+	1681		■	■			
Sonderfarbtöne / колеровка	1689	■	■	■			■
Sonderfarbtöne UV+/ спец. цвета с УФ+	1683		■	■			
Induline LW-700/40 шелк.-глянц.							
farblos / бесцветный	3400	■	■			■	
farblos UV+ / бесцветный УФ+	1682		■				
hemlock / хемлок (RC-150)	3401		■				
kiefer / сосна (RC-250)	3402	■	■	■			
eiche hell / дуб светлый (RC-351)	3403	■	■				
afrormosia / афрормозия (RC-450)	3404	■	■				
teak / тик (RC-550)	3406	■	■	■			
mahagoni / махагон (RC-570)	3407	■	■				
nussbaum / орехово-коричневый (RC-652)	3408	■	■				
palisander / палисандр (RC-750)	3409	■	■				
afzelia / афцелия (RC-330)	3412	■	■				



Цвет	Доступные позиции						
	Кол-во на палете	96	22	4	1	1	6
Единица упаковки	5 л	20 л	120 л	1000 л	600 л	60 л	
	ведро жест.	ведро жест.	бочка пласт.	контейнер пласт.	контейнер пласт.		
Тип упаковки	05	20	68	61	63	60	
Код упаковки	Арт. №						
hemlock UV / хемлок УФ (RC-1500)	3415	■					
maron / марон (FT18846)	3433	■					
Sonderfarbtöne / колеровка	3419	■	■	■	■		
Sonderfarbtöne UV+ / спец. цвета с УФ+	1684	■					

Расход



150 - 275 мл/м² (без учета потерь при распылении)

(соответствует толщине мокрой пленки: 150 - 275 мкм, сухой пленки: 50 - 100 мкм)

Расход и толщина пленки для вариантов hemlock (хемлок) и farblos UV+ (бесцветный УФ+):

2 x 200 мл/м² (без учета потерь при распылении)

(соответствует толщине мокрой пленки: 200 мкм на один рабочий проход; общая толщина сухой пленки: ~ 130 мкм)

Область применения



- Древесина внутри и вне помещений
- Хвойная и лиственная древесина
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Промежуточное и финишное покрытие
- Метод одно- и многослойного нанесения
- Для профессионального применения

Свойства



- Хорошая растекаемость
- Повышенная стойкость к слипанию
- Высокая стойкость к ультрафиолету и стабильность цвета
- Низкая склонность к пожелтению
- Очень низкая склонность к образованию пятен вследствие временного попадания воды
- Высокая яркость оттенка и качество поверхности за счет пониженного образования микропыли
- Очень высокая стойкость к граду: эластичность при низких температурах
- Высокая долговечность благодаря специальной комбинации связующих веществ

**Технические параметры продукта**

Связующее вещество	спец. акриловые полимеры
Плотность (20 °C)	~ 1,04 г/см ³
Вязкость	~ 3700 мПа·с
Запах	характерный

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

Сертификаты

- > **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**
- > **French VOC Emission Test**

Возможные системные продукты

- > **Induline SW-900* (3776)**
- > **Induline GW-306* (3488)**
- > **Induline GW-360 (3201)**
- > **Induline ZW-502i (1633)**
- > **Induline ZW-504i (3453)**
- > **Induline GW-341 WF (3396)**
- > **Induline Mix & Go (1827)**

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.

Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Подготовка к выполнению работ**■ Требования к обрабатываемой поверхности**

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %

■ Подготовка поверхности

Древесину с низкой природной стойкостью пропитать средством для защиты древесины*.

Нанести соответствующее грунтовочное и промежуточное покрытия, при необходимости выполнить промежуточную шлифовку.

V-образные швы при необходимости заполнить продуктом Induline V-Fugenschutz или Induline AF-920.

Порядок применения**■ Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +30 °C.

Указанные значения действительны для неразбавленного материала. Наиболее оптимальные результаты распыления достигаются при температуре материала от 15 до 20 °C.

Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.

Безвоздушное распыление (Airless): форсунка 0,28 - 0,33 мм, давление материала: 70 - 90 бар

Смешанное распыление (Airmix): форсунка 0,28 - 0,33 мм, давление материала: 70 - 90 бар, давление воздуха 1 - 2 бар

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.



Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Не наносить продукт под прямым воздействием солнечных лучей и при температуре ниже +15 °C или выше +30 °C.

Во избежание активации растворимых веществ древесины рекомендуется применять ускоренную сушку.

При обработке древесины дуба возможно образование темных пятен вследствие контакта красящих водорастворимых веществ древесины с водными дисперсионными лакокрасочными материалами.

Сокращает дефекты поверхности, вызываемые специфическими растворимыми веществами древесины (например, лиственницы)

В исключительных случаях может потребоваться повторное нанесение.

Вариант farblos (бесцветный) не предназначен для обработки поверхностей, расположенных вне помещений и подверженных прямому атмосферному воздействию.

В качестве бесцветного покрытия для поверхностей, расположенных вне помещений и подверженных прямому атмосферному воздействию, использовать вариант farblos UV+ (бесцветный УФ+). Для данного варианта покрытия предусмотрены особые условия, см. описание системы Induline LW-700/40 farblos UV+.

При применении бесцветного промежуточного покрытия возможны отклонения от оригинального оттенка по карте цветов.

Специальные рекомендации по обработке окон и входных дверей из различных пород древесины можно найти на сайте www.remmers.com

■ Высыхание

От пыли: ~ 1 час

Шлифовка и нанесение следующего слоя: ~ 4 часа (при 23 °C и относительной влажности воздуха 50 %)

Шлифовка и нанесение следующего слоя при использовании ускоренной сушки: зона испарения 20 мин. (при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 - 75 %) / фаза высыхания 75 мин. (ок. 45 °C, циркуляция воздуха 1 м/с) / зона охлаждения 20 мин.

Температура нанесения ниже указанной, а также превышение заданной влажности воздуха или максимальной толщины слоя приводит к замедлению высыхания и фиксации влагочувствительных эмульгаторов в лаковой пленке. Возникает риск образования т.н. "временных водяных пятен" (при контакте поверхности окна с влагой). В процессе отверждения покрытия этот эффект снижается.

■ Разбавление

При необходимости разбавить водой (макс. 5 %).

Общие указания

Запечатка:

Применяемые герметики должны быть совместимы с лакокрасочным покрытием. Наносить герметик только после полного высыхания лакокрасочного покрытия. Использовать только уплотнители, не содержащие пластификаторов.

Приготовление версии продукта под нанесение кистью:

Для получения лака под нанесение кистью для обновления и ремонта ранее нанесенного покрытия использовать набор Induline Mix & Go.

Уход и обновление:

Древесина, расположенная вне помещений, подвержена сильному воздействию климатических условий и окружающей среды. Покрытие склонно к естественному старению, износу и сокращению толщины пленки. Сокращение пленки покрытия, нанесенного на древесину, происходит в зависимости от интенсивности нагрузок с



различной скоростью. На одном и том же элементе или объекте могут присутствовать различные стадии выветривания покрытия. Чтобы обеспечить оптимальную защиту деревянных элементов на долгие годы, рекомендуется ежегодно проводить контроль состояния поверхности. Возможные повреждения после предварительной очистки поверхности необходимо сразу обработать / отремонтировать.

Для очистки и ухода рекомендуем использовать набор по уходу Pflege-Set для окон или Pflege-Set для дверей.

Для ремонта покрытия используйте одну из комбинаций:

- Aqua HSL-35 и Aqua DSL-55

или

- HSL-30 и MSL-40.

Руководствоваться актуальными нормами и директивами по окрашиванию деревянных конструкций вне помещений (инструкции VFF, инструкция BFS-Merkblatt №18, директивы IFT).

Рабочий инструмент / очистка




Ручное или автоматическое распылительное оборудование.

Рабочее оборудование и инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Постановление о биоцидных продуктах

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!



Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decoraint (2004/42/EG)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (Кат.А/d): макс. 130 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.