



Primaire Isolant

Primaire à base aqueuse contre le saignement des composants de bois

| Couleur | Disponibilité | | | | | |
|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Nombre/palette | 672 | 200 | 96 | 30 | 22 |
| | Unités de conditionnement | 3 x 0,75 l | 2 x 2,5 l | 2 x 5 l | 10 l | 20 l |
| | Type de conditionnement | Seau métal |
| | Clé de fermeture | 01 | 03 | 05 | 10 | 20 |
| | Art. n° | | | | | |
| blanc qualité brosse | 3440 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Blanc (à pulvériser) | 3441 | | | | | ■ |


Consommation

2 x env. 70 - 80 ml/m²

Une consommation plus basse mène à un mauvais effet isolant.



Domaines d'application



- Comme primaire ou couche intermédiaire
- Bois à l'intérieur et à l'extérieur
- Éléments en bois de dimensions stables, p.ex: fenêtres et portes
- Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin.
- Éléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages.
- Ne pas appliquer sur un bois fraîchement imprégné. Respecter les délais de fixation.

Propriétés



- Très couvrant
- Résistant aux intempéries et régulateur d'humidité
- Diminue l'effet de jaunissement, lors de l'utilisation des couleurs claires, grâce aux composants de bois solubles dans l'eau.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Densité (20°C) | 1,30 g/cm ³ |
| Viscosité | Env. 1500 - 2000 mPa·s |
| Odeur | Faible, inodore après séchage (douce) |
| Degré de brillance | Mat |

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.



Préparation du travail

■ Exigences du support

Éléments en bois de dimensions stables: humidité du bois 11 - 15 %

Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle:

Humidité du bois ≤ 18%.

■ Traitement préliminaire

Éliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.

Éliminer par ponçage la surface du bois grisailé / dégradé par les intempéries jusqu'à trouver le support porteur.

Éliminer les traces de résine apparentes, les nœuds fissurés ou désolidarisés, puis nettoyer avec le produit adapté (p. ex. Diluant & Nettoyant brosses).

Prétraiter le bois à l'extérieur qui doit être protégé contre les salissures et le bluissement avec le Primaire de protection du bois* (par nécessité pour le bois à l'intérieur).

Observer la fiche "BFS" n°18 "Revêtement sur bois et dérivés du bois à l'extérieur".

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre 5 et 30°C.

Après séchage, procéder à la 2ème application.

Bien brasser le produit.

Application au pinceau, au rouleau et par pulvérisation

Pistolet Airless: Buse: 0,28 - 0,33 mm. Pression du produit: 70 – 90 bar.

Pistolet Airmix: Buse: 0,28 - 0,33 mm. Pression du produit: 70 – 90 bar. Pression de pulvérisation: 1 – 2 bar.

Pistolet à godet: buse: 1,8-2,0 mm, pression à l'air pulvérisé: 2-2,5 bar

Après séchage, procéder à l'application suivante.

Applications



Appliquer le matériel sans dilution.

Contrôler à l'aide d'une zone d'essai la compatibilité avec le support, l'adhérence et les couleurs.

Pour une mise en oeuvre à l'intérieur, veiller à maintenir une aération suffisante.

■ Séchage

Sec: env. 1 h

Ponçable: env. 4 h

Recouvrable: env. 12 h

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

Des temps de séchage plus courts mènent à un mauvais effet isolant.

Des températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée mènent à un séchage plus lent et un mauvais effet isolant.

■ Dilution

Prêt à utiliser

Remarques

Sur bois de mélèze raboté et bois de résineux particulièrement riche en résine, tout particulièrement en présence de nœuds, coupe sur dosse, zones de bois tardif riche en résine, une adhérence réduite est possible, susceptible d'entraîner une altération de l'application par les intempéries. Compter avec des intervalles d'entretien plus courts / des rénovations plus fréquentes. Dans ce cas, la seule possibilité est de prépatiner ou de procéder à un ponçage très grossier (grain 80) du bois. Pour ce bois (brut de sciage), compter avec des intervalles beaucoup plus longs entre deux entretiens / rénovations.

**Outils / nettoyage**


Pinceau acrylique



Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau additionnée de liquide nettoyant. Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Conservation

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

**Sécurité / réglementation**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Equipements de protection personnelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Ordonnance sur les produits biocides

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Limite européenne pour ce produit (cat. A/g): max. 30 g/l (2010).
Ce produit contient < 30 g/l COV.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.