



## Insulating Primer

### - Isoliergrund -

Speciālais pārklājums uz ūdens bāzes pret koksnes sastāvdaļu caurspiešanos

Krāsas tonis	Pieejamība				
	Skaitis uz paletes	672	200	96	30
	<b>VPE</b>	<b>3 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>	<b>1 x 5 l</b>	<b>10 l</b>
	Iepakojuma veids	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis
	Iepakojuma kods	01	03	05	10
	<b>Preces Nr.</b>				
Balts/Weiß (RAL 9016)	3440	■	■	■	■


#### Patēriņš

2 x apt. 70–80 ml/m<sup>2</sup>

Mazāks uzklātais daudzums rada sliktāku izolējošo efektu.



#### Lietojuma jomas



- Pamata pārklājums un starppārklājums
- Koks iekštelpās un ārpus telpām
- Izmēru ziņā stabili koksnes elementi, piemēram, logi un durvis
- Koksnes elementi, kas ierobežoti saglabā izmēru, piemēram, salokāmi slēģi, profila dēļi, dārza mājas
- Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru, piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobiļiem, koka apšuvums
- Nelietojiet uz svaigi impregnētas koksnes. Nogaidiet stabilizācijas laiku.

#### Īpašības



- Ļoti labi sedzoša krāsa
- Noturīga pret atmosfēras nokrišņu iedarbību un mitrumu regulējoša
- Mazina gaišu sedzošo krāsu dzeltēšanu, ko rada ūdenī šķīstoši koksnes komponenti

#### Izstrādājuma dati

Blīvums (20 °C)	1,30 g/cm <sup>3</sup>
Viskozitāte	Apt. 1500 - 2000 mPa•s
Smarža	Vāja; pēc izžūšanas bez smakas (maiga)
Spīduma pakāpe	Zīdaini matēta

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

#### Iespējamie sistēmas produkti

- **Natural Oil Opaque Finish** <sup>[eco]</sup> (7650)
- **Aqua Wood Paint** (3600)

#### Sagatavošanās darbam

- **Prasības pamatnei**  
Izmēru ziņā stabilas koka detaļas: koksnes mitrums 11 - 15 %  
Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %
- **Sagatavošana**  
Pilnībā notīriet netīrumus, taukus un viegli atdalāmus vecos pārklājumus.  
Pelēkas un nodilušas virsmas noslīpējiet līdz nesojājai pamatnei.  
Izņemiet valjīgus un ieplīsušus zarus, kā arī atklātas sveķu vietas un notīriet tās ar piemērotu līdzekli (piem., ar „Verdünnung & Pinselreiniger”).  
Koksni, kas atrodas ārpus telpām, kas jāpasargā pret puvi un zilēšanu, iepriekš apstrādājiet ar piemērotu koksnes aizsardzības līdzekli\* – atkrīt koksnei iekštelpās (\*Biocīdie produkti jālieto, ievērojot piesardzību. Pirms lietošanas ikreiz izlasiet informāciju uz etiķetes, kā arī produkta informāciju!).



Nemiet vērā norādījumus BFS informatīvajā biļetenā Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un kokmateriāliem ārpus telpām”.

**Izstrāde****Izstrādes apstākļi**

Materiāla, apkārtējās vides un pamata temperatūra: no min. +5 °C līdz maks. +30 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.  
Krāsošana ar ota vai rullīti, izsmidzināšana.  
Pēc nožūšanas veiciet turpmākās apstrādes darbības.

**Norādes par izstrādi**

Lietojiet neatšķaidītu materiālu.  
Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un izolējošais efekts.  
Lietojot iekštelpās, nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.  
Nelietot uz koksnes, kas impregnēta ar bora sāļiem.

**Žūšanas laiks**

Žūšana: apm. 1 stunda  
Slīpējams: apm. pēc 4 stundām  
Atkārtoti apstrādājams: apt. pēc 12 stundām

Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.  
Ilgāks žūšanas laiks var uzlabot izolācijas efektu.  
Produkta atšķaidīšana, pārmērīgs koksnes mitrums vai ieteiktās pārklājumu uzklāšanas secības, pārklāšanas daudzuma un žūšanas laika neievērošana var pasliktināt produkta izolējošo efektu. Izmantojot ūdens bāzes pārklājumu sistēmas, vienmēr pastāv risks, ka koksne esošās vielas var izskaloties!

**Atšķaidīšana**

Gatava lietošanai


**Norādes**

Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skuju koku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību. Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.  
Ievērojiet koka konstrukciju aizsardzības noteikumus.  
Nelietojiet uz horizontālām virsmām bez slīpām ūdens noteces malām un bez malas rādiusa, nepieļaujiet mitruma uzkrāšanos.

**Darbarīki/tīrīšana**

Mākslīgo saru ota, lielā ota, mohēras rullītis, putu materiāla rullītis, piemēroti smidzinātāji

Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.  
Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

**Uzglabāšana/uzglabāšanas ilgums**

Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

**Drošība/noteikumi**

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.

**Individuālie aizsardzības līdzekļi**

Smidzināšanas gadījumā jālieto respirators ar daļiņu filtru P2 un aizsargbrilles. Valkājiet piemērotus aizsargcimdus un aizsargapģērbu.

**Utilizācijas norāde**

Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

**Noteikumi par biocīdajiem produktiem**

Satur biocīdu (konservantu) ar aktīvajām biocīdu vielām CMIT/MIT (3:1), lai pasargātu trauka saturu no bojāšanās, ko izraisa mikroorganismi (baktērijas, rauga sēnītes u.c.). Obligāti ievērojiet norādījumus par apstrādi!



GOS saskaņā ar Krāsu direktīvu  
(Nr. 2004/42/EK)

ES robežvērtība produktam (kat. A/g): maks. 30 g/l (2010).  
Šis produkts satur < 30 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/g
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.