



Induline OW-815

Veepõhine pinnakaitse terrassilaudadele



| Värvitoon | Saadavus | | |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Tarnitavad pakendid | 96 | 22 |
| | Pakendi kaal | 5 l | 20 l |
| | Pakendi tüüp | Ämber W | Ämber W |
| | Pakendi kood | 05 | 20 |
| | Artikli number | | |
| värvitu | 3451 | ■ | ■ |
| erivärvitoon | 3452 | | ■ |

Kulu




Oleneval puidu imavusest 60-80 ml/m²
töötapi kohta

Maks. 2 töökäiku, õhukese kihina.

Eemaldage liigne materjal (soontes ja vagudes) koheselt.

Kasutusala



- Välitingimustes puit
- Mitte mahtuhoidvatele ja piiratud mahtuhoidvatele puitdetailidele.
- Puidust terrassilauad ja aiameöbel
- Ei sobi Brasiilia punase puu (Massaranduba) ja Brasiilia päklikipuu (Ipe) puidule. Nende puiduliikidele soovitame Pflege-Öli.
- Eksootilise puidu kohta, mida ei ole siin märgitud, palume võtta ühendust Remmersi tehnilise toega.
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- Pikk säilivus tänu spetsiaalsele UV-kiirguse neelajale ning ligniinistabilisaatoritele
- Ilmastiku- ja niiskuskindel
- Sisaldab konservante mikroobilise kahjustuse vastu.
- Kiire kuivamisega
- Ei kooru maha
- Väga hea nakkuvus aluspinnaga.

Toote andmed



| | |
|---|----------------------------|
| Sideaine | Akrülaatdispersioon |
| Tihedus (20 °C) | Ca. 1,03 g/cm ³ |
| Läbivoolavus sek 4 mm viskoosimeetri juures | Ca. 15 |
| Lõhn | iseloomulik |
| Läikeaste | matt |

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Võimalikud süsteemitooted

- [Induline SW-900* \(3776\)](#)
- [Induline SW-900 IT* \(3781\)](#)

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, tolmuva, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.

Piiratult ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%


■ Ettevalmistamine

Vanad värvikihid lihvida või dekapeerida ning puitpinnad puhastada .

Rasvased ja vaigused puitpinnad pesta vahetult enne kihi pealekandmist põhjalikult lahjendi V 101-ga.

Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni maks. +25 °C.

Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

Pärast kuivamist kanda peale teine kiht.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Puidu parkainete poolest rikaste puiduliikide nagu tamm, punane seeder, aftseelia, sekvoia jt puhul võivad sademed põhjustada veeslahustuvate puidu koostisainete väljauhtumist. See võib tingida heleda müüritise või krohvikihi värvitooni muutust. Ilmastikukindluse mõttes on vaja regulaarselt hooldada.

■ Kuivamine

Tolmukuiv: ca. 20 minuti pärast

Üle värvitav: ca. 4 tunni pärast

Koormatav: ca. 24 tunni pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures. Madalad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

■ Lahjendamine

töötlemiseks valmis

Juhised


Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis



horisontaalselt jooksvate aastarõngaste, oksakohtade ning vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda. Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivahemikega. Siin aitab ainult puidu eelnev välistingimustes hoidmine või väga jäme lihvimine (P80). Nende puitude puhul võib karedate hõõveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivahemikega.

Töövahendid/puhastamine

VACUMAT®, pihustusautomaat, puitlaudade katmismasin




Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat'ga puhastada.

Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

Jäätmekäitlusjuhised

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Biotsiidide määrus

Kaitsmaks kaitsekihti mikrobioloogilise saaste (jallitus, vetikad) eest sisaldab biotsiidset toimeainet 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaat kattekihi kaitseks mikroobsete organismide eest (vetikad, hallitus jne). Järgige tingimata töötlemisjuhiseid!

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).

See toode sisaldab: < 130 g/l VOC.

| VOC | |
|-------|--------|
| Kat. | A/e |
| 2010: | 130g/l |
| max.: | 130g/l |

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.