



Induline OW-815

Protection aqueuse pour lames de terrasse



Teinte	Disponibilité		
	Nbre / palette	96	22
	Taille / Quantité	5 l	20 l
	Conditionnement	Bidon métal	Bidon métal
	Emballage / Code	05	20
	Art. n°		
incolore	3451	■	■
couleurs spéciales	3452		■

Consommation




Selon l'absorbance du bois, 60-80 ml/m² par opération

Au max. 2 opérations, appliquer des couches fines.

Éliminer immédiatement les résidus (tout particulièrement dans les rainures et languettes).

Domaines d'utilisation



- Bois à l'extérieur
- Éléments de constructions en bois sans stabilité dimensionnelle ou de stabilité dimensionnelle limitée
- Planchers des terrasses et meubles de jardin en bois
- Non adaptée pour massaranduba & ipé: pour ces supports, nous recommandons l'utilisation de l'Huile bois de jardin
- En présence d'un bois exotique non mentionné dans cette fiche, merci de prendre d'abord contact avec notre Service Technique.
- Produit réservé à l'usage des professionnels.

Propriétés



- Longue durée de vie à cause de l'absorbant UV spécial et à cause des stabilisateurs ligneux
- Résiste aux intempéries, régule l'humidité
- Avec protection du film contre les dégradations microbiennes
- Séchage rapide
- Ne s'écaille pas
- Très bonne adhérence au support

Données techniques

Liant	Dispersion d'acrylate
Densité (20°C)	Env. 1,03 g/cm³
Temps d'écoulement en secondes en coupe DIN 4	Env. 15
Odeur	Typique
Degré de brillance	Mat

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires

- Induline SW-900* (3776)
- Induline SW-900 IT* (3781)

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.

Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!


Préparation

- Exigences concernant le support
Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.
Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle: Humidité du bois max. 18%.



- **Traitement préliminaire**
Décaper les anciennes couches de peinture et nettoyer le support en bois.
Laver le bois gras et riche en résines soigneusement avec Diluant V101, immédiatement avant le revêtement.
Si nécessaire, imprégner les bois non résistants avec un agent protecteur* (* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!).


Mise en œuvre



- **Conditions de mise en œuvre**
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +15 °C à max. +25 °C.

Bien brasser, également pendant la mise en œuvre et après les pauses.
Après séchage, procéder à la 2ème application.
Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Informations de mise en œuvre




Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.
Avant d'appliquer un revêtement sur des bois et des matériaux à base de bois techniquement modifiés, il faut effectuer un essai de revêtement et un test d'adéquation pour la zone d'application souhaitée.
Veuillez effectuer au préalable un essai de peinture dans des conditions pratiques avec le système souhaité, puis contrôler les propriétés de la surface.
En présence d'un bois riche en substances décolorantes, p. ex. chêne, cèdre rouge, afzelia, séquoia, etc., la pluie peut entraîner un lessivage de ses substances hydrosolubles, et provoquer ainsi des décolorations sur un enduit ou une maçonnerie de couleur claire.
En zone exposée aux intempéries, une application d'entretien régulière est nécessaire.

- **Séchage**
Hors poussière: après env. 2 heures
Recouvrable: après env. 4 heures
Résistant: après env. 24 heures
Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.
Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.
- **Dilution**
Prêt à l'emploi

Important

Sur bois de mélèze raboté et bois de conifère particulièrement riche en résine, tout particulièrement en présence de nœuds, coupe sur dosse et zones de bois tardif riche en résine, une adhérence réduite est possible, susceptible d'entraîner une altération de l'application par les intempéries. Compter alors avec des intervalles d'entretien plus courts / des rénovations plus fréquentes. Dans ce cas, le seul remède consiste en une exposition préalable aux intempéries ou en un ponçage très grossier (grain 80) du bois. Pour ces bois en finition "bois brut de sciage", compter avec des intervalles nettement plus longs entre deux entretiens / rénovations.

Outillage / Nettoyage des outils



Vacumat®, appareil de pulvérisation, machine à enduire

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, avec de l'eau ou avec le Nettoyant concentré Aqua RK-898.
Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Tenue en stock



Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Équipement de protection individuelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à combinaison minimum A/P2 et de lunettes de protection est nécessaire. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Réglementation sur les produits biocides

Contient - à titre de "produit traité" - un produit biocide (agent de conservation du film) avec les agents actifs biocides butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle pour la protection du film contre les infestations par des organismes microbiens (algues, moisissures, etc.). Respecter impérativement les instructions de mise en œuvre!



COV selon Directive Decopaint
(2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (Cat. A/e): au max. 130 g/l (2010).
Ce produit contient < 130 g/l COV.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.