



## Induline GW-306

Vodou ředitelný základní nátěr s ochranou proti hnilobě a zamodráním




Odstín	Dostupnost				
	Počet kusů na paletě	96	22	4	1
	<b>Balení</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>	<b>120 l</b>	<b>1000 l</b>
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	sud	plastový kontejner
	Kód obalu	05	20	68	61
	<b>Číslo výrobku</b>				
bezbarvý	3488	■	■	■	■
bezbarvý, stabilizující lignin	3476	■	■	■	
bílí (weiß)	3477	■	■	■	■
speciální odstíny	3489	■	■	■	■
speciální odstíny, stabilizující lignin	3471	■	■		

**Spotřeba** 120-140 ml/m<sup>2</sup>



### Oblasti použití



- Dřevo v exteriéru bez kontaktu se zemí
- Pro jehličnaté a listnaté dřevo
- Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
- Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdní, přístřešky pro auta, dřevěné obložení

### Vlastnosti výrobku



- Připravený pro aplikaci máčením nebo poléváním
- Dobrá stékavost na surovém dřevu
- Dobrá smáčivost pórů
- Vynikající přilnavost (za mokra)
- Chrání proti hnilobě a zamodráním
- Neobsahuje propikonazol

### Údaje o výrobku

Doba výtoku s (20° C, ISO 3)	24 - 26
Pojivo	Speciální pryskyřice
Hustota (20 °C)	Cca 1,015 g/ml bezbarvý Cca 1,13 g/ml bílý
Zápach	Charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaají závaznou specifikaci produktu.

### Certifikáty

- **French VOC Emission Test**

### Další informace

- **Hinweise zur Betriebshygiene**
- **Pflege und Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen**

### Systémové produkty

- **Induline LW-700 (3400)**



- Induline LW-715E (1798)
- Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)
- Induline DW-691 (3070)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline LW-725 (3941)
- Induline DW-625 (1764)


## Přípravné práce

### ■ Požadavky na podklad

Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.  
Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %  
Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

## Zpracování

Pouze pro profesionální použití!



### ■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +30 °C.  
Relativní vlhkost vzduchu 40 % - 80 %.

Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.  
Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, polévání, stříkání pouze v uzavřených zařízeních.  
Po uschnutí proveďte další nátěry.  
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

## Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.  
Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.  
V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zbarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.  
U dřevin které obsahují třísloviny provádějte urychlené schnutí.  
U dřevin accoya, dub a kaštan dosáhnete optimálního rozlívu při hodnotě pH od 9,0 do 9,5, to odpovídá přidání 0,3 - 0,5 % VP 20829 aditiva (0366).  
Zvýšení viskozity v důsledku odpařování musíte vyrovnat vodou (požadovaná viskozita: bezbarvý odstín, speciální odstíny, stabilizace ligninu: doba výtoku cca 23-27 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm, u bílého odstínu: doba výtoku cca 35-45 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm).  
Pro lepší rozlív za nepříznivých podmínek (zvýšené teploty, nízká vlhkost vzduchu) zředte až 10 % vody. Ztráty z odpařování vyrovnejte přidáním vody.  
V případě tvorby pěny v polévacím zařízení doporučujeme přidat 0,2-1,0 % VP 9325 odpěňovač st. 2 (3231).  
Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na [www.remmers.de](http://www.remmers.de).

### ■ Schnutí

Přelakovatelný: po cca 4 hodinách  
(při 23 °C a 50 % r. v.)

Přelakovatelný při řízeném procesu schnutí: cca po 90 minutách  
(20 minut okapání/50 minut fáze schnutí (35 - 40 °C)/20 minut fáze ochlazování)

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.


### ■ Ředění

Připraven k aplikaci

## Upozornění

Podle nejnovějších poznatků (v Německu mj. DIN 68800-1 a -3) musí být opatření na ochranu dřeva, a to i na nenosných dřevěných prvcích, pečlivě a včas naplánována po konzultaci se všemi účastníky výstavby (architekt, objednatel, dodavatel stavby) a s ohledem na zákonné požadavky a podmínky na staveništi. Použití biocidních ("chemických") prostředků na ochranu dřeva by proto mělo být vždy vhodným způsobem uvedeno před prodejem nebo musí být předem písemně dohodnuto se zákazníkem. V opačném případě může dojít k rozporům s právními požadavky, normativními specifikacemi nebo certifikačními systémy, které jsou specifické pro danou zemi nebo zakázku. V případě dohody o ochranném opatření na dřevo pomocí biocidního ("chemického") ochranného prostředku na dřevěné prvky, které mají být zhotoveny, vám technický servis Remmers po konzultaci rád poskytne odpovídající návrh.  
Řiďte se návody k "Údržbě & ošetřování máčecích van a polévacích zařízení" a "Pokyny pro hygienu v provozu".

## Nářadí / čištění



Štětce, máčecí vany, polévací zařízení, stříkací zařízení, VACUMAT®

Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.  
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.



### Skladování / trvanlivost



Skladujte v dobře uzavřených originálních nádobách a mimo dosah dětí, v suchu, chladu a chráněné před přímým slunečním světlem, jako i mrazem v dobře větraných místnostech. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouření.

### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

### Popis první pomoci

Při nadýchání:  
Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.  
Při potížích zavést lékařské ošetření.  
Při styku s kůží:  
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.  
Pokud přetrvává podráždění, vyhledejte lékaře.  
Při zasažení očí:  
Otevřené oči vyplachovat několik minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.  
Při požití:  
Vyplachovat ústa a bohatě zapít vodou.  
Ihned se informovat u lékaře.

### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.  
Kód odpadu 03 02 02\* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

### Biocidní přípravek

**Účinné látky:**  
100 g prostředku obsahuje 0,90 g 3-jod-2-propynyl-butylylkarbamát, 0,25 g tebukonazol (ISO) a 0,05 g polymerický betain  
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.  
**Průvodce ochranou:**  
BP 1081 – Preventivní ochrana dřeva - základní opatření  
BP 2081 – Ochranné prostředky na dřevo: natírání, válečkování, špachtlování a vtírání  
BP 2083 – Využití ochranných prostředků na dřevo v otevřených zařízeních  
BP 2084 – Aplikace výrobků na ochranu dřeva v uzavřených zařízeních  
Obsahuje biocidní přípravek (konzervační prostředek pro výrobky v plechových obalech) s biocidními účinnými složkami CMIT/MIT (3:1), který chrání obsah nádoby před znehodnocením mikrobiálními organismy (bakterie, kvasinky, atd.). Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro zpracování!

### Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.