



Induline GW-306

Základný náter na báze vody s ochranou pred hnilobou a zamodraním




Odtieň	Dostupnosť			
	Počet kusov na palette	96	22	4
	Balenie	5 l	20 l	120 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	sud K
	Kód obalu	05	20	68
	Číslo výrobku			
bezfarebný	3488	■	■	■
bezfarebný, stabilizujúci lignín	3476	■	■	■
biely (weiß)	3477	■	■	■
špeciálne odtiene	3489	■	■	■
špeciálne odtiene, stabilizujúce lignín	3471	■	■	

Spotreba

120-140 ml/m²



Oblasti použitia



- Drevo v exteriéri bez kontaktu so zemou
- Na ihličnaté a listnaté drevo
- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady

Vlastnosti výrobku



- Pripravené k spracovaniu na máčanie a flutovanie
- Veľmi dobrá rozlievateľnosť na surovom dreve
- Dobrá zmáčavosť pórov
- Vynikajúca príľnavosť (za mokra)
- S ochranou proti hnilobe a zamodraníu
- Neobsahuje propikonazol

Informácie o výrobku

Doba výtoku (20° C, ISO 3)	24 - 26
Spojivo	Špeciálne živice
Hustota (20 °C)	Cca 1,015 g/ml bezfarebný Cca 1,13 g/ml biely
Zápach	Typický

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- **French VOC Emission Test**

Ďalšie informácie

- **Poznámky k priemyselnej hygiene**
- **Starostlivosť a údržba o ponorné nádrže a flutovacie zariadenia**



Systémové produkty

- › Induline LW-700 (3400)
- › Induline LW-715E (1798)
- › Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)
- › Induline DW-691 (3070)
- › Induline ZW-400 (3900)
- › Induline ZW-425 (7918)
- › Induline LW-725 (3941)
- › Induline DW-625 (1764)

Prípravné práce

■ Požiadavky na podklad

Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntôt a bez uvoľnených nečistôt.

Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.

Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.

Spracovanie

Len pre profesionálne použitie!



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C.

Relatívna vlhkosť vzduchu 40 % - 80 %.




Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.

Profesionálne dielne: Natieranie, máčanie, flutovanie, striekanie - iba v uzatvorených zariadeniach.

Po vyschnutí aplikujte ďalšie nátery.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

V prípade dubového dreva sa môžu objaviť tmavé zafarbenia v dôsledku látok obsiahnutých v dreve, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou riediteľnými disperznými lakmi.

Dreviny s vysokým obsahom extraktívnych látok sušte urýchlene.

Pri drevinách ako Accoya, dub a gaštan dosiahnete optimálne výsledky rozlievateľnosti pri hodnote pH 9- 9,5, čo zodpovedá prídaniu aditíva VP 20829 v množstve 0,3-0,5%.

V prípade zvýšenia viskozity z dôvodu odparovania je potrebné vodu opätovne doplniť: (správna viskozita: bezfarebný, špeciálne farebné odtiene, so stabilizáciou lignínu: čas výtoku ca. 23-27 s, výtokový pohár ISO-Cup 3 mm; biela: ca. 35 - 45 s, výtokový pohár ISO-Cup 3 mm)

Pre dosiahnutie lepšej rozlievateľnosti v nepriaznivých podmienkach (zvýšená teplota, nízka vlhkosť vzduchu) pridajte 10% vody. Straty spôsobené odparovaním je potrebné vyrovnať prídanim vody.

V prípade zvýšenej penivosti vo flutovacom zariadení odporúčame pridať odpeňovač VP 9325 stupňa 2 v množstve 0,2-1,0%.

Odporúčané skladby povrchovej úpravy na okná a dvere v závislosti od druhu dreveniny nájdete v aplikácii jednotlivých drevín Systemfinder na www.remmers.com.

■ Sušenie

Prelakovateľný: po ca. 4 hodinách
(pri teplote 23 °C a vlhkosti 50 %)

Prelakovateľný po urýchlenom schnutí: Po ca. 90 minútach
(20 minút odkvapkavanie / 50 minút sušenie (35 - 40 °C) / 20 minút ochladzovanie)

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

■ Riedenie

Prípravený k spracovaniu

Upozornenie


Podľa najnovších poznatkov (v Nemecku okrem iného DIN 68800-1 a -3) sa musia opatrenia na ochranu dreva, a to aj na nenosných drevených prvkoch, starostlivo a včas napláňovať po konzultácii so všetkými účastníkmi výstavby (architekt, objednávateľ, dodávateľ stavby), pričom sa zohľadnia právne požiadavky a podmienky na stavbe. Použitie biocídnych ("chemických") ochranných prostriedkov na drevo by preto malo byť vždy vhodným spôsobom uvedené pred predajom alebo musí byť vopred písomne dohodnuté so zákazníkom. V opačnom prípade môže dôjsť k rozporu s právnymi požiadavkami, normatívnymi špecifikáciami alebo certifikačnými systémami v jednotlivých krajinách a zákazkách. V prípade dohody o ochrannom opatrení na drevo prostredníctvom použitia biocídneho ("chemického") ochranného prostriedku na drevo, ktoré sa má zhotoviť, vám technický servis Remmers po konzultácii rád poskytne príslušný návrh.

Riadte sa, prosím, technickými listami „Starostlivosť a údržba máčacích vaní a flutovacích zariadení“ a „hygienickými pokynmi počas prevádzky“



Pracovné náradie / čistenie

Štetec, máčacie vane, flutovacie zariadenie, striekacie zariadenie, VACUMAT®



Ľneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat. Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v dobre uzatvorených originálnych nádobách a mimo dosahu detí, v suchu, chlade a chránené pred priamym slnečným svetlom, ako i mrazom v dobre vetraných miestnostiach. V skladovacích priestoroch sa nesmie fajčiť.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Opis opatrení prvej pomoci

Po vdýchnutí:

V prípade bezvedomia uloženie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.

V prípade ťažkostí dopraviť na lekárske ošetrovanie.

Po kontakte s pokožkou:

Okamžite umyť vodou a mydlom a poriadne opláchnuť.

V prípade pretrvávajúceho podráždenia pokožky vyhľadať lekára.

Po kontakte s očami:

Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody. V prípade pretrvávania ťažkostí konzultovať s lekárom.

Po prehltnutí:

Vypláchnuť ústa a vypiť väčšie množstvo vody.

Okamžite vyžiadať lekársku pomoc.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Kód odpadu 03 02 02* organochlórované prostriedky na ochranu dreva

Biocídny prípravok

Účinné látky:

100g prostriedku obsahuje 0,90 g 3-jód-2-propynyl butylkarbamát, 0,25 g tebukonazol (ISO) a 0,05 g polymérny betaín

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Sprievodca ochranou:

BP 1081 – Preventívna ochrana dreva - základné opatrenia

BP 2081 – Ochranné prostriedky na drevo: natieranie, váľčkovanie, špachtľovanie a vtieranie

BP 2083 – Využitie ochranných prostriedkov na drevo v otvorených zariadeniach

BP 2084 – Aplikácie výrobkov na ochranu dreva v uzatvorených zariadeniach

Obsahuje biocídny prípravok (konzervačný prostriedok pre výrobky v plechovom obale) s biocídnymi účinnými látkami CMIT/MIT (3:1) na ochranu obsahu nádoby pred znehodnotením mikrobiálnymi organizmami (baktérie, kvasinky atď.). Bezpodmienečne dodržiavajte upozornenia pri spracovaní!

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.