



Induline V-Fugenschutz

Эластичный герметик для V-образных швов на деревянных окнах и дверях

Цвет			Доступные позиции	
			Кол-во на палете	720
			Единица упаковки	15 x 250 мл
			Тип упаковки	флакон пласт.
			Код упаковки	83
			Арт. №	
weiss / белый			3485	■
farblos / бесцветный			3495	■

Расход

~ 10 мл/пог.м при ширине V-образного шва 2 мм



Область применения



- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Дополнительная защита торцевых участков от влаги
- Защита V-образных швов
- Для профессионального применения

Свойства



- Простота в применении
- Сохранение внешнего вида V-образного шва
- Двойная защита от влаги: запечатывание и проникновение в обрабатываемую поверхность
- Совместимость с любыми водными лакокрасочными материалами серии Induline

Технические параметры продукта

Связующее вещество	спец. акрилатные полимеры
Плотность (20 °C)	farblos (бесцветный): ~ 1,04 г/см ³ weiss (белый): ~ 1,14 г/см ³
Вязкость	5000 мПа·с
Запах	слабый
Степень блеска	шелковисто-глянцевая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.



Подготовка к выполнению работ

■ Подготовка поверхности

Обрабатываемое изделие загрунтовать и нанести промежуточное покрытие, если предусмотрено нанесение промежуточного покрытия методом струйного облива. Промежуточная шлифовка: Р 220 - 240, удалить шлифовальную пыль.

Порядок применения

Срезать наконечник наискосок таким образом, чтобы образовалось отверстие, подходящее для необходимой дозировки. Приложить наконечник к открытому шву и слегка нажимая нанести с избытком. Начисто заглаживать материал пальцем (в перчатке). После достаточного высыхания нанести последующее покрытие. Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению




Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.
В случае, если применение материала в рамках процесса нанесения лакокрасочного покрытия отличается от описанного здесь, необходимо предварительно обратиться в службу RTS (Технический Сервис Remmers) для консультации.
Для более удобного опустошения упаковки в процессе применения рекомендуется держать ее вверх дном, закрыв наконечник колпачком.

■ Высыхание

Последующая обработка: спустя ~ 1 час в зависимости от нанесенного количества
Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.