



Induline V-Fugenschutz

Elastne niiskusekaitse rinnatisevuukidele
puitakendel ja -ustel

Värvitoon	Saadavus	
	Tarnitavad pakendid	720
	Pakendi kaal	15 x 250 ml
	Pakendi tüüp	plast kanister
	Pakendi kood	83
	Artikli number	
valge	3485	■
värvitu	3495	■

Kulu Umbes 10 ml/jm 2 mm V-vuukide korral



Kasutusala



- Mitmemõõtmelised puitdetailid, nt aknad ja uksed
- Niiskusekaitse toetamine puupakkudel
- Rinnatisevuugi kaitse
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- Lihtne töödelda
- Sisaldab V-vuugioptikat
- Kahekordne niiskusekaitse: Lakkimine ja penetratsioon aluspinda
- Sobib kõikide veepõhiste Induline pinnakattetoodetega

Toote andmed

Sideaine	Spets. akrülaatpolümeerid
Tihedus (20 °C)	Värvitu: umbes 1,04 g/cm ³ Valge: umbes 1,14 g/cm ³
Viskoossus	5000 mPas
Lõhn	Õrn
Läikeaste	Siidiläikeline

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Töö ettevalmistamine

- **Ettevalmistamine**
Kruntinge detailid ja vajadusel katke vahepinnakattega ülevalamismeetodil.



Vahelihv: P 220 - 240, eemaldage lihvimistolm.

Töötlemine

Lõigake düüsiotsik kaldu ära, nii et tekib soovitud doseerimiseks õige suurusega ava. Asetage otsik lahtisele vuugile ja paigaldage materjal kerge surve ja ülejäägiga. Siluge materjal puhtalt sõrmega (kindaga kaitstult). Kandke järgmine kiht peale pärast piisavat kuivamist. Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni. Sellest erinev kasutamine pinnakatteprotsessis kooskõlastage meie RTS-ga (Remmersi tehnilise teenindusega). Probleemideta tühjendamiseks on töötlemisprotsessis kasutada peal peale keeratud asendit (kindlustage otsik korgiga).


■ Kuivamine

Ületöödeldav: umbes 1 tunni pärast olenevalt pealekantud kogusest

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures. Madalad temperatuurid ja kõrge õhuniiskus võivad kuivamisega pikendada.

Ladustamine/säilivusaeg

Originaalanumas suletuna kuivas, jahedas ja külma eest kaitstuna säilib 24 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.