



Induline V-Fugenschutz

Medinių langų ir durų staktos bei varčios sandūros elastinga apsauga nuo drėgmės



Atspalvis	Variantai
	Kiekis ant paletės 720
	Pakuotė 15 x 250 ml
	Pakuotės rūšis Plastikinis buteliukas
	Pakuotės kodas 83
	Artikulo Nr.
Baltas/Weiß	3485 ■
Bespalvis/Farblos	3495 ■

Išėiga

Apie 10 ml/bėginiam m, esant 2 mm V formos sandūroms



Panaudojimo sritys



- Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
- Skersgalinės medienos paviršių apsaugos nuo drėgmės palaikymas
- Staktos ir varčios sandūros apsauga
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Paprastas apdorojimas
- V formos sandūrų išvaizdos išsaugojimas
- Dviguba apsauga nuo drėgmės: sandarinimas ir prisiskverbimas į pagrindą
- Suderinamas su visais „Induline“ dangų produktais vandens pagrindu

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Spec. akrilato polimerai
Tankis (20 °C)	Bespalvis: apie 1,04 g/cm ³ Baltas: apie 1,14 g/cm ³
Klampumas	5000 mPas
Kvapais	Švelnus
Blizgesys	Šilko blizgesio

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- **Remmers sistemos garantija**
Jei suteikiama „Remmers“ sistemos garantija (RSG), šiuo atžvilgiu taikomos tik RSG sutartyje, sudarytoje raštu tarp specializuotos RSG įmonės ir „Remmers“, nustatytos sąlygos ir (arba) specifikacijos.

Pasiruošimas darbui

- **Paruošimas**
Statybinius elementus nugruntuoti ir prirėkus padengti tarpiniu sluoksniu, taikant pilamojo dengimo metodą. Tarpinis šlifavimas: P220–240, pašalinti šlifavimo dulkes.

Apdorojimas

Kad dozuoti būtų lengviau, prirėkus dozavimo antgalį nupjauti įstrižai. Antgalį priglausti prie atviros sandūros ir švelniai spaudžiant sandūrą gausiai užpildyti priemone. Medžiagą švariai išlyginti pirštu (mūvėti pirštines). Apsaugos priemonei pakankamai išdžiūvus, galima tepti kitos dangos sluoksnį. Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.


**Apdorojimo nurodymai**

Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi. Kitokį dengimo metodą būtina iš anksto suderinti su „Remmers“ techninio aptarnavimo skyriumi. Siekiant užtikrinti, kad bus sklandžiai panaudoti visi likučiai, apdorojimo proceso metu talpą rekomenduojama laikyti apverstą (dozavimo antgalį uždaryti dangteliu).

■ Džiūvimas

Galimas tolesnis apdorojimas: maždaug po 1 val., priklausomai nuo užtepto kiekio

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei. Žemesnė temperatūra ir aukštesnė oro drėgmė gali prailginti džiūvimą.

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lapė.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.