



Induline V-Fugenschutz

Elastīga mitruma aizsardzība parapetu šuvēm
koka logos un durvjos

Krāsu tonis	Pieejamība	
	Skaitis paletē	720
	VPE	15 x 250 ml
	Iepakojuma veids	Pudele K
	Iepakojuma kods	83
	Preces Nr.	
balts	3485	■
bezkrāsains	3495	■

Patēriņš

Aptuveni 10 ml/tekošais metrs ar 2 mm V veida šuvēm



Izmantošanas jomas



- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
- Atbalsts mitruma aizsardzībai gala koksnes zonā
- Parapeta šuvju aizsardzība
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Vienkārša apstrāde
- V-veida šuvju izskata saglabāšana
- Divkārša mitruma aizsardzība: blīvējums un iekļūšana pamatnē
- Savietojams ar visiem Induline pārklājuma izstrādājumiem uz ūdens bāzes

Izstrādājuma dati

Saistviela	Specifiski akrilāta polimēri
Blīvums (20 °C)	Bezkrāsains: apt. 1,04 g/cm ³ Balts: apt. 1,14 g/cm ³
viskozitāte	5000 mPas
Smarža	Maigs
Spīduma pakāpe	Satīna spīdums

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sagatavošanās darbam

- Sagatavošana



Gruntējiet būvēšanas elementus un, ja nepieciešams, pārklājiet tos ieliešanas procesā.
Starpslīpēšana: P 220 - 240, noņemiet slīpēšanas putekļus.

Apstrāde

Ja nepieciešams, nogrieziet sprauslas galu leņķī tā, lai tiktu izveidota atvere vēlamajai devai. Novietojiet galu uz atvērtās šuves un uzklājiet ar nelielu spiedienu un pārmērīgu daudzumu. Izlīdziniet materiālu ar pirkstu (aizsargātu ar cimdū). Pēc pietiekamas žūšanas uzklājiet sekojošu pārklājumu.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekļi iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Iepriekš saskaņojiet novirzošos pieteikumus pārklāšanas procesā ar mūsu RTS (Remmers-Technik-Service).

Lai nodrošinātu vienmērīgu atlieku iztukšošanu, apstrādes procesā ieteicams uzglabāt virs galvas (nostipriniet galu ar blīvējošu apvalku).


■ Žūšana

Pārstrādājams: pēc apmēram 1 stundas atkarībā no uzklāšanas daudzuma

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Zema temperatūra un augsts mitrums noved pie žūšanas kavēšanās.

Glabāšana / glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.