



## Induline V-Fugenschutz

Elastická ochrana priznaných spojov pred vlhkosťou na drevených oknách a dverách

| Odtieň               | Dostupnosť             |                    |
|----------------------|------------------------|--------------------|
|                      | Počet kusov na palette | 720                |
|                      | <b>Balenie</b>         | <b>15 x 250 ml</b> |
|                      | Druh balenia           | fľaša              |
|                      | Kód obalu              | 83                 |
|                      | <b>Číslo výrobku</b>   |                    |
| biely (weiß)         | 3485                   | ■                  |
| bezfarebný (farblos) | 3495                   | ■                  |

### Spotreba

Cca 10 ml/bm pri 2 mm priznaných spojoch



### Oblasti použitia



- Rozmerovo stabilné drevené prvky, napr. okná a dvere
- Podporná ochrana čelného dreva pred vlhkosťou
- Ochrana priznaných spojov
- Pre profesionálne použitie

### Vlastnosti výrobku



- Jednoduché spracovanie
- Zachováva vzhľad priznaných spojov
- Dvojitá ochrana pred vlhkosťou: uzavretie a penetrácia podkladu
- Kompatibilný so všetkými produktami Induline na vodnej báze

### Informácie o výrobku

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spojivo         | Špeciálne akrylátové polyméry                                               |
| Hustota (20 °C) | Bezfarebný: cca 1,04 g/cm <sup>3</sup><br>Biely: cca 1,14 g/cm <sup>3</sup> |
| Viskozita       | 5000 mPas                                                                   |
| Zápach          | Mierny                                                                      |
| Stupeň lesku    | Hodvábne lesklý                                                             |

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenia záväznú špecifikáciu produktu.

### Prípravné práce

- **Príprava podkladu**  
Stavebné prvky natrite základným náterom a podľa potreby flutovaním aplikujte medzivrstvu.  
Medzibrúsenie: zrnitosť 220 - 240, odstráňte brúsny prach.

### Spracovanie

Špičku trysky podľa potreby zrežte došikma, aby ste získali otvor pre želané dávkovanie. Špičku priložte na otvorený spoj a s jemným tlakom naneste hmotu v dostatočnom nadbytku. Hmotu následne vyhladte prstom. Požívajte ochranné rukavice. Po dostatočnom vyschnutí môžete aplikovať ďalší náter. Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

### Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň. Použitie v kombinácii s inými náterovými procesmi je potrebné vopred odsúhlasiť s technickým servisom Remmers. Aby ste mohli produkt bez problémov použiť aj neskôr a celý, odporúčame ho skladovať v polohe špičkou dolu (špičku uzavrite pomocou uzáveru).


- **Sušenie**



Spracovateľný: po cca 1 hodine v závislosti od množstva hmoty  
Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu  
Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu spomaľujú proces schnutia.

#### Skladovanie

V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.



#### Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

#### Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zvyškov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.