



Induline LW-716 WF [iac]

Vízbázisú UV-védő lazúr beltéri faanyagokhoz a helyiség levegőjét tisztító hatással



Szín	Elérhetőség			
	Mennyiség raklaponként	22	4	1
	Kíszerelés	20 l	120 l	1000 l
	Göngyöleg típusa	kanna	kanna	műa. konténer
	Göngyölegkód	20	68	61
	Terméksz.			
színtelen	3497	■	■	■
különleges színek	3498	■		

Anyagszükséglet

80-120 ml/m² rétegenként



Alkalmazási területek



- Beltéri fafelületekre
- Tűlevelű és lombos fákra
- Kiválóan alkalmas tűlevelű faanyagra, különösen luc-/jegenyefenyőre
- Nem mérettartó és félig mérettartó faszerkezetekre
- Rétegragasztott CLT fapanelokból és LVL fatartókból készült falelemek felületkezelésére
- BSH, KVH és tömbösített, rétegragasztott fatartók felületkezelésére
- Ipari sorozatgyártásra (VACUMAT®)
- Alapozó- és záróbevonat
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Indoor air-cleaning [iac]: tartósan csökkenti a helyiség levegőjének formaldehid-tartalmát
- UV-blokkolóval, ami késlelteti a faalap megsárgulását
- Lepergető hatás
- Nem tartalmaz filmkonzerválót és biocidmentes.
- Jól terül
- Nem pattogzik le
- Nem szakad

Termékjellemzők

Kötőanyag	akrilát/alkid-rendszer
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,03 g/cm ³
Kifolyási idő DIN 4 pohárból	kb. 35
Szag	enyhe
Fényességi fok	matt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Tanúsítványok

- VOC-Emissions-Prüfung: Formaldehydreduzierung

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve. A korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma max. 18%.
- Előkészítés
A gombásodásra hajlamos fafajokat favédőszerez* kell előkezeln. (*A biocid termékeket körültekintően kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékre vonatkozó információkat!)



Be kell tartani a BFS 18. sz. „Kültéri fa és faszerkezetek felületkezelése” tájékoztatót.

Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 30 °C.

Az anyagot a felhasználás során és a munkaszünetek után egyaránt jól fel kell keverni.

A száradás után adott esetben 2. réteget kell felhordani.

Egy teljes éjszakai száradás esetén köztes csiszolást kell alkalmazni.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Minta felület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

A járulékos anyagban gazdag tölgyszerű kezelésénél előfordulhat, hogy a vizesbázisú bevonatrendszeren sötét elszíneződés jelentkezik.

Közvetlen napsugárzásban nem szabad feldolgozni.

Száradás

Átdolgozható: kb. 4 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légszere és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

Hígítás

Használatra kész

Tudnivalók

A helyiség levegőjét tisztító, több éves hatást független vizsgálat bizonyítja. A hatékonyság időtartama függ a helyiségben elhelyezett tárgyak mennyiségétől, a légszereától, a felhordott mennyiségtől és a helyiség levegőjének formaldehid-koncentrációjától, valamint a lakkozni kívánt fa alapanyagú lemeztől. A termék lakkozása nem csökkenti a hatást. Visszafordíthatatlanul megköti és nem bocsátja ki újra a formaldehidet. A megszáradt lakkrétegek az alábbiak tekintetében nem különböznek a hagyományos bevonóanyagoktól: a csiszolás során védőfelszerelést kell viselni, a lakkal való érintkezést és annak ártalmatlanítását óvatosan kell végezni. Gyalult vörösfenyő- és a magas gyantatartalmú túlevelű faanyagoknál, különösen ritka évgűrűszerkezetnél, ághelyeknél és gyantában gazdag kései pásztáknál csökkenhet a felületkezelő anyag tapadása és az időjárással szembeni ellenálló képessége. Ebben az esetben rövidebb karbantartási és felújítási időközökkel kell számolni. Ez elkerülhető, ha a faanyag még a felületkezelés előtt időjárási hatásoknak van kitéve, vagy a felület előkészítése durva csiszolással (pl.: P80) történt. Az így előkészített felületek érdessége megközelíti a fűrészelt felületű faanyagokét, ezért hosszabb karbantartási és felújítási időközökkel lehet számolni. Előzetesen próbálakkozást kell végezni gyakorlati körülmények között a kívánt rendszerben, majd ellenőrizni kell a felületi tulajdonságokat.

Munkaeszközök és tisztításuk



Ecset, VACUMAT®, szóróberendezések

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel vagy RK-898-Reinigungskonzentrat tisztító koncentrátummal kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szóráskor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!



VOC-tartalom (2004/42/EK
Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.