



## Aqua Wood Paint

### - Deckfarbe -

Labi sedzoša krāsa uz ūdens bāzes virsmu aizsardzībai pret atmosfēras nokrišņu iedarbību



Krāsas tonis	Pieejamība					
	Skaits uz paletes	672	200	96	30	22
	<b>VPE</b>	<b>3 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>	<b>1 x 5 l</b>	<b>10 l</b>	<b>20 l</b>
	Iepakojuma veids	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis
	Iepakojuma kods	01	03	05	10	20
	<b>Preces Nr.</b>					
Balts/Weiß (RAL 9016)**	3600	■	■	■	■	■
Gaiši pelēks/Hellgrau	3601	■	■	■	■	
Tumši pelēks/Dunkelgrau	3602	■	■	■	■	
Frīzu zils/Friesenblau	3604	■	■			
Lapu zaļš/Blattgrün (früher: moosgrün)	3605	■	■	■	■	
Pudeļu zaļš/Flaschengrün	3606	■	■	■	■	
Riekstu brūns/Nussbraun (RAL 8011)	3607	■	■	■	■	
Tabakas brūns/Tabakbraun	3608	■	■	■	■	
Sarkanbrūns/Rotbraun	3610	■	■	■	■	
Zviedru sarkans/Schwedischrot	3611	■	■	■	■	
Kukurūzas dzeltens/Maisgelb	3612	■	■			
Melns/Schwarz	3615	■	■	■	■	
Gaišs zilonkauls/Hellelfenbein (RAL 1015)**	3616	■	■			
Skandināvu sarkans/Skandinavisch rot	3623	■	■	■	■	
Antracīta pelēks/Anthrazitgrau (RAL 7016)**	3624	■	■	■	■	
Speciālie krāsu toņi***	3619	■	■	■	■	■
**RAL krāsu toņi, visas pārējās krāsas ir firmas krāsu toņi						
***Minimālais pasūtījums 5 l						

#### Patēriņš

100 ml/m<sup>2</sup> uz katru krāsas slāni

Patēriņu atkarībā no pamatnes veida, skatīt lietošanas piemēros



#### Lietojuma jomas



- Koks iekštelpās un ārpus telpām
- Koksnes elementi, kas ierobežoti saglabā izmēru, piemēram, salokāmi slēgi, profila dēļi, dārza mājas
- Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru, piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobiļiem, koka apšuvums
- Pamata pārklājums, starppārklājums un noslēguma pārklājums
- Cinkotas jumta teknes un jumta skārds
- Daudzas citas pamatnes



- Nelietojiet uz svaigi impregnētas koksnes. Nogaidiet stabilizācijas laiku.

## Īpašības



- Ļoti labi sedzoša krāsa
- Elastīga
- Neatslāņojas
- Izturīga pret sārmiem, paredzēta arī minerālu pamatnēm
- Noturīga pret atmosfēras nokrišņu iedarbību un mitrumu regulējoša
- Zems šķīdinātāju saturs, videi nekaitīga, viegls aromāts
- Krāsu toņus var savstarpēji maisīt
- Spilgtiem, tīri intensīviem krāsu toņiem pigmenta dēļ piemīt zemāka segtspēja. Kritisku krāsu toņu gadījumā ieteicams šīs zonas iepriekš pilnībā nosedzoši nokrāsot ar pieskaņotu pamatkrāsas toni.

## Izstrādājuma dati

Blīvums (20 °C)	Apt. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Smarža	Maiga
Spīduma pakāpe	Zīdaini matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

## Iespējamie sistēmas produkti

- **All Primer (5420)**
- **Insulating Primer (3440)**
- **End Grain Sealer (1900)**
- **Primer Hydro HF (0725)**

## Sagatavošanās darbam

- **Prasības pamatnei**  
Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

- **Sagatavošana**  
Pilnībā notīriet netīrumus, taukus un viegli atdalāmus vecos pārklājumus.

**Koka pamatnes:**

Pelēkas un nodilušas virsmas noslīpējiet līdz nesošajai pamatnei.

Izņemiet vaļīgus vai iepļīsušus zarus, kā arī atklātas sveķu vietas un notīriet tās ar piemērotu līdzekli (piem., ar "Remmers" "Verdünnung & Pinselreiniger").

Koksni, kas atrodas ārpus telpām, kas jāpasargā pret puvi un zilēšanu, iepriekš apstrādājiet ar piemērotu koksnes aizsardzības līdzekli\*. (\*Biocīdie produkti jālieto, ievērojot piesardzību. Pirms lietošanas ikreiz izlasiet informāciju uz etiķetes, kā arī produkta informāciju!)

Ņemiet vērā norādījumus BFS informatīvajā biļetenā Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un kokmateriāliem ārpus telpām”.

Lai izvairītos no krāsainu koksnes sastāvdaļu caurspiešanās, lietojot šo produktu baltā krāsā vai gaišos krāsu toņos, virsma vispirms jānogrunvē ar (Insulating Primer).

Lai izvairītos no blakus esošo detaļu (piemēram, atgāžņi karkasa konstrukcijās) piesārņojuma ar koksnes sastāvdaļām, šīs koka detaļas ir jāapstrādā no visām pusēm.

Veco nodilušo karbolineja krāsojumu pārkrāsot tikai ar tumšāku toņu krāsām; ikreiz veikt testa krāsojumu.

**Cinks (cinkots tērauds):**

Mazgāt ar amonjaku saturošu slapinošu līdzekli, izmantojot slīpēšanas spilventiņu. Ņemiet vērā norādījumus BFS informatīvajā biļetenā Nr. 5.

Paaugstinātas mehāniskās noslodzes gadījumā iepriekš apstrādāt ar (All Primer).

**Minerālu pamatnes**

Sagatavojiet pamatnes saskaņā ar vadlīnijām nodilumizturīgām un laika apstākļu izturīgām dispersijas laku krāsām (DIN 53778).

Rūpīgi attīriet vecās šķiedrainā cementa virsmas no aļģu un sūnu apauguma un ļaujiet pamatnei kārtīgi nožūt. Saremontējiet bojāto apmetumu.

Izmantojot testa virsmu, pārbaudiet veco eļļas krāsojumu, vai to var pārklāt ar materiālu.

## Izstrāde



- **Izstrādes apstākļi**  
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: no +5 °C līdz maks. +25 °C.

Kārtīgi samaisīt materiālu un bagātīgi uzklāt ar otu vai rullīti.  
Ievērojiet žūšanas laiku starp darba soļiem.

Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

## Norādes par izstrādi



Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.

Apakšējās, šķērsām šķiedrai zāģētās virsmas iezāģējiet, lai izveidojas mala nopilēšanai.

Aizsardzībai pret mitruma iedarbību šķērsām šķiedrai zāģētās virsmas un griezumu virsmas iepriekš jānokrāso ar (End Grain Sealer).

Izvairīties no „laka uz lakas” virsmu saskares, piem., sakraujot apstrādātos kokmateriālus krautnē utt.



Tikai žūšanas laikā izveidojas paraugam atbilstošais krāsas tonis.  
Nelietot uz koksnes, kas impregnēta ar bora sāļiem.  
Lietojot iekštelpās, nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

■ **Žūšanas laiks**

2-4 stundas 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo mitrumu.

Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

■ **Atšķaidīšana**

Gatava lietošanai

**Lietošanas piemēri**

Lietošanas piemēri	Impregnēšana	Bāzes pārklājums	Starp-pārklājums	Noslēguma pārklājums
<b>Koksnes pamatnes</b> Neapstrādāta koksne, vecas, nokrišņu bojātas koka virsmas, atjaunošanas krāsojums uz dispersijas krāsām un lakām, kā arī koksnes aizsardzības lazūras	Ja nepieciešams, ar koksnes aizsardzības grunti (Holzschutzgrund)* (tikai ārpusē)	Izolācijas grunts (Insulating Primer) vai sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)	Izolācijas grunts (Insulating Primer) vai sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)
<b>Cinks (cinkots tērauds)</b> Cinks, cinkots tērauds un cietais PVC, renovācijas krāsojums uz vecās krāsas	--	Uuniversālā grunts (All Primer)	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)
<b>Minerālu pamatnes:</b> šķiedrainais cements	--	1-2 x Primer Hydro HF	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)
Dekoratīvais betons, bezporainais betons	--	Primer Hydro HF	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint), atšķaidīta ar 10 % ūdens	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)
Veci apmetumi ārpusē (smilšu apmetumi / nesošie apmetumi)	--	Smilšu un krīta nesošie apmetumi ar Primer Hydro HF	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint), atšķaidīta ar 10 % ūdens	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)
Nesošie apmetumi, iekštelpās (ģipša apmetums, kaļķu javas apmetums, gluds fasādes mūris)	--	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint), atšķaidīta ar 10 % ūdens	--	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)
Renovācijas krāsojums uz vecas dispersijas krāsas, plastmasas apmetuma, eļļas un laku krāsu atjaunošanas krāsojums	--	Krīta krāsojums ar Primer Hydro HF	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint), atšķaidīta ar 10 % ūdens	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)
Ģipšakartons	--	Primer Hydro HF	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)
Tapetes, tapetes ar kokšķiedru utt.	--	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)	--	Sedzoša krāsa (Aqua Wood Paint)

**Norādes**

DIN EN 71-3 „Noteiktu elementu migrācija“:

šā izstrādājuma ražošanā ir ievērotas robežvērtības attiecībā uz smago metālu migrāciju bērnu rotaļlietās saskaņā ar DIN EN 71-3, kā arī tas atbilst kādām no turpmākajām prasībām, kas tiek izvīzītas bērnu rotaļlietu drošumam saskaņā ar ES „Rotaļlietu direktīvu” (2009/48/EK).

Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu



iedarbību. Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.

Ievērojiet koka konstrukciju aizsardzības noteikumus.

Nelietojiet uz horizontālām virsmām bez slīpām ūdens noteces malām un bez malas rādīsa, nepieļaujiet mitruma uzkrāšanos.

**Darbarīki/tīrīšana**

Akrila saru suka, lielā ota, mohēras rullītis




Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

**Uzglabāšana/uzglabāšanas ilgums**

Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

**Drošība/noteikumi**

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.

**Utilizācijas norāde**

Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod atreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

**Noteikumi par biocīdajiem produktiem**

Satur biocīdu (konservantu) ar aktīvajām biocīdu vielām CMIT/MIT (3:1), lai pasargātu trauka saturu no bojāšanās, ko izraisa mikroorganismi (baktērijas, rauga sēnītes u.c.). Obligāti ievērojiet norādījumus par apstrādi!

**GOS saskaņā ar Krāsu direktīvu (Nr. 2004/42/EK)**

ES robežvērtība produktam (kat.A/d): maks. 130 g/l (2010).

Šis produkts satur < 130 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.