



PUR Aqua Top 2K M Plus

Libisemiskindel lakk väikese mehaanilise koormusega pindadele



Värvitoon	Saadavus
	Tarnitatavad pakendid
	Pakendi kaal 2,5 kg 10 kg
	Pakendi tüüp Ämber W Ämber W
	Pakendi kood 04 11
	Artikli number
värvitu	3631 ■ ■

Kulu umbes 0,13 kg/m²

Kasutusala ■ Libisemiskindel lakk väikese mehaanilise koormusega pindadele

Omadused ■ Siidjas matt
■ Libisemiskindel
■ Valguskindel
■ Veeauru läbilaskev.



Toote andmed

■ Tarnetingimused

	Komponent A	Komponent B	Segamine
Tihedus (20 °C)	1,03 g/cm ³	1,15 g/cm ³	1,23 g/cm ³
Viskoossus (25 °C)	210 mPa s	590 mPa s	431 mPa s

■ Reageerinud olekus.

Hõõrdumine taberi järgi	38 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)
Tahkisainete sisaldus M.-%	38 M.-%

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.



Võimalikud süsteemitooted

- Epoxy OS Color New (6980)
- PUR Deco Color New (6674)
- Epoxy BS 3000 SG (6380)

Töö ettevalmistamine


■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema kande-, stabiilsete mõõtmatega, tugev, ilma lahtiste osadeta, tolmu-, õli-, rasvavaba, kummipuruta ja teiste nakkumist takistatavate aineteta. Aluspind peab olema ettevalmistatud sobilike Remmersi toodetega.

■ Ettevalmistamine

Kandke lakk pinnale 48 tunni jooksul. Pikemate ooteaegade puhul lihvide eelmise tööetapi järgne pind ning puhastage tolmust.

Ettevalmistamine



■ Kombineeritud anum

Tugevdaja (komp. B) lisatakse täismahus kruntmassile (komp A). Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.). Segu valada ümber teise nõusse ja veelkord põhjalikult läbi segada. Segamisaeg vähemalt 3 min., mida tuleb ka jälgida. Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.

Segamisvahekord (A:B) 85:15 massiosade kaupa

Valmisseguga kohe pärast valmimist täielikult ettevalmistatud pinnale selleks mõeldud vahenditega.

Töötlemine



Ainult erialaseks kasutamiseks!

■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +10 °C kuni max +25 °C. Kandke pinnale kantud materjali tahkumisprotsessi ajal niiskuse eest, kuna see võib põhjustada pealispinnadeffekte ja takistada nakkumist. Suhteline õhuniiskuse ei tohi ületada 80 %. Aluspinna temperatuur peab kasutamise ja kuivamise ajal olema vähemalt +3 °C üle kastepinna temperatuuri. Hoolitsege piisava õhuvahetuse eest, et niiskus saab eralduda ruumiõhku.

■ Töötlemisaeg (+20 °C)

Umbes 60 minutit.

■ Kuivamisaeg (+20 °C)

Käidav 8 tunni möödudes, mehaaniliselt koormatav 3 päeva möödudes, täielikult koormatav 7 päeva möödudes.

Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad temperatuurid, eelkõige ühenduses kõrge õhuniiskusega, pikendavad üldiselt esitatud aegu.

Pealekandmine

■ Tihendamine

Kandke pinnale rikkalikult materjali. Jaotage see 25 cm epoksirulliga ristisuunaliste liigutustega ühtlaselt pinnale ja seejärel rullige pind üle rohke materjaliga niisutatud 50 cm epoksirulliga. Asendage rullid 30 min möödudes uute rullidega.

Kulu umbes 0,13 kg/m² kokku segatult



Juhised

Kõik väärtused ja kulud on kindlaks määratud laboritingimustes (+20 °C). Ehitusobjektidel võivad kulunormid erineda.

Võimalikult ühtlaste pindade saavutamiseks rakendage asjatundlikku personali.

Ebaühtlased pealekandmisviisid, tugev tõmbetuul ja suured temperatuurierinevused pinnal võivad läikeastme erinevuste tõttu põhjustada ebaühtlast pealispinna optikat. Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

Värviline – eelkõige must – kumm võib pikaajalisel kokkupuutel tekitada pinnal värvimuutusi, mida ei ole võimalik eemaldada (nt autorehvid või masinajalad). Selliste värvimuutuste vältimiseks kasutage sobivaid polüuretaanist rattaid või alusmatte. Värvid, juuksevärvid, pleegitaja või desinfektsioonivahendid võivad samuti põhjustada värvimuutusi, kui neid viivitamatult ei eemaldata.

Määrumise ärahoidmiseks soovitatakse rakendada esmahooldusmeetmeid (vt hooldusjuhiseid).

Süsteemi omadustest tulenevalt tuleb libisemiskindla kattematerjali puhul võrreldes siledapinnalise kattematerjaliga arvestada suurema puhastusvajadusega, mistõttu tuleks reeglina kasutada pehmete harjadega puhastusmasinaid.

Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.

Töövahendid/puhastamine

25 cm epoksirull, 50 cm epoksirull, segumikser




Segisti peab olema plastümbrisega (nt Remmersi patenteeritud segur). Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

Puhastage tööriistad ja materjalist tulenev määrumine värskes olekus veega.

Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamismeetmeid.

Ladustamine/säilivusaeg

Hoides jahedas, kuivas ja kaitstud külmumistingimuste eest avamata originaalpakendis 6 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Ainult erialaseks kasutamiseks!

Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskardilt.

Isikukaitsevahendid

Need andmed leiate kehtivatest ohutuskartidest või küsige vastavad andmed kutseühingutest.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/j): max. 140 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 140 g/l VOC.





CE-märgistus



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löhningen

09

GBIII 081

EN 13813:2002

3631

Kunstvaikpõrand / kunstvaik kattematerjalid siseruumides kasutamiseks

Tulepüsivus:	E _{fl}
Korrosiivsete ainete eraldumine:	SR
Kulumiskindlus:	≤ AR 1
Nakketõmbetugevus:	≥ B 1,5
Löögikindlus:	≥ IR 4

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.