



3631



Krāsu tonis	Pieejamība		
	Skaitis paletē		
	VPE	2,5 kg	10 kg
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	04	11
	Preces Nr.		
	3631	■	■

Izmantošanas jomas ■ [AW_GR_53]

Īpašības




- Zīdaini matēts
- Slīdēšanu mazinošs
- Gaismizturīgs
- Ūdens tvaiku caurlaidošs

Iespējamie sistēmas produkti > **Epoxy BS 3000 SG (6380)**

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Pamatnei jābūt drošai, nedēformējamai, stingrai, bez vaļīgām daļām, putekļiem, eļļām, taukiem, gumijas nodiluma un citām vielām, kurām ir atdalošs efekts. Pamatnei jābūt sagatavotai ar piemērotiem Remmers izstrādājumiem.
- **Sagatavošana**
Pārklājums uzklājams 48 stundu laikā. Pēc ilgāka gaidīšanas laika iepriekšējā darba posma virsma ir jāpieslīpē un jāatbrīvo no putekļiem.

Sagatavošana



- **Kombinācijas iepakojums**
Pilnībā pievienojiet cietinātāju (komp. B) bāzes masai (komp. A). Pēc tam samaisiet masu ar lēni darbināmu elektrisku maisītāju (apm. 300 - 400 apgr./min.). Pārlejiet maisījumu citā traukā un vēlreiz rūpīgi samaisiet. Jāievēro vismaz 3 minūtes sajaukšanās laiks. Svītras liecina par nepietiekamu samaisīšanu.



Uzreiz pēc sagatavošanas pilnībā uzklājiet gatavu maisījumu uz sagatavotās virsmas un izklājiet ar piemērotiem līdzekļiem.

Apstrāde



Tikai komerciāliem lietotājiem!

■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +10 °C līdz maks. +25 °C. Cietināšanas procesā izmantoto materiālu aizsargāt no mitruma, pretējā gadījumā var rasties virsmas defekti un samazināta saķere.

Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80%.

Apstrādes un cietināšanas laikā pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +3 °C virs rasas punkta temperatūras.

Obligāti garantēt pienācīgu gaisa apmaiņu, lai ūdeni varētu izvadīt telpas gaisā.

Augstākas temperatūras saīsina, zemākas temperatūras, īpaši saistībā ar augstu mitruma līmeni, parasti pagarina norādītos laikus.

Lietošanas piemēri

■ Blīvējums

Uzklājiet materiālu uz virsmas biežā slānī. Ar piemērotu 25 cm epoksīda rullīti vienmērīgi krusteniski uzklājiet biežā slānī un pēc tam obligāti pārrullējiet ar materiālu piesūcinātu 50 cm epoksīda rullīti. Rullīši ir jānomaina ar jauniem ik pēc 30 minūtēm.

Norādījumi

Ja nav norādīts citādi, visas iepriekšminētās vērtības un patēriņu noteica laboratorijas apstākļos (+20 °C). Apstrādes laikā būvlaukumā var parādīties neliels atšķirīgs vērtības. Izmantojiet pietiekami zinošu personālu, lai panāktu pēc iespējas vienmērīgāku virsmu. Nevienmērīgas uzklāšanas metodes, spēcīgs caurvējš un lielas temperatūras atšķirības uz virsmas var radīt nevienmērīgu virsmas izskatu atšķirīgu spīduma līmeņa dēļ.

Piemerota pieeja ar transportlīdzekļiem ar gumijas riepām. Nav piemērota slodzēm, ko izraisa transportlīdzekļi ar metāla vai poliamīda riepām, kā arī dinamiskās punkta slodzes. Krāsainā - īpaši melnā - gumija var atstāt pēc ilgstoša kontakta ar grīdas segumu krāsas izmaiņas, kuras nevar noņemt (piemēram, automašīnu riepās vai mašīnu pēdās). Lai izvairītos no šīs krāsas izmaiņas, jālieto piemēroti poliuretāna riteņi vai paklāji. Krāsas, matu krāsas, balinātāji vai dezinfekcijas līdzekļi arī var izraisīt krāsas maiņu, ja tos nekavējoties nenoņem.

Ieteicams veikt kopšanas pasākumus, lai mazinātu piesārņojuma tendenci (sk. Kopšanas instrukcijas).

Protams, pretslīdes pārklājuma sistēmām ir sagaidāma palielināta tīrīšanas piepūle salīdzinājumā ar gludiem pārklājumiem, tāpēc parasti būtu jāizmanto tīrīšanas mašīnas ar mīkstām sukām.

Sīkāka informācija par sarakstā iekļauto produktu apstrādi, sistēmas iestatīšanu un apkopi atrodama attiecīgajās pašreizējās tehnisko datu lapās un Remmers sistēmas ieteikumos.

Darba instrumenti/tīrīšana



Maisīšanas instrumentam jābūt ar plastmasas apvalku (piem., Remmers Patentdispenser). Plašāku informāciju skatiet Remmers darba rīku programmā.


Notīriet iekārtas un netīrumus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

Veicot tīrīšanu, pievērsiet uzmanību piemērotiem aizsardzības un utilizācijas pasākumiem.



Glabāšana/ glabāšanas laiks

Uzglabāt neatvērtā oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā un nesalaužamā vietā vismaz 6 mēnešus.



Drošība/noteikumi

Tikai komerciāliem lietotājiem!
Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā, kā arī par apglabāšanu un ekoloģiju atrodama pašreizējā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Šo informāciju var atrast pašreizējās drošības datu lapās vai attiecīgajā informācijā, ko sniedz profesionālas apdrošināšanas asociācijas.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/j): maks. 140 g/l (2010)
Šis produkts satur < 140 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/j
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.