



## PUR Aqua Top 2K M Plus

Transparentný, protišmykový, hodvábnne matný krycí lak



| Dostupnosť            |               |                                         |  |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|--|
| Počet kusov na palete |               |                                         |  |
| Balenie               | 2,5 kg        | 10 kg                                   |  |
| Druh balenia          | plechový obal | plastové vedierko / plechový obal biely |  |
| Kód obalu             | 04            | 11                                      |  |
| Číslo výrobku         |               |                                         |  |
| 3631                  | ■             | ■                                       |  |

Spotreba Cca 0,13 kg/m<sup>2</sup>

Oblasti použitia ■ Protišmykový pečiatci náter EP a PU náterov pre mechanicky málo namáhané povrchy

Vlastnosti výrobku

- Hodvábnne matný
- Protišmykový povrch
- Svetlostály
- Pripustný pre vodnú paru



Informácie o výrobku

■ Pri dodaní

|                   | Zložka A               | Zložka B               | Zmes                   |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Hustota (20 °C)   | 1,03 g/cm <sup>3</sup> | 1,15 g/cm <sup>3</sup> | 1,23 g/cm <sup>3</sup> |
| Viskozita (25 °C) | 210 mPa s              | 590 mPa s              | 431 mPa s              |

■ V zreagovanom stave

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Odolnosť voči obrusu podľa Taberovho testu | 38 mg (CS10, 1000 U, 1000 g) |
| Objemová sušina                            | 38 M-%                       |

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- Epoxy OS Color (6980)
- PUR Deco Color (6674)
- Epoxy BS 3000 SG (6380)


Prípravné práce

■ Požiadavky na podklad  
Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gummy, ani iné separačné látky.  
Povrch musí byť ošetrovaný vhodnými Remmers produktami.

■ Príprava podkladu  
Uzatvárací lak naniesť najneskôr do 48 hodín. Pri dlhšej prestávke je nutné povrchy z predchádzajúcich krokov prebrúsiť a povysávať.



## Príprava zmesi



- Kombinovaný obal**  
Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B).  
Dôkladne premiešať pomalobežným miešadlom (max. 300 - 400 ot./min.).  
Námiešanú zmes prelejte do inej čistej nádoby a znovu dôkladne premiešajte.  
Nútné miešať minimálne po dobu 3 minút.  
Pruhy indikujú nedostatočné premiešanie.

| Miešací pomer (A: B) | 85:15 hmotnostne |
|----------------------|------------------|
|----------------------|------------------|

Hotovú zmes ihneď po namiešaní aplikovať na pripravenú plochu pomocou vhodného náradia.

## Spracovanie



Len pre profesionálne použitie!

- Podmienky pri spracovaní**  
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +10 °C až do max. + 25 °C.  
Počas aplikácie chrániť nanášaný materiál pred účinkami vlhkosti, inak by mohlo dôjsť k poruchám na povrchu s negatívnym vplyvom na prídržnosť ďalších vrstiev.  
Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80%.  
Teplota podkladu musí byť pri pokládke a vytvrdzovaní minimálne +3 °C nad teplotou rosného bodu.  
Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu, aby sa voda mohla odpariť do okolitého prostredia.

- Čas spracovania (+20 °C)**  
Cca 60 min

- Čas vytvrdnutia (+20°C)**  
Pochôdzny po 8 h, mechanicky zaťažiteľný po 3 dňoch, plne zaťažiteľný po 7 dňoch.

Vyššie teploty udané doby všeobecne skracujú, najmä v kombinácii s vysokou vlhkosťou vzduchu, nižšie ich predlžujú.

## Príklady použitia

- Pečiatci náter**  
Materiál naneste na povrch vo veľkom množstve. Materiál rovnomerne nanášajte vhodným epoxidovým valčekom s priemerom 25 cm v krížovom vzore a potom valčekom s priemerom 50 cm nasýteným materiálom.

| Spotreba | Cca 0,13 kg/m <sup>2</sup> spojiva |
|----------|------------------------------------|
|----------|------------------------------------|

## Upozornenie

Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreby boli stanovené v laboratórnych podmienkach (+20 °C). Pri stavebných podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.  
Aby sa dosiahol čo najviac jednoliaty povrch, využite dostatočne kvalifikovaný a preškolený personál.  
Nerovnomerné nanášanie, silný prívian rovnako ako aj veľké teplotné rozdiely môžu viesť k nerovnomernému vzhľadu stupňa lesku.  
Vhodný pre pojazdy vozidiel s gumovými pneumatikami, nie je vhodný pre namáhanie polyamidovými alebo kovovými kolesami vozidiel, ani pre dynamické bodové zaťažovanie.  
Farebná, najmä čierna guma môže pri dlhšom kontakte s podlahovou krytinou zanechať zafarbenie, ktoré sa už nedá odstrániť (napr. pneumatiky auta alebo nohy stola). Aby sa zabránilo týmto zafarbeniam, použite vhodné polyuretanové kolieska alebo podložky. Farbivá, farby na vlasy, bieliace alebo dezinfekčné prostriedky môžu tiež spôsobiť zafarbenie, pokiaľ nie sú okamžite odstránené.  
K zníženiu sklonu k znečisteniu sa odporúčajú konkrétne opatrenia (pozri pokyny k údržbe).  
U protišmykových povlakových systémov je v porovnaní s hladkými nátermi nutné počítať s náročnejším čistením, takže by sa mali použiť čističe s mäkkými štetinami.  
Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

## Pracovné náradie, čistenie




25 cm valček na epoxidy, 50 cm valček na epoxidy, miešacie zariadenie

Miešací nástroj by mal byť potiahnutý plastovou vrstvou (napríklad Remmers Patentdisperser).  
Podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu náradia Remmers.  
Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou.  
Pri čistení dodržiavať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

Remmers náradie  
➤ [Patentdisperser \(4747\)](#)

## Skladovanie



V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

## Bezpečnosť

Iba pre profesionálne využitie!



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.                                                                                                                                              |
| Osobné ochranné pomôcky                         | Tieto údaje nájdete v aktuálnych kartách bezpečnostných údajov, príp. v príslušných informáciách profesijných organizácií.                                                                                                                                                                |
| Upozornenie na likvidáciu odpadu                | Väčšie zbytkov produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zvyškov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.                            |
| Biocídny prípravok                              | Obsahuje biocídny prostriedok (konverzačný prostriedok na zásobníky) s biocídnymi účinnými látkami CMIT/MIT (3:1) na ochranu obsahu nádoby pred znehodnotením spôsobeným mikrobiálnymi organizmami (baktérie, kvasnice, atď.). Bezpodmienečne rešpektujte pokyny týkajúce sa spracovania! |
| Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG) | EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A/j): max. 140 g/l (2010).<br>Tento výrobok obsahuje < 140 g/l VOC.                                                                                                                                                                            |
| Vyhlasenie o parametroch                        | > <a href="#">Leistungserklärung</a>                                                                                                                                                                                                                                                      |

Prehlásenie o zhode



**Remmers GmbH (CE)**  
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen  
**Remmers (UK) Limited (UKCA)**  
Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

09 (CE); 22 (UKCA)  
GBIII 081  
EN 13813:2002  
3631

Poterový materiál na živicovej báze a podlahové potery pre vnútorné použitie

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Reakcia na oheň:               | E <sub>fl</sub> |
| Uvoľňovanie korozívnych látok: | SR              |
| Odolnosť proti obrusu:         | ≤ AR 1          |
| Prídržnosť:                    | ≥ B 1,5         |
| Odolnosť proti nárazu:         | ≥ IR 4          |

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.