



PUR Aqua Top 500 2K M

Transparentný, hodváбно matný krycí lak



Dostupnosť			
Počet kusov na palete	200		
Balenie	1 kg	10 kg	
Druh balenia	plechový obal	plastové vedierko / plechový obal biely	
Kód obalu	01	11	
Číslo výrobku			
3633	■	■	

Spotreba Na pracovný postup: 0,15 - 0,20 kg / m²
Pri zriadení s vodou sa spotreba zvyšuje v závislosti od množstva pridanej vody.

Oblasti použitia

- Pečiatci náter na epoxidové a PUR podlahové systémy Remmers
- Fixačný a pečiatci náter vložkových podlahových povlakov Remmers
- Systémový komponent v interiérových certifikovaných systémoch TUV PROFICERT (707106482-1, -2, -3, -4, -5)

Vlastnosti výrobku

- Hodvábne matný
- Protišmykový povrch
- Svetlostály
- Pripustný pre vodnú paru



Informácie o výrobku

- Pri dodaní

Obsah pevných častíc	43 M-%		
----------------------	--------	--	--
- Pri dodaní

	Zložka A	Zložka B	Zmes
Hustota (20 °C)	1,04 g/cm ³	1,15 g/cm ³	1,06 g/cm ³
Viskozita (25 °C)	730 mPa s	590 mPa s	1290 mPa s
- V zreagovanom stave

Odolnosť voči obrusu podľa Taberovho testu	24 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)		
--	------------------------------	--	--

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- Brandprüfung (Klassifizierung) SL Colorid WDD
- Brandprüfung (Klassifizierung) SL Floor WDD Flake
- Brandprüfung (Klassifizierung) SL Floor Flex

Systémové produkty

- Epoxy OS Color (6980)
- PUR Deco Color (6674)


Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.
Povrch musí byť ošetrený vhodnými Remmers produktami.
- Príprava podkladu



Uzatvárací lak naniesť najneskôr do 48 hodín. Pri dlhšej prestávke je nutné povrchy z predchádzajúcich krokov prebrúsiť a povysávať.

Príprava zmesi



- **Kombinovaný obal**
Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B).
Dôkladne premiešať pomalobežným miešadlom (max. 300 - 400 ot./min.).
Námiešanú zmes prelejte do inej čistej nádoby a znovu dôkladne premiešajte.
Nutné miešať minimálne po dobu 3 minút.
Pruhy indikujú nedostatočné premiešanie.
Pri teplotách > 20°C a tmavých podkladoch pridávajúte do výrobku až 10% vody.

Miešací pomer (A: B)	83 : 17 hmotnostne
-----------------------------	--------------------

Hotovú zmes ihneď po namiešaní aplikovať na pripravenú plochu pomocou vhodného náradia.

Spracovanie



Len pre profesionálne použitie!

- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +10 °C až do max. + 25 °C.
Počas aplikácie chrániť nanášaný materiál pred účinkami vlhkosti, inak by mohlo dôjsť k poruchám na povrchu s negatívnym vplyvom na prídružnosť ďalších vrstiev.
Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80%.
Teplota podkladu musí byť pri pokládke a vytvrdzovaní minimálne +3 °C nad teplotou rosného bodu.
Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu, aby sa voda mohla odpariť do okolitého prostredia.
- **Čas spracovania (+20 °C)**
Cca 60 minút
- **Nanášanie ďalšej vrstvy (+20 °C)**
Interval medzi jednotlivými pracovnými krokmi min.8 hodín a maximálne 48 hodín.
V prípade dlhšej čakacej doby, sa musí povrch predchádzajúceho náteru zbrúsiť a odstrániť prach.
- **Čas vytvrdnutia (+20°C)**
Pochôdzny po 8 hodinách, mechanicky zaťažiteľný po 3 dňoch, plne zaťažiteľný po 7 dňoch.

Vyššie teploty udané doby všeobecne skracujú, najmä v kombinácii s vysokou vlhkosťou vzduchu, nižšie ich predlžujú.

Príklady použitia

- **Fixačná vrstva pre podlahy s vložkami**
Materiál naneste sýto na podklad. Krížom navalčujte vhodným valčekom pre epoxidové živice 25 cm a potom prevalčujte valčekom pre epoxidové živice 50 cm namočeným do materiálu. Valčeky je po 30 minútach nutné vymeniť za nové.
Vždy valčikovať metódou čerstvé do čerstvého.
Na vodorovných plochách nevytvárať kaluže.

Spotreba	Cca 0,15 - 0,20 kg/m ² spojivo
----------	---

- **Uzatvárací lak**
Materiál naneste sýto na podklad. Krížom navalčujte vhodným valčekom pre epoxidové živice 25 cm a potom prevalčujte valčekom pre epoxidové živice 50 cm namočeným do materiálu. Valčeky je po 30 minútach nutné vymeniť za nové.
Vždy valčikovať metódou čerstvé do čerstvého.
Na vodorovných plochách nevytvárať kaluže.

Spotreba	Cca 0,15 - 0,20 kg/m ² spojivo
----------	---

Upozornenie

Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreby boli stanovené v laboratórnych podmienkach (+20 °C). Pri stavebných podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.
Aby sa dosiahol čo najviac jednoliaty povrch, využite dostatočne kvalifikovaný a preškolený personál.
Pri mechanickej záťaži je vo všeobecnosti nevyhnutné opakovať pečiatci náter.
Nerovnomerné nanášanie, silný priedvan rovnako ako aj veľké teplotné rozdiely môžu viesť k nerovnomernému vzhľadu stupňa lesku.
Vhodný pre pojazď vozidiel s gumovými pneumatikami, nie je vhodný pre namáhanie polyamidovými alebo kovovými kolesami vozidiel, ani pre dynamické bodové zaťažovanie.
Farebná, najmä čierna guma môže pri dlhšom kontakte s podlahovou krytinou zanechať zafarbenie, ktoré sa už nedá odstrániť (napr. pneumatiky auta alebo nohy stola). Aby sa zabránilo týmto zafarbeniam, použite vhodné polyuretanové kolieska alebo podložky. Farbivá, farby na vlasy, bieliace alebo dezinfekčné prostriedky môžu tiež spôsobiť zafarbenie, pokiaľ nie sú okamžite odstránené.

K zníženiu sklonu k znečisteniu sa odporúčajú konkrétne opatrenia (pozri pokyny k údržbe).
Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.



Pracovné náradie, čistenie

25 cm valček na epoxidy, 50 cm valček na epoxidy, miešacie zariadenie




Miešací nástroj by mal byť potiahnutý plastovou vrstvou (napríklad Remmers Patentdispenser). Podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu náradia Remmers. Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou. Pri čistení dodržiavať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

Remmers náradie
➤ [Patentdispenser \(4747\)](#)

Skladovanie

V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.



Bezpečnosť

Iba pre profesionálne využitie!
Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Osobné ochranné pomôcky

Tieto údaje nájdete v aktuálnych kartách bezpečnostných údajov, príp. v príslušných informáciách profesijných organizácií.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

Obsahuje biocídny prostriedok (konverzačný prostriedok na zásobníky) s biocídnymi účinnými látkami CMIT/MIT (3:1) na ochranu obsahu nádoby pred znehodnotením spôsobeným mikrobiálnymi organizmami (baktérie, kvasnice, atď.). Bezpodmienečne rešpektujte pokyny týkajúce sa spracovania!

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A/j): max. 140 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 140 g/l VOC.

Vyhĺasenie o parametroch

➤ [Leistungserklärung](#)

Prehlásenie o zhode



Remmers GmbH (CE)
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen
Remmers (UK) Limited (UKCA)
Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

12 (CE); 22 (UKCA)
GBIII 075_2
EN 13813:2002
3633

Poterový materiál na živicovej báze a podlahové potery pre vnútorné použitie

Reakcia na oheň:	E _{fl}
Uvoľňovanie korozívnych látok:	SR
Odolnosť proti obrusu:	≤ AR1
Přidržnosť:	≥ B1,5
Odolnosť proti nárazu:	≥ IR4

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné zvážiť do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezarúčili za špeciálnu vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.