



## PUR Aqua

### Top M

Dvojzložkový krycí lak na vodnej báze

Dostupnosť	
Počet kusov na palete	
<b>Balenie</b>	<b>5 kg</b>
Druh balenia	plastový kanister
Kód obalu	06
<b>Číslo výrobku</b>	
3673	■

Spotreba Min. 0,12 kg/m<sup>2</sup>

Oblasti použitia ■ Pečiatci náter v dekoratívnych EP a PU náterových systémoch

Vlastnosti výrobku ■ Matný povrch  
■ Odolný  
■ Jednoduchá údržba

Informácie o výrobku

■ Pri dodaní

Obsah pevných častíc	52 %
----------------------	------

■ Pri dodaní

	Zložka A	Zložka B	Zmes
Hustota (20 °C)	1,00 g/cm <sup>3</sup>	1,06 g/cm <sup>3</sup>	1,06 g/cm <sup>3</sup>

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.


Systémové produkty

- Epoxy UV 100 (6344)
- PUR Deco Color (6674)
- Metalufloor (6880)

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad  
Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumených, ani iné separačné látky.  
Povrch musí byť ošetrovaný vhodnými Remmers produktami.
- Príprava podkladu  
Uzatvárací lak naniesť najneskôr do 48 hodín. Pri dlhšej prestávke je nutné povrchy z predchádzajúcich krokov prebrúsiť a povysávať.  
Pri produktoch QP aplikujte pečiatci náter do 12 hodín.

Príprava zmesi



■ Kombinovaný obal

Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B).  
Dôkladne premiešať pomalobežným miešadlom (max. 300 - 400 ot./min.).  
N nutné miešať minimálne po dobu 3 minút.  
Pruchy indikujú nedostatočné premiešanie.  
Nedokonalé premiešanie zložiek sa vyznačuje výskytom škvŕn. Materiál sa odporúča v tomto prípade "precediť" cez sitko (sitko na lak s veľkosťou oka 1000 mikrometrov).

<b>Miešací pomer (A: B)</b>	90 : 10 hmotnostne
-----------------------------	--------------------

Hotovú zmes ihneď po namiešaní aplikovať na pripravenú plochu pomocou vhodného náradia.



#### Spracovanie



Len pre profesionálne použitie!

- Podmienky pri spracovaní  
Aplikovaný materiál je potrebné chrániť 24 hod. pred priamym kontaktom s vodou a vlhkosťou. Relatívna vlhkosť vzduchu musí byť v rozmedzí 30 až 70%. Teplota podkladu musí byť pri pokládke a vytvrdzovaní minimálne +3 °C nad teplotou rosného bodu. Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu, aby sa voda mohla odpariť do okolitého prostredia.
- Čas spracovania (+20 °C)  
Cca 45 minút.  
Doba prípravy je asi 5 minút.
- Čas vytvrdnutia (+20 °C)  
Pri vlhkosti 60%: pochôdzny po 16 h, mechanicky zaťažiteľný po 3 dňoch, plne zaťažiteľný po 7 dňoch.

Vyššie teploty a vyššia absolútna vlhkosť vzduchu uvedené doby zkracujú, nižšie teploty a nízka absolútna vlhkosť vzduchu ich všeobecne predlžujú

#### Príklady použitia

- Uzatvárací lak  
Materiál naneste na plochu a rovnomerne rozotrite pomocou vhodného 25 cm valčeka dvojitém krížovým náterom. Valčeky je po 30 minútach nutné vymeniť za nové. Vždy valčekovať metódou čerstvé do čerstvého.

Spotreba	Min. 0,12 kg/m <sup>2</sup>
----------	-----------------------------

#### Upozornenie

Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreby boli stanovené v laboratórnych podmienkach (+20 °C). Pri stavebných podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť. Aby sa dosiahol čo najviac jednoliaty povrch, využite dostatočne kvalifikovaný a preškolený personál. pri prekročení doby spracovania môže dôjsť k rozdielom v stupni lesku a vo farebnom rozlíšení. Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu. Opravy na povrchu a napojovanie na existujúce plochy spôsobia viditeľný prechod vo vzhľade a štruktúre. Nerovnomerné nanášanie, rovnako ako veľké teplotné rozdiely na povrchu môžu viesť k nerovnomernému vzhľadu stupňa lesku. Mechanické zaťaženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia. Nevhodný pre zaťaženie vozidlami alebo dynamické bodové zaťaženie. Farebná, predovšetkým čierna guma môže pri kontakte s podlahou spôsobiť zafarbenie, ktoré je neodstrániteľné (napríklad pneumatiky alebo podložky pod strojmi). Tomu sa dá zabrániť použitím vhodných polyuretánových kolies, resp. podložiek. Farby, farby na vlasy, bieliidlá alebo dezinfekčné prípravky môžu taktiež spôsobiť zafarbenie. pokiaľ nie sú okamžite odstránené. Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

#### Pracovné náradie, čistenie



Epoxidový valček, miešacie zariadenie

Podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu náradia Remmers. Pracovné zariadenia a prípadné znečistenie ihneď a v čerstvom stave vyčistiť vodou. Pri čistení dodržiavať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

#### Skladovanie



V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

#### Bezpečnosť

Iba pre profesionálne využitie!  
Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

#### Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevytievajte do výlevky.

#### Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre výrobok (kat. A/j): max. 140 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 140 g/l VOC.

#### Vyhlasenie o parametroch

➤ [Leistungserklärung](#)



Prehlásenie o zhode



**Remmers GmbH (CE)**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

**Remmers (UK) Limited (UKCA)**

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

18 (CE); 22 (UKCA)

GBIII 127

EN 13813:2002

3673

Poterový materiál na živicovej báze a podlahové potery pre vnútorné použitie

Reakcia na oheň:	E <sub>n</sub>
Uvoľňovanie korozívnych látok:	SR
Odolnosť proti obrusu:	≤ AR 1
Prídržnosť:	≥ B 1,5
Odolnosť proti rázu:	≥ IR 4

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.