



## PUR Aqua Color Top 2K M

Pigmentinis, šilko matinis lakas



Atspalvis	Variantai
	Kiekis ant paletės
	<b>Pakuotė</b> 10 kg
	Pakuotės rūšis Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas 11
	<b>Artikulo Nr.</b>
Spec. atspalviai užsakant 20 kg ir daugiau	3685 ■
A bazė	016025 ■
B bazė	016026 ■
C bazė	016027 ■

Išėiga Vienam sluoksniui: 0,13 kg/m<sup>2</sup>

Panaudojimo sritys ■ Lakas, skirtas naudoti ant „Remmers“ EP ir PU dangų  
■ „TUV PROFICERT-product Interior“ sertifikuotų sistemų (707106482-2, -4) sudedamoji dalis

Savybės ■ Šilko matinis  
■ Atsparus šviesos poveikiui  
■ Pralaidus vandens garams



Produkto duomenys ■ Charakteristikos pristatymo metu

Kietųjų dalelių kiekis	57,9 M-%
------------------------	----------

■ Charakteristikos pristatymo metu

	A komp.	B komp.	Mišinys
Tankis (20 °C)	1,12 g/cm <sup>3</sup>	1,15 g/cm <sup>3</sup>	1,22 g/cm <sup>3</sup>
Klampumas (25 °C)	260 mPa s	590 mPa s	430 mPa s

■ Po reakcijos

Nusidėvėjimas pagal Taberį	30 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)
----------------------------	------------------------------

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai > PUR Uni Color (6800)  
> Epoxy BS 3000 SG New (6380)

Pasiruošimas darbui ■ Reikalavimai pagrindui  
Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.  
Pagrindas turi būti paruoštas tam skirtais „Remmers“ produktais.

■ Paruošimas  
Laką padengti per 48 val. Darant ilgesnes pertraukas, anksčiau padengto sluoksnio paviršių reikia nušlifuoti ir nuvalyti nuo jo dulkes.



## Paruošimas



- **Kombinuota pakuotė**  
Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).  
Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu (apie 300–400 aps./min.).  
Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.  
Minimali maišymo trukmė yra 3 min.  
Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.  
Į produktą įpilti 10 M-% vandens.

**Maišymo santykis (A : B)** 85 : 15 masės dalimis

Visą mišinį iš karto užpilti ant paruošto paviršiaus ir paskleisti tam skirtais įrankiais.

## Apdorojimas



Tik profesionaliam naudojimui!

- **Apdorojimo sąlygos**  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.  
Kietėjantį padengtos medžiagos sluoksnį būtina saugoti nuo drėgmės, nes gali atsirasti paviršiaus pakitimų ir sukibimo problemų.  
Santykinė oro drėgmė negali viršyti 80 %.  
Pagrindo temperatūra dengimo ir kietėjimo metu turi būti mažiausiai +3 °C virš rasos taško.  
Būtina užtikrinti pakankamą oro apykaitą, kad vanduo galėtų išsiskirti į patalpos orą.
- **Apdorojimo laikas (+20 °C)**  
apie 45 min.
- **Kito sluoksnio dengimas (+20 °C)**  
Laukimo laikas tarp atskirų darbo ciklų – ne trumpesnis kaip 8 val. ir ne ilgesnis kaip 48 val.  
Laką padengti per 48 val. Darant ilgesnes pertraukas, anksčiau padengto sluoksnio paviršių reikia nušlifuoti ir nuvalyti nuo jo dulkes.
- **Kietėjimo laikas (+20 °C)**  
Galima vaikščioti po 8 val., mechaninė apkrova galima po 3 dienų, pilna apkrova galima po 7 dienų.

Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

## Panaudojimo pavyzdžiai

- **Sandarinimas**  
Gausiai paskleisti medžiagą ant paviršiaus. Tinkamu 25 cm epoksidiniu voleliu tolygiai paskirstyti kryžminiais judesiais ir galiausiai būtinai išlyginti medžiagoje įmirkytu 50 cm epoksidiniu voleliu. Kas 30 min. volelį pakeisti nauju.  
Dengti visada dar šlapią paviršių.  
Neleisti, kad susidarytų balutės.

**Išeiga** apie 0,13 kg/m<sup>2</sup> rišiklio

## Nurodymai

Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių, pasitelkti pakankamai kvalifikuotus darbuotojus.

Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

Patirtis rodo, kad dengiant paviršiaus laką ant silpnai uždengiančių atspalvių (pvz., geltono, raudono arba oranžinio), sukuriama lazūros efektas. Tokiu atveju būtina derinti spalvas ir prireikus dengti kelis paviršiaus lako sluoksnius.

Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

Esant mechaniniam poveikiui, paprastai reikia daugkartinio paviršiaus lakavimo.

Kai svarbi dangos išvaizda ir siekiant pagerinti jos valymą, viršutiniam sluoksniui naudoti produktą „PUR Aqua Top 500 2K M“.

Skirtingi padengimo būdai, stiprus skersvėjis ir dideli paviršiaus temperatūros skirtumai gali nulemti nevienodą paviršiaus išvaizdą dėl blizgumo netolygumų.

Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėmis taškinėmis apkrovoms.

Nuo spalvotos, ypač juodos gumos (pvz., automobilių padangų ar įrenginių kojelių) ilgo sąlyčio su grindų danga gali likti spalvotų dėmių, kurių nebeįmanoma pašalinti. Norint išvengti tokių spalvos pakitimų, reikėtų naudoti tinkamus poliuretano ratus arba apsauginius kilimėlius. Dažai, plaukų dažai, balikliai ar dezinfekavimo priemonės taip pat gali sukelti spalvos pakitimus, jei nėra nedelsiant pašalinami.

Norint sumažinti polinkį susitepti, rekomenduojamos priežiūros priemonės (žr. priežiūros nurodymus).

Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.



Darbo įrankiai/ valymas

25 cm epoksidinis volelis, 50 cm epoksidinis volelis, maišytuvas




Maišymo įrankis turėtų būti padengtas plastiku (pvz., „Remmers“ patentuotas dispergatorius). Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje. Darbo įrankius ir nešvarumus plauti vandeniu nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo. Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

Remmers įrankiai  
➤ [Patentdisperser \(4747\)](#)

Sandėliavimas/ galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 6 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Tik profesionaliam naudojimui!  
Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Asmeninės apsaugos priemonės

Ši informacija pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose arba atitinkamuose profesinių asociacijų leidiniuose.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Biocidinių produktų reglamentas

Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turinui nuo sugedimo dėl mikrobinų organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdoravimo nurodymų!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/j): maks. 140 g/l (2010).  
Produkto sudėtyje yra < 140 g/l LOJ.

Eksplloatacinių savybių deklaracija

➤ [Eksplloatacinių savybių deklaracija \(LT\)](#)

Atitikties deklaracija



**Remmers GmbH (CE)**  
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen, Vokietija  
**Remmers (UK) Limited (UKCA)**  
Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU, Jungtinė Karalystė

09 (CE); 23 (UKCA)  
GBIII 076\_2  
EN 13813:2002  
3682

Sintetinių dervų išlyginamasis sluoksnis / sintetinės dervos danga, skirta naudoti patalpose

Atsparumas ugniai:	E <sub>n</sub>
Ėsdinančių medžiagų išsiskyrimas:	SR
Atsparumas dilimui:	≤ AR 1
Tempiamasis stipris:	≥ B 1,5
Atsparumas smūgiams:	≥ IR 4

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.