



PUR Aqua Color Top 2K M

Pigmentovaný, hodvábne matný krycí lak



Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete
	Balenie 10 kg
	Druh balenia plechový obal
	Kód obalu 11
	Číslo výrobku
špeciálne odtiene od 20 kg	3685 ■

Spotreba Na jeden pracovný postup: 0,13 kg/m²

Oblasti použitia ■ Pečiatci náter na EP a PU podlahové nátery Remmers
■ Systémový komponent v interiéroch certifikovaných systémoch TUV PROFICERT (707106482-2, -4)

Vlastnosti výrobku ■ Hodvábne matný
■ Svetlostály
■ Pripustný pre vodnú paru



Informácie o výrobku

■ Pri dodaní	Obsah pevných častíc 57,9 M-%			
■ Pri dodaní	Zložka A	Zložka B	Zmes	
	Hustota (20 °C)	1,12 g/cm ³	1,15 g/cm ³	1,22 g/cm ³
	Viskozita (25 °C)	260 mPa s	590 mPa s	430 mPa s
■ V zreagovanom stave	Odolnosť voči obrusu podľa Taberovho testu 30 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)			

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty > Brandprüfung (Klassifizierung) SL Floor Flex
> Nachhaltigkeitsdatenblatt


Systémové produkty > PUR Uni Color New (6800)
> Epoxy BS 3000 SG (6380)

Prípravné práce ■ Požiadavky na podklad
Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumených, ani iné separačné látky.
Povrch musí byť ošetrovaný vhodnými Remmers produktami.

■ Príprava podkladu
Uzatvárací lak naniesť najneskôr do 48 hodín. Pri dlhšej prestávke je nutné povrchy z predchádzajúcich krokov prebrúsiť a povysávať.



Príprava zmesi



- **Kombinovaný obal**
Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B).
Dôkladne premiešať pomalobežným miešadlom (max. 300 - 400 ot./min.).
Námiešanú zmes prelejte do inej čistej nádoby a znovu dôkladne premiešajte.
N nutné miešať minimálne po dobu 3 minút.
Pruhy indikujú nedostatočné premiešanie.
Do produktu sa vždy pridá 10hm.% vody.

Miešací pomer (A: B)	85:15 hmotnostne
-----------------------------	------------------

Hotovú zmes ihneď po namiešaní aplikovať na pripravenú plochu pomocou vhodného náradia.

Spracovanie



Len pre profesionálne použitie!

- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +10 °C až do max. + 25 °C.
Počas aplikácie chrániť nanášaný materiál pred účinkami vlhkosti, inak by mohlo dôjsť k poruchám na povrchu s negatívnym vplyvom na pridržnosť ďalších vrstiev.
Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80%.
Teplota podkladu musí byť pri pokládke a vytvrdzovaní minimálne +3 °C nad teplotou rosného bodu.
Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu, aby sa voda mohla odpariť do okolitého prostredia.
- **Čas spracovania (+20 °C)**
cca 45 minút
- **Nanášanie ďalšej vrstvy (+20 °C)**
Interval medzi jednotlivými pracovnými krokmi min.8 hodín a maximálne 48 hodín.
Uzatvárací lak naniesť najneskôr do 48 hodín. Pri dlhšej prestávke je nutné povrchy z predchádzajúcich krokov prebrúsiť a povysávať.
- **Čas vytvrdnutia (+20°C)**
Pochôdzny po 8 hodinách, mechanicky zaťažiteľný po 3 dňoch, plne zaťažiteľný po 7 dňoch.

Vyššie teploty udané doby všeobecne skracujú, najmä v kombinácii s vysokou vlhkosťou vzduchu, nižšie ich predlžujú.

Príklady použitia

- **Pečiatci náter**
Materiál naneste výdatne na podklad. Navalčujte do kríža vhodným valčekom pre epoxidové živice 25 cm a následne prevalčujte valčekom pre epoxidové živice 50 cm namočeným do materiálu. Valčeky je po 30 minútach nutné vymeniť za nové.
Vždy valčikovať metódou čerstvé do čerstvého.
Na vodorovných plochách nevytvárať kaluže.

Spotreba	Cca 0,13 kg/ m ² spojiva
-----------------	-------------------------------------

Upozornenie

Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreba boli vykonané v laboratórnych podmienkach (20°C) a so štandardnými odtieňmi. Pri stavebne podmienených podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.
Aby sa dosiahol čo najviac jednoliaty povrch, využite dostatočne kvalifikovaný a preškolený personál.
Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu.
Odtiene so slabou krycou schopnosťou, ako napr. žltá, červená alebo oranžová, pôsobia na základe skúsenosti priesvitne. Je potrebné tomu prispôbiť odtieň podkladového náteru.
Opravy na povrchu a napojovanie na existujúce plochy spôsobia viditeľný prechod vo vzhľade a štruktúre.
Pri mechanickej záťaži je vo všeobecnosti nevyhnutné opakovať pečiatci náter.
V prípade vyšších optických nárokov a pre dosiahnutie lepšej čistiteľnosti by mal byť aplikovaný vrchný pečiatci náter PUR Aqua Top 500 2K M.
Nerovnomerné nanášanie, silný prieván rovnako ako aj veľké teplotné rozdiely môžu viesť k nerovnomernému vzhľadu stupňa lesku.
Vhodný pre pojazď vozidiel s gumovými pneumatikami, nie je vhodný pre namáhanie polyamidovými alebo kovovými kolesami vozidiel, ani pre dynamické bodové zaťažovanie.
Farebná, najmä čierna guma môže pri dlhšom kontakte s podlahovou krytinou zanechať zafarbenie, ktoré sa už nedá odstrániť (napr. pneumatiky auta alebo nohy stola). Aby sa zabránilo týmto zafarbeniam, použite vhodné polyuretanové kolieska alebo podložky. Farbivá, farby na vlasy, bieliace alebo dezinfekčné prostriedky môžu tiež spôsobiť zafarbenie, pokiaľ nie sú okamžite odstránené.
K zníženiu sklonu k znečisteniu sa odporúčajú konkrétne opatrenia (pozri pokyny k údržbe).
Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaníach Remmers.



Pracovné náradie, čistenie




25 cm valček na epoxidy, 50 cm valček na epoxidy a miešacie zariadenie

Miešací nástroj by mal byť potiahnutý plastovou vrstvou (napríklad Remmers Patentdispenser). Podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu náradia Remmers. Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou. Pri čistení dodržiavať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

Remmers náradie

➤ [Patentdispenser \(4747\)](#)

Skladovanie



V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

Bezpečnosť

Iba pre profesionálne využitie!

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, zachádzaní a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Osobné ochranné pomôcky

Tieto údaje nájdete v aktuálnych kartách bezpečnostných údajov, príp. v príslušných informáciách profesijných organizácií.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

Obsahuje biocídny prostriedok (konverzačný prostriedok na zásobníky) s biocídnymi účinnými látkami CMIT/MIT (3:1) na ochranu obsahu nádoby pred znehodnotením spôsobeným mikrobiálnymi organizmami (baktérie, kvasnice, atď.). Bezpodmienečne rešpektujte pokyny týkajúce sa spracovania!

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

Hraničná hodnota podľa EU pre tento výrobok (Kat. A / j): max. 140 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje <140 g / l VOC.

Vyhlásenie o parametroch

➤ [Leistungserklärung](#)

Prehlásenie o zhode



Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

Remmers (UK) Limited (UKCA)

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

09 (CE); 23 (UKCA)

GBIII 076_2

EN 13813:2002

3682

Poterový materiál na živicovej báze a podlahové potery pre použitie v interiéri

Reakcia na oheň:	E _{fl}
Uvoľňovanie korozívnych látok:	SR
Odolnosť proti obrusu:	≤ AR 1
Prídržnosť:	≥ B 1,5
Odolnosť proti nárazu:	≥ IR 4

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezarúčili za špeciálnu vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.