



## PUR Aqua

### Top 1K

Przezroczysta warstwa utrwalająca

Formy dostawy			
Ilość na palecie	200	32	
Jedn. opak.	2,5 l	10 l	
Rodzaj opakowania	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany	
Kod opakowania	03	10	
<b>Nr art.:</b>			
3690	■	■	

Zużycie ok. 0,15-0,25 l/m<sup>2</sup> spoiwa

Obszary stosowania ■ Warstwa utrwalająca, do płatkowanych powłok posadzkowych z oferty Remmers

#### Właściwości



- Szybko schnie
- Światłotrwałość
- Przepuszczalność pary wodnej

#### Dane techniczne produktu

- W stanie dostarczanym
  - Zawartość fazy stałej 34% wag.
- W stanie dostarczanym
  - Lepkość (25 °C) 1520 mPa s
- W stanie przereagowanym
  - Ścieralność metodą Tabera 34 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

#### Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża  
Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ściery gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.  
Zastosowanie wyłącznie jako warstwa utrwalająca na okładzinach całkowicie płatkowanych.

#### Przygotowanie materiału

- Mieszanie  
Bezpośrednio przed użyciem materiał należy starannie wymieszać.



## Sposób stosowania



Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

### ■ Warunki stosowania

Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.

Podczas twardnienia nałożony materiał należy chronić przed wilgocią, ponieważ inaczej mogą wystąpić wady powierzchni i zmniejszenie przyczepności.

Należy bezwzględnie zapewnić dobrą wymianę powietrza, tak aby woda mogła być oddawana do powietrza.

Wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 80%.

Temperatura podłoża podczas aplikacji i w fazie twardnienia musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.

### ■ Aplikacja następnych warstw (+20 °C)

Czasy oczekiwania pomiędzy poszczególnymi etapami prac muszą wynosić co najmniej 2 - 4 godzin i maks. 48 godzin.

W przypadku dłuższych przerw powierzchnię wykonaną w poprzednim etapie należy przeszlifować i oczyścić z pyłu.

### ■ Czas twardnienia (+20 °C)

Po powłoce można chodzić po upływie 2 - 4 godzin,

Wytrzymałość mechaniczną uzyskuje po 3 dniach,

W pełni odporna jest po 7 dniach.

Wysokie temperatury skracają, niskie, w szczególności w połączeniu z wysoką wilgotnością - generalnie wydłużają podane czasy.

## Przykłady zastosowań

### ■ Utrwalanie powłok płatkowanych

Materiał obficie nanieść na powierzchnię. Za pomocą odpowiedniego 25 cm włka do epoksydów równomiernie rozprowadzić, wykonując ruchy skrzyżne.

Zamknięcie utrwalonej powierzchni należy wykonać z PUR Aqua Top 500 2K M albo PUR Aqua Top 2K SG.

Zużycie

około 0,15 - 0,25 l/m<sup>2</sup> społwa

## Wskazówki

Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

W celu uzyskania możliwie równomiernej powierzchni do jej wykonania należy skierować odpowiednią ilość doświadczonych pracowników.

Nierównomierna aplikacja, silne przeciągi jak i duże różnice temperatur na powierzchni mogą prowadzić do jej niejednorodnego wyglądu, spowodowanego różnym połyskiem.

Nadaje się wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach nie obciążonych wilgocią!

Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

## Narzędzia / czyszczenie




25 cm włek do epoksydów

Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

Podczas czyszczenia należy zwracać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

## Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

## Bezpieczeństwo / przepisy

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

## Indywidualne środki ochrony

Informacje na ten temat zawarte są w aktualnych Kartach Charakterystyki.

## Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

## Rozporządzenie o produktach biobójczych

Zawiera produkt biobójczy (środek konserwujący) z aktywnymi składnikami biobójczymi CMIT/MIT (3:1) w celu ochrony zawartości pojemnika przed zepsuciem przez mikroorganizmy (bakterie, drożdże itp.). Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi!



Zawartość LZO wg dyrektywy  
Decopaint (2004/42/EG)

Graniczna zawartość LZO dla tego produktu wyznaczona przez UE (kat.A/i): 140 g/l (2010).  
Ten produkt zawiera < 140 g LZO/l.

VOC	
Kat. A/i	2010: 140g/l
	max.: 140g/l

Deklaracja Właściwości  
Użytkowych

► Deklaracja Właściwości Użytkowych

Znak CE



**Remmers GmbH**  
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen  
**UKCA Remmers (UK) Limited**  
Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 09 / UKCA 21  
GBIII 059  
EN 13813:2002  
3690

Podkład z żywicy syntetycznej do stosowania wewnątrz budynków

Reakcja na ogień:	E <sub>fl</sub>
Wydzielanie substancji korozyjnych:	SR
Odporność na ścieranie:	NPD
Przyczepność:	≥ B 1,5
Odporność na uderzenia:	NPD

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.  
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność