



Induline SW-900 IT

Veepõhine impregneerimisvahend kaitseks mädanemise, sisisuse, putukate (ja termiitide) vastu




Värvitoon	Saadavus			
	Tarnitavad pakendid	22	2	1
	Pakendi kaal	20 l	200 l	1000 l
	Pakendi tüüp	Ämber W	Tünn W	
	Pakendi kood	20	69	61
	Artikli number			
värvitu	3781	■	■	■

Kulu 100 ml/m²: Kasutamine kaitseks seente, putukate ja termiitide vastu



Kasutusala



- Välistingimustes puit
- Okas- ja lehtpuidule
- Mitmemõõtmelised puitdetailid, nt aknad ja uksed
- Piiratud mõõtmega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
- Muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid, näiteks aiad, sõrestikud, katusealused, puidust välisvooderdised
- Staatiliselt koormatud detailid katuse all (nt katuskonstruktsioonid)
- Maapinnaga mittekontakti omavale puidule vastavalt EN 335-1, ohuklasside 2 ja 3.
- Amatlikult lubatud puidukaitsevahend vastavalt standardile DIN 68800-3
- Puidukaitsevahendite tööstuslikul kasutamisel tuleks alati enne ostmist sellele sobival viisil tähelepanu juhtida või eelnevalt tellijaga kokku leppida. Mittejärgimisega võivad kaasned konfliktid riigispetsiifiliste ja tellimuspõhiste seaduslike nõuete, standardite või sertifitseerimissüsteemide vahel

Omadused



- Ennetav kaitse puidu värvi muutvate seente (sine), puitu hävitavate seente (mädaniku), putukate ja termiitide vastu
- Annab niiskusekaitse, eriti just otpuidu piirkonnas.
- Vähenab plekkide teket seoses värviliste kruntvärvide kasutamisega
- Taastab kiud ja võimaldab neid esimesel lihvimisel eemaldada.

Toote andmed

Väljavoolu aeg s ISO Cup 3-s	umbes . 22 - 24
Sideaine	Linaseemneõli – polümeer
Tihedus (20 °C)	umbes . 1,008 g/cm ³
Lõhn	Iseloomulik

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

➤ CTB-P+ - N° d'identification: 60-4080-60

Võimalikud süsteemitooted

- Induline GW-360 (3201)
- Induline GW-390 (7950)
- Induline GW-209 (2498)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline GW-208 (3478)

Töö ettevalmistamine

- Nõuded aluspinnale
Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.
Mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus 11–15%
Piiratud ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%



Töötlemine



Ainult erialaseks kasutamiseks!

Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni maks. +30 °C.

Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

Kasutajatele: pintsliiga, kastmine ja vihmutamine ainult suletud ruumides.

Peale kuivamist kasutage täiendavaid katteid.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Kui viskoossus suureneb (nt aurustumise tõttu), tuleb lahjendada veega (nominaalne viskoossus: ligikaudu 45 s DIN 2 mm väljavoolus või ligikaudu 22 - 24 s ISO 3 mm väljavoolus)

Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

Kuivamine

Ületöödeldav: umbes 4 tunni pärast

(23 °C ja 50 % suhtelise õhuniiskuse juures)

Ületöödeldav forsseeritud kuivatamisel: umbes 90 minuti pärast

(20 minutit tilkumine / 50 minutit kuivamisfaas (35 – 40 °C) / 20 minutit jahtumisfaas)

Madalad temperatuurid, vähene õhuvahetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

Lahjendamine

Viskoossuse suurenemisel (nt aurumise tõttu) tuleb seda kompenseerida veega.

Juhised

Vastavalt DIN 68800-1 tuleb puidukaitsetööd kavandada õigeaegselt ja hoolikalt kooskõlastades kõigi ehituses osalevate osapooltega (arhitekt, tellija, töövõtja) arvestades õiguslike nõudeid ja kohapealseid tingimusi.

Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihutusseadmete hooldus“ ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel“.

Töövahendid/puhastamine



Pintslid, sukelvannid, ülevalamiseseadmed, pritsimiseseadmed

Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat'ga puhastada.

Utiliseerige puhastusjäätgid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Korralikult suletud originaalanumas ja lastele kättesaamatus kohas, kuivas, jahedas ja otse päikesekiirguse kui ka pakase eest kaitstuna hea ventilatsiooniga ruumis. Laoruumides suitsetamine keelatud.

Ohutus/Regulatsioonid

Täpsemat info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Esmaabi

Pärast sissehingamist:

Viige mõjutatud isikud värske õhu kätte ja tagage rahu.

Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida soojas. Kaebuste korral otsida meditsiinilist abi.

Pärast nahale sattumist:

Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage täielikult.

Kui nahaärritus jätkub, konsulteerige arstiga.

Pärast silma sattumist:

Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all.

Pärast allaneelamist:

Loputage suud ning seejärel jooge suur kogus vett.

Otsige kohest meditsiinilist nõuannet.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäätgid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Jäätmete kood 03 02 02* Kloororgaanilised puidukaitsevahendid

Biotsiidide määrus

Toimeained:

100 g toodet sisaldab 0,80 g propikonasool (ISO) , 0,80 g 3-jodo-2-propüüüülbutüülkarbamaat ja 0,20 g tsüpermetriin

Kaitse suunid:

BP 1081 –ennetav puidukaitse –põhimeetmed

BP 2081 –puidukaitsevahend: pintseldamine, rullimine, pahteldamine ja pühkimine

BP 2084 – puidukaitsevahendite kasutamine suletud seadmetes.

Puidukaitsevahend sisaldab biotsiidset toimeainet kaitsmaks puitu kahjurite eest. Toodet tohib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendile ja lubatud kasutusladel.Vältida otsest kontakti tootega.Vale kasutus võib põhjustada tervi-se- ja keskkonnakahjustusi.

Ettevaatlikult avada ja kasutada.

Töö ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Kasutada ainult hästi ventileeritud ruumides.



Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnale kandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

Akende ja väliste pintsliga töödeldes tagada hea ventilatsioon; hoida kõik aknad ja uksed avatud (hea ventilatsioon, õhuvahetus vähemalt 5 tundi); viibimist töökohal tuleks minimeerida. Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon vanemaid versioone. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.

Toode ei tohi kasutada puidul, mis puutub kokku toiduinete ja loomasöödaga.

Toode ei tohi valguda veekogu-desse ega kanalisatsiooni

Toodet ega sellega töödeldud puitu ei ole lubatud kasutada pin-naveekogude (ojade, järvede jne) vahetus läheduses, see võib mõjutada veeökosüsteeme.

Valmistage aluspind ette, vajadu-sel kasutage selleks sobivaid kattmaterjale (kilesid, katteid). Töödeldud pindu tuleb kuni nende täieliku kuivamiseni hoida läbilas-kmatul kõval pinnal ning katuse all, nii väldite mahatilkuvate too-tejääkide või saastunud vihmavee imbumist pinnasesse, veekogu-desse või põhjavette ja saate ma-hatilkuvat toodet uuesti kasutada või selle nõuetele vastavasse jäätmekäitluse suunata.

Toodet ega sellega töödeldud puitu ei ole lubatud kasutada pin-naveekogude (ojade, järvede jne) vahetus läheduses.

Mitte kasutada toodet puitpindade töötlemiseks siseruumides, kus inimesed viibivad pikema aja vältel, välja arvatud aknaraamid ja välisüksed.

Peale kuivamist peab ilmastikuga kokkupuutuvat puiut katma lasuuridega või kattevärvidega (vastavalt standardi EN 927-2 nõuetele). Pealne kiht peab olema kulumiskindel.

Ülalnimetatud juhised tuleb eraldi teabena lisada nõuetekohaselt töödeldud puidu saatelehtedele.

Ehituskeemia- ja puidukaitsevahendeid tootvate ettevõtete liidu (Industrieverbandes Deutsche Bauchemie) infoleht "Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln" sisaldab kokkuvõttoikke juhiseid.

CTB-P+-tabel

Risque biologiques couverts/ Biological risks covered/ Wirksamkeit gegen...	Pourriture cubique & fibreuse / dry & white rot / Braun- & Weißfäule Bleuissement / Blue stain/ Bläue Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum & Termites (Reticulitermes) / Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum & Termiten (Reticulitermes)				Hydrodispersable / Water based emulsion/ Wässrige Dispersion		Prêt à l'emploi / Ready to use/ Gebrauchsfertig		Masse Volumique / Density/ Dichte: 1,01 g/cm³	
Class d'emploi / Use class / Gebrauchsklasse	1	2	3.1	3.2	3.2	4	4	4(SP)		
Résineux (R) / Softwoods/ Nadelhölzer	O	X	X		O	O	O			
Feuillus (F) / Hardwoods/ Laubhölzer	O	X	X		O	O	O			
Essais complémentaires / Additional tests/ Zusätzliche Versuche:										
Epreuve de délavage / Leaching procedure/ Auswaschbeanspruchung		X	X							
Epreuve avec revêtement / Test with coating/ "L-joint"-Methode			O							
Essai de champ / Field test/ Feldversuch							O	O		
Valeurs critiques / Critical values/ Einbringmenge	(R) / (F)	(R) / (F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)
Traitement de surface / Surface treatment/ Oberflächenverfahren (g/m²)	/	100	100	100	/	/	/	/	/	/
Imprégnation profonde / Deep impregnation/ Drucktränkung	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sans termites / Without termites/ ohne Termiten	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Antitermites / With termites/ Wirksam gegen Termiten	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

X = Oui /Yes/ Ja O = Non / No/ Nein