



Induline SW-900 IT

Imprégnation aqueuse pour la protection du bois contre le bleuissement et le pourrissement, les insectes et les termites




Teinte	Disponibilité			
	Nbre / palette	22	2	1
	Taille / Quantité	20 l	200 l	1000 l
	Conditionnement	Seau métal	Fût métal	
	Emballage / Code	20	69	61
	Art. n°			
Incolore	3781	■	■	■

Consommation 100 ml / m²: utilisation contre le bleuissement, les insectes et termites



Domaines d'utilisation



- Bois à l'extérieur
- Bois de feuillus et bois de résineux
- Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres.
- Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin.
- Eléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages.
- Eléments de construction soumis à des contraintes statiques sous toiture (p. ex. charpentes)
- Bois sans contact avec la terre, en classes d'emploi 2 et 3 selon EN 335-1.
- Agent de protection du bois homologué DIN 68800-3
- Le traitement professionnel avec des produits de protection du bois doit toujours être indiqué de manière appropriée avant la vente, ou convenu au préalable avec le client. Le non-respect peut entraîner des conflits - spécifiques aux pays et à l'application - avec les exigences légales, les spécifications normatives ou les systèmes de certification.

Propriétés



- Protection préventive contre les moisissures responsables de la décoloration du bois (bleuissement), les moisissures destructeurs du bois (pourriture), les insectes et les termites
- Protection contre l'humidité, particulièrement des bois de bout
- En association avec un primaire teinté, empêche la formation de taches.
- Redresse les fibres et permet leur élimination dès le 1er égrenage.

Données techniques

Ecoulement en coupe ISO de 3 mm	Env. 22-24
Liant	Polymère - Huile de lin
Densité (20°C)	Env. 1,008 g/cm ³
Odeur	Typique

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

- CTB-P+ - N° d'identification: 60-4080-60

Informations complémentaires

- [Hinweise zur Betriebshygiene](#)
- [Pflege und Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen](#)

Produits complémentaires

- [Induline GW-360 \(3201\)](#)
- [Induline GW-390 \(7950\)](#)
- [Induline GW-209 \(2498\)](#)
- [Induline GW-201 \(2491\)](#)



- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline GW-208 (3478)

Préparation

- Exigences concernant le support
Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.
Eléments en bois de dimensions stables: Humidité du bois 11 - 15 %.
Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle: Humidité du bois max. 18%.

Mise en œuvre



Produit réservé à l'usage des professionnels!

- Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +15 °C à max. +30 °C.

Bien brasser, également pendant la mise en œuvre et après les pauses.
Application par un professionnel qualifié: A la brosse, par trempage ou aspersion, par pulvérisation uniquement en installation fermée.
Après séchage, procéder à l'application suivante.
Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Informations de mise en œuvre



Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test. Avant d'appliquer un revêtement sur des bois et des matériaux à base de bois techniquement modifiés, il faut effectuer un essai de revêtement et un test d'adéquation pour la zone d'application souhaitée.
En cas d'augmentation de la viscosité (p. ex. par évaporation), équilibrer avec de l'eau (viscosité théorique: écoulement env. 45 s en coupe DIN 2 mm ou env. 22 - 24 s en coupe ISO 3 mm).
Pour le traitement des fenêtres et portes d'entrée, les préconisations relatives aux revêtements spécifiques aux essences de bois peuvent être consultées sur notre site Internet www.remmers.com, via notre guide "systemfinder".

- Séchage
Recouvrable: après env. 4 heures
(à 23 °C et 50 % H.R.)

Recouvrable après séchage forcé: après env. 90 minutes
(20 mn d'égouttage / 50 mn de séchage (35 - 40°C) / 20 mn de refroidissement)

Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.
- Dilution
En cas d'augmentation de la viscosité (p. ex. par évaporation), équilibrer avec de l'eau.

Important

Conformément à l'état actuel de la technique (en Allemagne, notamment la norme DIN 68800-1 et -3), les mesures de protection du bois doivent également être planifiées à temps et avec soin sur les éléments de construction en bois non porteurs, en concertation avec toutes les parties impliquées dans la construction (architecte, maître d'ouvrage, exécutant des travaux) et en tenant compte des exigences juridiques et des conditions sur place.
L'utilisation de produits biocides ("chimiques") de protection du bois doit donc toujours être indiquée de manière appropriée avant la vente ou faire l'objet d'un accord écrit préalable avec le client. Le non-respect de cette mesure peut entraîner des conflits spécifiques au pays et à la commande avec les exigences légales, les prescriptions normatives ou les systèmes de certification. Pour convenir d'une mesure de protection du bois par l'utilisation d'un produit biocide ("chimique") de protection du bois sur les éléments en bois à construire, le service technique de Remmers vous fournira volontiers, après consultation, un projet correspondant.
Respecter les fiches "Entretien & maintenance des bassins de trempage et dispositifs d'aspersion" et "Instructions pour l'hygiène de l'entreprise".

Outils / Nettoyage des outils



Pinceau, bac de trempage, système d'inondation, système de pulvérisation

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, avec de l'eau ou avec le Nettoyant concentré Aqua RK-898. Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Tenue en stock



En emballage d'origine bien fermé, hors de portée des enfants, au frais au sec, à l'abri du soleil et du gel, dans des locaux bien aérés. Ne pas fumer dans l'entrepôt.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Mesures de premiers secours

Après inhalation:



Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme
En cas de malaise, recourir à un traitement médical.
Après contact avec la peau:
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin
Après contact avec les yeux:
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes.
Après ingestion:
Rincer la bouche et boire ensuite abondamment
Demander immédiatement conseil à un médecin

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Code des déchets 03 02 02* composés organochlorés de protection du bois

Réglementation sur les produits biocides

Agents actifs:

100 g de produit contiennent 0,80 g propiconazole (ISO) , 0,80 g butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle et 0,20 g cyperméthrine

Homologation n°:

FR-2017-0113

Directives relatives à la protection:

BP 1081 – Protection du bois préventive – mesures de base

BP 2081 – Agent de protection du bois: Brosse, rouleau, spatule, etc.

BP 2084 – Application d'un agent de protection du bois en installation fermée

Les agents de protection du bois contiennent des substances actives biocides pour la protection du bois contre les parasites. Pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement, ils devront impérativement être utilisés conformément aux instructions d'utilisation et uniquement dans les domaines autorisés. Éviter tout contact inutile avec le produit. Un mauvais usage peut s'avérer nuisible pour la santé et l'environnement.

Ouvrir puis utiliser avec précaution.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail.

Lors de la mise en œuvre dans un atelier (utilisation professionnelle), veiller à maintenir une bonne aération.

En application sur les fenêtres et portes d'entrées, veiller à une bonne ventilation / aération à l'intérieur, maintenir ouvertes toutes les portes et fenêtres (ventilation croisée, renouvellement d'air minimum 5 h) et minimiser la durée du séjour dans la zone de travail.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Ne pas utiliser sur le bois devant entrer en contact direct avec des denrées alimentaires ou du fourrage pour bétail.

Ne pas verser dans le sol, les cours d'eau ou les égouts.

L'application du produit - et l'utilisation du bois traité avec - à proximité directe d'eau superficielle n'est pas autorisée, l'écosystème aquatique pouvant en être altéré.

Mise en œuvre uniquement sur support imperméable. Le cas échéant, utiliser une protection adaptée (film, bâche).

Stocker les bois traités - jusqu'à complet séchage - sur support dur, imperméable. Les éventuels restes de produit répandus / égouttés du bois devront être recueillis pour être réutilisés ou éliminés.

Protéger l'environnement (terre, plantes, eaux) des éclaboussures de produit.

Ne pas utiliser le produit pour le traitement des surfaces en bois dans les salles de séjour, à l'exception des faces intérieures de fenêtres et portes.

Sur les bois exposés aux intempéries, appliquer impérativement - après séchage - un autre revêtement: lasure ou peinture (conformément aux exigences de la norme EN 927-2). L'application de finition doit être maintenue en état.

Les instructions ci-avant doivent être jointes aux documents d'expédition à titre de note d'information pour les bois traités.

Observer les informations données sur la fiche "Utilisation des agents de protection du bois" éditée par l'Association Industrielle all. de la Chimie du Bâtiment.

Tableau CTB-P+



Risques biologiques couverts / Biological risks covered / Wirksamkeit gegen...	Pourriture cubique & fibreuse / dry & white rot / Braun- & Weißfäule				Hydro-dispersable / Water based emulsion / Wässrige Dispersion	Prêt à l'emploi / Ready to use / Gebrauchsfertig	Masse Volumique / Density / Dichte: 1,01 g/cm³	Point d'éclair / Flash point / Flammpunkt: > 99° C
	Bleuissement / Blue stain / Bläue / Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum & Termites (Reticulitermes) / Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum & Termiten (Reticulitermes)	1	2	3.1				
Class d'emploi / Use class / Gebrauchsklasse	1	2	3.1	3.2	4	4(SP)	5	
Résineux (R) / Softwoods / Nadelhölzer	O	X	X	O	O	O	O	
Feuillus (F) / Hardwoods / Laubhölzer	O	X	X	O	O	O	O	
Essais complémentaires / Additional tests / Zusätzliche Versuche:								
Epreuve de délavage / Leaching procedure / Auswaschbeanspruchung		X	X					
Epreuve avec revêtement / Test with coating / "L-Joint"-Methode			O					
Essai de champ / Field test / Feldversuch					O	O		
Valeurs critiques / Critical values / Einbringmenge	(R) / (F)	(R) / (F)	(R) / (F)	(R) / (F)	(R) / (F)	(R) / (F)	(R) / (F)	
Traitement de surface / Surface treatment / Oberflächenverfahren (g/m²)	/	100	100	100	/	/	/	
Imprégnation profonde / Deep impregnation / Drucktränkung	/	/	/	/	/	/	/	
Sans termites / Without termites / ohne Termiten	/	/	/	/	/	/	/	
Antitermites / With termites / Wirksam gegen Termiten	/	/	/	/	/	/	/	

X = Oui / Yes / Ja
O = Non / No / Nein

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.