Induline SW-935

Vizesbázisú, színtelen, csiszolást segítő, impregnáló alapozó

Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	96	22
	Kiszerelés	**5 l**	**20 l**
	Göngyöleg típusa	bádog kanna	bádog kanna
	Göngyölegkód	05	20
	Terméksz.		
színtelen	3786	■	■

Anyagszükséglet

kb. 30–90 ml/m² rétegenként (az alkalmazási területtől függően)



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri faanyagokra
- Tűlevelű és lombos fákra
- Mérettartó faszerkezetekre (pl. ablakok és ajtók)
- Félig mérettartó faszerkezetekre (pl. zsalugáterek, profillécek, kerti faházak)
- Nem mérettartó faszerkezetekre (pl. kerítések, ácsszerkezetek, kocsibeállók, faborítások)
- Hígítás nélkül: alapozó Fa-Alu nyílászárókra
- A fa fajtájától és felületétől függően hígítás nélkül vagy legfeljebb 1:1 arányban vízzel hígítva: hatóanyagmentes impregnálás
- 1:3 arányban vízzel hígítva: nedvesítés elősegítése
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Könnyen és gyorsan feldolgozható
- Gyorsan szárad és jól csiszolható
- Szálmegkötő hatás
- A szálakat felemeli, így eltávolításuk már az első csiszolással lehetővé válik
- Megelőzi a foltosodást a színes alapozók beszívódásakor
- Kiadós koncentrátum

Termékjellemzők

Kifolyási idő ISO 3 pohárból	kb. 22–24
Kötőanyag	akrilát-kopolimer/alkidemulzió
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,005 g/cm³
Szag	jellegzetes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Induline GW-360 (3201)
- Induline GW-390 (7950)
- Induline GW-209 (2498)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline OW-800 (3463)
- Induline OW-810 (3461)
- Induline LW-720 (3996)
- Induline LW-721/05 (5105)
- Induline LW-722 [eco] (5100)

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
  Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.
  Mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma: 11-15%
  A korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma max. 18%.

Előkészítés



- Bekeverés
  Hígítás nélkül: alapozó Fa-Alu nyílászárókra
  A fa fajtájától és felületétől függően hígítás nélkül vagy legfeljebb 1:1 arányban vízzel hígítva: hatóanyagmentes impregnálás
  1:3 arányban vízzel hígítva: nedvesítés elősegítése

Feldolgozás

- Feldolgozási feltételek
  Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 30 °C.

  Az anyagot a felhasználás során és a munkaszünetek után egyaránt jól fel kell keverni.
  Ecsetelés, locsolás, áztatás, szórás
  További rétegeket száradás után lehet felvinni.
  Nem helyettesíti a favédőszert.
  A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók

Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.
Accoya, tölgy és gesztenye faanyag alkalmazásakor az optimális lefolyást 9,0–9,5 pH-értéknél lehet elérni, amely 0,3–0,5% VP 20829 Additiv adalék hozzáadásával lehetséges.
Locsolóberendezés alkalmazásánál a habképződés 0,2–1,0% Entschäumer VP 9325 habzásgátló adalék hozzáadásával akadályozható meg.

- Száradás
  Porszáraz: kb. 30 perc után
  Átdolgozható. kb. 4 óra után
  (23 °C és 50% relatív páratartalom mellett)

  Átdolgozható mesterséges szárítás esetén: kb. 90 perc után
  (20 perc lecsepegés/50 perc száradási idő (35-40 °C)/20 perc lehűlési idő)
  Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcsere és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

- Hígítás
  A koncentrátumot 1:3 arányban vízzel lehet hígítani.

Tudnivalók

Figyelembe kell venni a „Mártó- és locsolóberendezések ápolása és karbantartása”, illetve az „Üzemi higiéniára vonatkozó információk” című műszaki irányelveket.

Munkaeszközök és tiszításuk

Ecset, áztatókád, locsolóberendezés, szóróeszközök

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel vagy RK-898-Reinigungskonzetrat tisztító koncentrátummal kell elmosni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szóráskor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU-határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC
Kat. A/e
2010: 130g/l
max.: 130g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik, az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket vesztik.