



## Induline SW-935

Водная бесцветная пропитка, грунтовка и вспомогательный грунт для шлифования


Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	96	22
	Единица упаковки	5 л	20 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	05	20
	Арт. №		
farblos / бесцветный	3786	■	■

### Расход

~ 30 - 90 мл/м<sup>2</sup> на один слой (в зависимости от вида применения)



### Область применения



- Древесина внутри и вне помещений
- Хвойная и лиственная древесина
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- В чистом виде: грунтовка для дерево-алюминиевых окон
- 1:1 с водой: пропитка без действующих веществ
- 1:3 с водой: вспомогательный состав для смачивания ("провокации") поверхности перед последующей шлифовкой
- Для профессионального применения

### Свойства



- Простое и быстрое применение
- Быстрое высыхание и хорошая шлифуемость
- Укрепляет древесину
- Поднимает ворс и облегчает его удаление при первичной шлифовке
- В сочетании с цветными грунтовками снижает образование пятен
- Экономичный концентрат

### Технические параметры продукта



Время стекания (сек.) в вискозиметре ISO Cup 3	~ 22-24
Связующее вещество	акрилатный сополимер/алкидная эмульсия
Плотность (20 °C)	~ 1,005 г/см <sup>3</sup>
Запах	характерный

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

### Возможные системные продукты

- Induline SW-900\* (3776)
- Induline GW-360 (3201)
- Induline GW-390 (7950)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline OW-800 (3463)
- Induline OW-810 (3461)
- Induline LW-720 (3996)
- Induline LW-722 <sup>[eco]</sup> (5100)

\* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.  
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

### Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.  
Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %  
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %

### Подготовка материала



- **Замешивание**  
В чистом виде: грунтовка для дерево-алюминиевых окон  
1:1 с водой: пропитка без действующих веществ  
1:3 с водой: вспомогательный состав для смачивания ("провокации") поверхности перед последующей шлифовкой

### Порядок применения



- **Условия применения**  
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +30 °C.  
Тщательно перемешивать материал перед применением, а также во время нанесения и после перерывов в работе.  
Наносить кистью, окунаем, обливом, распылением.  
После высыхания нанести последующее лакокрасочное покрытие.  
Продукт не является заменой средства для защиты древесины (антисептика).  
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.



## Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.  
На Ассоа, дубе и каштане оптимальное стекание достигается при уровне pH 9,0 – 9,5, это соответствует добавлению 0,3 – 0,5 % добавки VP 20829.  
При вспенивании материала в обливочной установке рекомендуется добавить VP 9325 (пеногаситель степени 2) в количестве 0,2 – 1,0 %.

### ■ Высыхание

От пыли: ~ 30 минут  
Последующая обработка: ~ 4 часа  
(при 23 °C и относительной влажности воздуха 50 %)

Последующая обработка после ускоренной сушки: ~ 90 минут  
(стекание 20 минут / сушка 50 минут (при 35 – 40 °C) / охлаждение 20 минут)  
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

### ■ Разбавление

Концентрат разводится водой в соотношении до 1:3.

## Общие указания

Соблюдать инструкции „Pflege & Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen“ ("Уход и обслуживание емкостей для окунания и обливочных установок") и „Hinweise zur Betriebshygiene“ ("Указания по производственной гигиене").

## Рабочий инструмент / очистка



Кисть, емкость для окунания, обливочная установка, распылительная установка

Рабочее оборудование и инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat сразу после использования.  
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

## Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

## Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

## Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A / P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

## Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

## Постановление о биоцидных продуктах

\* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.  
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!



Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decoraint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.А/е): макс. 130 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.