Aqua CL-440-Colorlack

Sunkiai užsiliepsnojantis, atsparus šviesai, patvarus vienkomponentis spalvotas lakas

Atspalvis	Variantai				
	Kiekis ant paletės	672	200	96	22
	Pakuotė	**0,75 l**	**2,5 l**	**5 l**	**20 l**
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	01	03	05	20
	Artikulo Nr.				
20 matinis					
Baltas/Weiß (RAL 9016)	3876	■	■	■	■
Grynai baltas/Reinweiß (RAL 9010)	3877			■	■
Spec. atspalviai	3878	■	■	■	■
C bazė (Pripilta 85 % tūrio)	015093			■	■
30 pusiau matinis					
Baltas/Weiß (RAL 9016)	3802	■	■	■	■
Grynai baltas/Reinweiß (RAL 9010)	3803			■	■
Spec. atspalviai	3805	■	■	■	■
C bazė (Pripilta 85 % tūrio)	015038	■	■	■	■

Išeiga

120–150 ml/m² vienam sluoksniui

Panaudojimo sritys



- Medienai ir medienos pagrindo medžiagoms
- Aukštos kokybės baldams
- Vidaus apdailai, pvz., plokštėms, grindjuostėms, dailylentėms ir vidaus durims
- Puikiai tinka paviršiams, kurie prieš tai buvo apdoroti „Remmers Aqua“ užpildais
- Stiklo lakas (kartu su „Aqua VGA-485“)
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Paprastai ir ekonomiškai naudojamas vienkomponentis produktas
- Tinka ir vertikaliems paviršiams dengti
- Geras pasiskirstymas
- Itin gerai padengia
- Greitas džiūvimas
- Padengtus komponentus galima greitai krauti vieną ant kito
- Geras atsparumas chemikalams
- Atsparus daugeliui rinkoje esančių rankų kremų
- Atsparumas ugniai pagal EN 13501-1: B-s1, d0, naudojant ant tinkamų pagrindų
- Tinka laivų interjerams (TJO)
- Atsparumas šviesos poveikiui
- Panaudojus antrą komponentą „Aqua VGA-485“ (2 %), gaunamas didesnis atsparumas cheminėms medžiagoms ir įbrėžimams, sukibimas su stiklu ir grunto plėvelėmis.

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Akrilato / PU dispersija
Tankis (20 °C)	1,04–1,16 g/cm³
Kvapas	Būdingas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Testavimo standartai

Atsparumas cheminėms medžiagoms pagal DIN 68861, 1B, su apribojimais (išskyrus dažančias medžiagas ir tirpiklius)
Mažas išmetamas teršalų kiekis pagal Statybos produktų išmetamų teršalų poveikio sveikatai vertinimo komiteto (AgBB) schemą

Galimi sistemos produktai

- **Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)**
- **Aqua PF-430-Pigment- & Isolierfüller [iac] (3265)**
- **Aqua SL-418-Schichtlack (5310)**
- **Aqua TL-412-Treppenlack (2372)**

Pasiruošimas darbui

Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.
Medienos drėgmė: 8–12 %

Paruošimas
Riebų ir sakingą medienos paviršių / pagrindą nuvalyti priemonėmis „WV-891“ arba „V-890“. Statybvietės uždarose patalpose naudoti priemonę „UN-894“. Gerai išvėdinti patalpas panaudojus tirpiklius.
Stiklą nuvalyti priemone „V-893“.
Kruopščiai nušlifuoti nepažeistą senų dažų sluoksnį.
Medieną nušlifuoti P100–180 grūdėtumo šlifavimo popieriumi.
Plokštes nušlifuoti P180–320 grūdėtumo šlifavimo popieriumi.
Užpildus nušlifuoti P 240–320 grūdėtumo šlifavimo priemone.

Apdorojimas

Apdorojimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +18 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.
Purkšti.
Tepti voleliu arba teptuku (tik atskiestą).
Dengiant pistoletu su piltuvėliu: antgalis 2,0–2,5 mm, pulverizatoriaus slėgis 2,0–3,0 bar.
Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,23–0,28 mm, medžiagos slėgis 80–120 bar.
Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,23–0,28 mm, medžiagos slėgis 80–100 bar, pulverizatoriaus slėgis 1,2–2 bar.
Prieš atliekant kitus darbo etapus, atlikti tarpinį šlifavimą (P 240–320).
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai

Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.
Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.
Apdorojant nemedinius paviršius, pavyzdžiui, stiklą, šlifuotas gruntavimo plėveles, melamino dervas ir PUR laku padengtus paviršius, sukibimą galima gerokai pagerinti pridėjus produkto „Aqua VGA-485“. Dėl didelės medžiagų įvairovės būtina iš anksto kruopščiai išbandyti produktą.
Siekiant išgauti neribotą atsparumą subraižymui metaliniais objektais, rekomenduojame paviršių padengti tinkamais, šviesai atspariais skaidriais lakais.
Naudojant produktą kaip skaidrų viršutinį spalvotai dažytų paviršių laką (siekiant padidinti atsparumą žiedų įbrėžimams), užtenka vieno sluoksnio. Pašalinus spalvotų dažų sluoksnį, į skaidrų laką įpilti 5–10 % produkto „Aqua-Colorlack“ kad būtų neutralizuotas spalvos pasikeitimas.

Džiūvimas
Nelimpa dulkės: po maždaug 1 val.
Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 4 val.
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

Skiedimas
Paruoštas naudojimui, esant poreikiui, skiesti vandeniu (ne daugiau kaip 5 %) ir (arba) priemone „V-490“ (ne daugiau kaip 3 %).

Nurodymai	EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“: šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB). Naudojant sertifikuotus produktus ir mišinius, reikia vadovautis atitinkamomis bandymų ataskaitomis ir (arba) sertifikatais bei techniniu aprašymu. Norint išsaugoti paviršiaus kokybę rekomenduojame jį reguliariai prižiūrėti ir valyti nesipūkuojančiu medvilniniu audiniu. Naudoti tik tas priežiūros priemones, kurių sudėtyje nėra tirpiklių ir silikono. Naudojant pagal Laivų įrangos direktyvą, taikomas ne didesnis kaip 3 x 150 µm šlapias dangos kiekis.
Darbo įrankiai / valymas	Purkštuvai „Airless“ ir „Airmix“, pistoletas su piltuvėliu, akrilo šerių teptukas, putplasčio volelis Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“. Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.
Sandėliavimas / galiojimas 	Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.
Saugumas / reglamentai	Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.
Asmeninės apsaugos priemonės	Dengiant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines.
Atliekų šalinimo nurodymai	Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.
Biocidinių produktų reglamentas	Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turiniui nuo sugedimo dėl mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!
LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB) VOC Kat. A/e 2010: 130g/l max.: 130g/l	ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010). Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai nejpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai, net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai nejpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.