Ficha técnica
Artículo número 3806

Aqua H-480-Härter

Isocianato para el curado de las lacas de agua

	Disponibilidad		
	Cant. por palet	880	220
	UNIDADES DE ENVASADO	**0,5 l**	**2 l**
	Tipo de envase	Bidón de metal	Bidón de metal
	Clave de envase	84	02
	Artículo número		
	3806	■	■

Consumo / cantidad a aplicar

Véase la especificación del componente de laca

Campos de aplicación

- En las lacas 2K Aqua:Sello de diamante Aqua 2DS-450-2K Laca de alto brillo Aqua 2HL-411/90
- Para aplicadores profesionales

Propiedades



- Resistente a la acción de la luz
- Fácil de trabajar con el Dispersor patentado de Remmers

Datos característicos del producto

Vehículo	Poliisocianato alifato
Densidad (20 °C)	Aprox. 1,103 g/cm³
Tiempo de vaciado s en envase DIN 4	Aprox. 52
Olor	Característico

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

Posibles productos del sistema

- Aqua 2DS-450-2K-Sellador de diamante (3869)
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack (3872)

Elaboración



- Condiciones de aplicación

Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +15 °C a máx. +25 °C.

Para más detalles sobre la proporción de la mezcla y la aplicación, consulte la ficha técnica del componente de la pintura.
Añadir agitando el endurecedor y homogeneizar la mezcla al menos 2 minutos con el dispersador patentado de Remmers.
Cerrar bien los envases abiertos y consumir el producto lo antes posible.
Los residuos de materiales mezclados no deben dejarse curar en contenedores cerrados.

Indicaciones para la aplicación

- Dilución

Listo para usar

Indicaciones

Por favor, consulte los informes/certificados de prueba pertinentes y la Hoja de Datos Técnicos para obtener información sobre los productos y configuraciones certificados.

Utensilios de trabajo / limpieza	Dispersor patentado por Remmers Limpiar los utensilios de trabajo inmediatamente después del uso con agua o Aqua RK-898-Concentrado de limpieza Eliminar los restos de la limpieza de forma reglamentaria.
Estabilidad de almacenamiento / caducidad 	Como mín. 6 meses en los envases cerrados en origen y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.
Seguridad / normativas	Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada
Eliminación	Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.