



## Aqua SL-414-Schichtlack

Bezfarebný jednozložkový vrstvený lak s extrémne rýchlym schnutím



Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 22
	<b>Balenie 20 l</b>
	Druh balenia plechový obal
	Kód obalu 20
	<b>Číslo výrobku</b>
<b>30 polomat</b>	
bezfarebný	3821 ■

**Spotreba** 80-120 ml/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu náteru



### Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Základný a vrchný náter
- Masívne a dyhované drevo
- Obývací & spálňový nábytok
- Stoličky & konštrukčné prvky
- Vnútorne vybavenie: napr. panely, lišty, obloženia & interiérové dvere
- Vrchný lak pre farebné vodné laky
- Pre profesionálne použitie

### Vlastnosti výrobku



- Jednozložkový: jednoduché a hospodárne spracovanie
- Dobrá rozlievateľnosť
- Rýchle schnutie
- Dobrá brúsiteľnosť
- Rýchlo stohovateľný
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1C
- Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1: C-s1,d0 na vhodných podkladoch
- 2K-Ready: ďalšie zvýšenie odolnosti voči chemikáliám, krémom na ruky, poškrabaniu a oderu dosiahnete pridaním 2 % Aqua VGA-485

### Informácie o výrobku

Spojivo	Acrylátové-/ PU disperzie
Hustota (20 °C)	Cca 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Zápach	Typický, po uschnutí bez zápachu

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

### Certifikáty

- **Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (C-s1,d0)**
- **DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov"**

### Skúšobné normy

DIN 68861-1C Odolnosť proti chemikáliám

### Ďalšie informácie

- **Pflegehinweise für lackierte Möbeloberflächen**
- **Nachhaltigkeitsdatenblatt**

### Systemové produkty

- **Aqua CL-440-Colorlack (3802)**
- **Aqua V-490-Verzögerer (1939)**



- SM-820-Strukturmittel (1942)
- Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)

#### Prípravné práce

##### ■ Požiadavky na podklad

Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntôt a bez uvoľnených nečistôt.

Vlhkosť dreva: 8-12%

##### ■ Príprava podkladu

Mastné a živcovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894. Nechajte rozpúšťadlo dobre vypchať.

Drevo vybrúste brúsny papierom zrnitosti P 100 - 180.

Pokiaľ si želáte farebný výsledok, podklad je potrebné namoriť moridlami Aqua KB-004, Aqua BB-007 alebo Aqua PB-006.

#### Spracovanie



##### ■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +18 °C až do max. + 25 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.

Striekanie alebo polievanie

Nádobková pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.

Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.

Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.

Druhý náter urobte po uschnutí a medzibruse (P240-320).

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

#### Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

Ak sa používa ako bezfarebný vrchný ochranný lak na povrchy s krycimi farbami (na zvýšenie ochrany proti poškrabaniu a odolnosti), stačí jedna vrstva. Pri natieraní povrchov natretých krycimi farbami pridajte do bezfarebného laku 5 - 10 % krycej farby, aby ste zabránili zmene farebného odtieňa.

##### ■ Sušenie

Suchý proti prachu: po cca 30 minútach

Suchý na dotyk: po cca 45 minútach

Prelakovateľný: po cca 1 hodine

Stohovateľný: po cca 5 hodinách

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

##### ■ Riedenie

Pripravené na použitie, v prípade potreby s vodou (max. 5 %).

#### Upozornenie

DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":

Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

Aby si povrchy zachovali svoju hodnotu, odporúčame pravidelné čistenie a starostlivosť o povrchy pomocou bavlnenej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte ošetrojúce prostriedky bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov.

#### Pracovné náradie / čistenie




Airless, Airmix, nádobkové pištole, polievacie zariadenia

Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

#### Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

#### Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

#### Osobné ochranné pomôcky



Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Upozornenie na likvidáciu  
odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

Obsahuje biocídny prípravok (konzervačný prostriedok pre výrobky v plechovom obale) s biocídnymi účinnými látkami CMIT/MIT (3:1) na ochranu obsahu nádoby pred znehodnotením mikrobiálnymi organizmami (baktérie, kvasinky atď.). Bezpodmienečne dodržiavajte upozornenia pri spracovaní!

Obsah VOC podľa smernice  
Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.