



ULM-822-agent photoprotecteur universel

Protection optimale des bois clairs contre le jaunissement prématuré par les UV


Disponibilité	
Nombre/palette	432
Taille / Quantité	
Type de conditionnement	Bidon de métal
Clé de fermeture	01
Art. n°	
3824	■

Domaines d'application



- Spécialement pour les bois clairs et teintés claires : chêne, érable, frêne, bouleau, épicéa, pin
- Peut être utilisé pour tous les vernis Aqua, NC et PUR transparents
- Peut être utilisé dans le primaire & la finition
- Produit réservé à l'usage des professionnels

Propriétés



- Protection efficace grâce à l'absorption UV de l'absorbant sélectionné

Informations supplémentaires

- [Fiche de données en matière de durabilité](#)

Produits du système

- [Vernis bicouche Aqua SL-418 \(5310\)](#)
- [Vitrificateur Aqua TL-412 pour escaliers \(2372\)](#)
- [Aqua NTL-420-05-Vitrificateur pour escaliers effet nature \(3221\)](#)
- [Vernis 2K Aqua 2SL-452-2K \(5501\)](#)
- [Aqua 2HL-411/90 vernis clair haute brillance 2K \(3872\)](#)
- [Vitrificateur pour parquet Aqua PL-413 \(2374\)](#)
- [Couche de fond PU FG-201 \(1950\)](#)
- [PUR SL-210 - Vernis bicouche \(2005\)](#)
- [Vernis PU bicouche SL-212 \(1970\)](#)
- [PUR RHE-217-Vernis effet bois brut \(1957\)](#)
- [PUR BML-215-Vernis mat brillant \(1941\)](#)
- [Vernis PU HL-211/90 Haut brillant \(1961\)](#)

Préparation



Rapport de mélange

Ajouter 2 - 3 % au vernis prêt à l'emploi

Bien brasser avant utilisation.

Incorporer le produit dans le matériau de revêtement en mélangeant avec un mélangeur breveté.

Pour une protection optimale contre les UV, il est recommandé d'ajouter ULM 822 à la fois à la couche de base et au vernis couvrant.

Mise en oeuvre

- **Directives**
Consulter la fiche technique du vernis utilisé.


Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Remarques

Au fil du temps, les bois peuvent changer d'aspect sous l'influence des UV, de l'exclusion de la lumière (jaunissement par l'obscurité), de la chaleur ou des modifications individuelles du bois. En alternative ou en appui, des teintures à base de pigments, par exemple Aqua KB-004, peuvent minimiser une altération de la couleur.

**Stockage / Conservation**

Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

**Sécurité / réglementation**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.