



NC HB-005-Holzbeize

Oldószeralapú, univerzálisan alkalmazható pigmentált pác

Szín	Elérhetőség			
	Mennyiség raklaponként	432	48	22
	Kiszerezés	1 l	5 l	20 l
	Göngyöleg típusa	bádog kanna	bádog kanna	bádog kanna
	Göngyölegkód	01	05	20
	Terméksz.			
wenge	3826	■		
rusztikus	3827	■		
mahagóni	3828	■		
különleges színek*	3838	■	■	■

(*alkalmazásra kész pác megrendeléséhez az ügyfél előzetes adatai szerint)

Anyagszükséglet

60–120 ml/m²



Alkalmazási területek



- Fafelületek színes kialakítása a belsőépítészetben
- Oldószerbázisú lakkok színezése
- Profesionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Magas koncentrációjú pigmentkeverékek
- Rusztikus páckép eléréséhez (pl.: tölgyenél és kőrisnél)
- Tisztán – a fa rendkívül intenzív színű befestéséhez
- Hígítással és vegyítéssel a fafelületek bármely színárnyalata az összes színintenzitással előállítható

Termékjellemzők

Kifolyási idő mp (20° C, ISO 3)	kb. 40–60
Kötőanyag	nitrocellulóz
Sűrűség	kb. 0,9–0,95 g/cm ³
Szag	jellegzetes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

További információk

- [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [NC NK-005-Nuancierkonzentrat \(3829\)](#)
- [PUR FG-201-Füllgrund \(1950\)](#)
- [V-893-Verzögerer \(1981\)](#)
- [PUR SL-21X-Schichtlack](#)
- [V-890-Verdünnung \(1955\)](#)

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, portól, zsírtól és elválasztó hatású anyagoktól mentes és szakszerűen előkészített.
A fa nedvességtartalma: 8–12%
- **Előkészítés**




A zsíros és gyantatartalmú faanyagokat/alapfelületeket WV-891 vagy V-890 hígítóval kell lemosni. Helyszínen beltéren UN-894-t kell használni. Az oldószert hagyni kell megfelelően kiszellőzni.

Faanyag csiszolása: 150–180 szemcsemérettel.

Közvetlenül a natúr fa csiszolása után kell felhordani.

Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. + 18 °C és max. + 25 °C.


Az anyagot a felhasználás során és a munkaszünetek után egyaránt jól fel kell keverni. Felhordható ecseteléssel vagy szórással.

Tartályos szórópisztoly: fúvóka: 1,0–1,6 mm, segédlevegő-nyomás: 1,0–2,0 bar.

Közvetlenül az anyag többlet alkalmazása után azt egy szőszmentes gyapjú kendővel el kell távolítani.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

Száradás

Átdolgozható: kb. 1-2 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

Hígítás

NC HB-005 (színtelen), V-890 vagy V-893 használatával.

Munkaeszközök és tisztításuk




Ecset, tartályos szórópisztoly, szőszmentes pamutkendő

A munkaeszközöket a használatuk után azonnal WV-891-Waschverdünnung mosóhígítóval vagy V-890-Verdünnung hígítóval kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetésétől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.