



## NC HB-005-Holzbeize

Universalūs pigmentuoti becai tirpiklių pagrindu

Atspalvis	Variantai			
	Kiekis ant paletės	432	48	22
	<b>Pakuotė</b>	<b>1 l</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>
	Pakuotės rūšis	Skardinis bakelis	Skardinis bakelis	Skardinis bakelis
	Pakuotės kodas	01	05	20
	<b>Artikulo Nr.</b>			
Tamsioji miletija/Wenge	3826	■		
Kaimiško stiliaus efektas/Rustikal	3827	■		
Raudonmedis/Mahagoni	3828	■		
Spec. atspalviai*	3838	■	■	■

(\*pagal kliento nurodymus panaudojimui paruoštų beicų užsakymas)

### Išėja

60–120 ml/m<sup>2</sup>



### Panaudojimo sritys



- Spalvota medinių vidaus paviršių apdaila
- Lakų tirpiklių pagrindų spalvota apdaila
- Profesionaliam naudojimui

### Savybės



- Labai koncentruoti pigmentuoti mišiniai
- Beicavimas išryškina poras (pvz., kaimiško stiliaus efektas ažuolo ir uosio medienai)
- Grynas produktas labai intensyviai medienos dažymui
- Produktą skiedžiant ir maišant galima išgauti kone visus medienos atspalvius ir jų įvairų intensyvumą

### Produkto duomenys

Ištekėjimo laikas (20 °C, ISO 3)	Apie 40–60
Rišamoji medžiaga	Nitroceliuliozė
Tankis	Apie 0,9–0,95 g/cm <sup>3</sup>
Kvapas	Būdingas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

### Galimi sistemos produktai


- **PUR FG-201-Füllgrund (1950)**
- **PUR SL-21X-Schichtlack**
- **V-890-Verdünnung (1955)**

### Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**  
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir burių medžiagų likučių.  
Medienos drėgmė: 8–12 %
- **Paruošimas**  
Riebų ir sakingą medienos paviršių / pagrindą nuvalyti priemonėmis „WV-891“ arba „V-890“. Statybvietės uždarose patalpose naudoti priemonę „UN-894“. Gerai išvėdinti patalpas panaudojus tirpiklius.  
Medieną šlifuoti P150–180 grūdėtumo švitrinio popieriumi.  
Beicuoti iš karto po neapdorotos medienos nušlifavimo.



### Apdorojimas



#### ■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +18 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti, pakartotinai maišyti apdorojant arba po darbo pertraukų.  
Tepti teptuku arba purkšti.

Pistoletas su piltuvėliu: antgalis 1,0–1,6 mm, pulverizatoriaus slėgis: 1,0–2,0 bar

Baigus naudoti priemonę, jos likučius iš karto nuvalyti nesipūkuojančia medvilnine šluoste.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

### Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

#### ■ Džiūvimas

Galimas tolesnis apdorojimas: maždaug po 1–2 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinėi oro drėgmei.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

#### ■ Skiedimas

Skiesti bespalviu produktu „NC HB-005“, „V-890“ arba „V-893“

### Darbo įrankiai / valymas




Teptukas, pistoletas su taurele, nesipūkuojanti medvilninė šluostė

Darbo įrankius valyti skiedikliu „WV-891-Waschverdünnung“ arba „V-890-Verdünnung“.

Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

### Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

### Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min. A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines.

### Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.