



NC HB-005-Holzbeize

Rozpuszczalnikowa bejca pigmentowa uniwersalnego stosowania

Kolor	Formy dostawy			
	Ilość na palecie	432	48	22
	Jedn. opak.	1 l	5 l	20 l
	Rodzaj opakowania	kanister blaszany	kanister blaszany	kanister blaszany
	Kod opakowania	01	05	20
	Nr art.:			
wenge	3826	■		
rustykalny	3827	■		
mahoń	3828	■		
kolory niestandardowe*	3838	■	■	■


(*do sporządzenia gotowych do użycia bejc według życzeń klienta)

Zużycie

60 - 120 ml/m²



Obszary stosowania



- Kolorystyczna dekoracja powierzchni drewnianych we wnętrzach budynków
- Do barwienia lakierów rozpuszczalnikowych
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości



- Silnie skoncentrowana mieszanka pigmentów
- Do uzyskiwania efektu podkreślającego usłojenie drewna (np. rustykalnego na dębie i jesionie)
- W postaci czystej - do bardzo intensywnego barwienia drewna
- Poprzez rozcieńczenie i mieszanie można w dużym stopniu uzyskać wszystkie kolory drewna i intensywność kolorów

Dane techniczne produktu

Czas wypływu z (20° C, ISO 3)	Ok. 40 - 60
Spoivo	Nitroceluloza
Gęstość	Ok. 0,9 - 0,95 g/cm ³
Zapach	charakterystyczny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Informacje dodatkowe

➤ [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [NC NK-005-Nuancierkonzentrat \(3829\)](#)
- [PUR FG-201-Füllgrund \(1950\)](#)
- [V-893-Verzögerer \(1981\)](#)
- [Lakiery z grupy Remmers PUR SL-21X](#)
- [V-890-Verdünnung \(1955\)](#)


Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.
Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

■ Przygotowania



Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890. W pomieszczeniach stosować UN-894. Należy pozwolić, aby rozpuszczalnik dobrze odparował. Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P150 - P180. Bezpośrednio po wykonaniu szlifu rozpocząć bejcowanie.

Sposób stosowania**Warunki stosowania**


Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy. Malowanie pędzlem lub natrysk.

Pistolet kulekowy: dysza: 1,0 - 1,6 mm, ciśnienie powietrza na rozpylaczu: 1,0 - 2,0 bar.

Natychmiast po nałożeniu nadmiar materiału usunąć za pomocą niestrzępiącej się bawełnianej szmatki.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Schnięcie

Dalsza obróbka możliwa jest po upływie około 1-2 godzin

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

Rozcieńczanie


Za pomocą NC HB-005 wersja bezbarwna, V-890 albo V-893.

Narzędzia / czyszczenie

Pędzel, pistolet kulekowy, niekłacząca ściereczka bawełniana

Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

Bрудną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Indywidualne środki ochrony

W przypadku aplikacji natryskowej należy nosić maskę ochronny dróg oddechowych z filtrem kombinowanym - co najmniej A/P2. Należy również nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność