



NC NK-005-Nuancierkonzentrat

Oldószer alapú pigmentkészítmények, pl. színezőpácként való felhasználásra

Szín	Elérhetőség
	Mennyiség raklaponként 432
	Kíszerelés 1 l
	Göngyöleg típusa bádogg kanna
	Göngyölegkód 01
	Terméksz.
fehér	3834 ■

Anyagszükséglet

Szükség szerint, az alkalmazásnak megfelelően:
Alappákok: 20% NC NK-005 és 80% NC HB-005 szintelen
Színezéshez: max. 20% NC NK-005 a NC HB-005 színekhez
Színezett lakk: 0,1–2% hozzáadása NC vagy PUR alapozó- és fedőlakkhhoz

Alkalmazási területek



- Koncentrátum oldószertartalmú falakkok és pácok pontos beállításához
- Lazító színnáryalatok elérése a fafelületeken
- Patinhatás elérése
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok

- Nagy koncentrációjú pigment-készítmény



Termékjellemzők

Szag jellegzetes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.


Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- PUR FG-201-Füllgrund (1950)
- NC HB-005-Holzbeize (3826)
- V-890-Verdünnung (1955)
- V-893-Verzögerer (1981)
- PUR SL-21X-Schichtlack

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószert-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.
A fa nedvességtartalma: 8–12%
- Előkészítés
A zsíros és magas gyantatartalmú faanyagokat/alapfelületeket WV-891 vagy V-890 hígítóval alaposan le kell mosni.
Helyszínen beltéren UN-894-t kell használni. Az oldószert hagyni kell megfelelően kiszellőzni.
Faanyag csiszolása: 150–180 szemcsemérettel.
Közvetlenül a natúr fa csiszolása után kell felhordani.

Feldolgozás



- Feldolgozási feltételek
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. + 18 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.
Kevergetéssel kell homogenizálni a felületkezelő anyaggal.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.


Feldolgozási tudnivalók

Minta felület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színnáryalat.



Munkaeszközök és tisztításuk A munkaeszközöket a használatuk után azonnal WV-891-Waschverdünnung mosóhígítóval vagy V-890-Verdünnung hígítóval kell elmosni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.



Biztonság/előírások A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.