



NC NK-005-Nuanceerconcentraat


Oplosmiddelhoudende kleurstof bijvoorbeeld voor de verwerking als kleurbeits

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	432
	Grootte / hoeveelheid	1 ltr
	verpakking	blik
	verpakkingscode	01
	art.nr.	
wit	3834	■

Verbruik

Indien nodig en afhankelijk van de toepassing:
Grondeerbeitsen: 20% NC NK-005 en 80% NC HB-005 kleurloos
Voor het nuanceren: max. 20% NC NK-005 in NC HB-005 op kleur
Ingekleurde lak: toevoeging van 0,1 - 2% in NC- of PUR-Lak

Toepassing



- Concentraat om oplosmiddelhoudende lakken en beitsen na te nuanceren
- Voor het verkrijgen van transparante, bonte kleuren op hout
- Voor het verkrijgen van een patina-effect
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen

- Sterk geconcentreerd pigment





Technische gegevens

Geur	karateristiek
------	---------------

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Mogelijke systeemproducten	<ul style="list-style-type: none">➤ PUR FG-201-Vulgrondering (1950)➤ NC HB-005-Houtbeits (3826)➤ V-890-Verdunning (1955)➤ V-893-Vertrager (1981)➤ PUR SL-21X-Lak
Werkvoorbereiding	<ul style="list-style-type: none">■ Eisen aan de ondergrond De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereekt. Houtvochtigheid: 8 - 12% ■ Voorbereiding Vettige en harsachtige houtsoorten/oppervlakken afwassen met WV-891 of V-890. Op de werf, gebruik UN-894 binnenshuis. Oplosmiddel goed laten uitdampen. Schuren met P 150 - 180. Direct na het schuren beitsen.
Verwerking	<ul style="list-style-type: none">■ Verwerkingsrichtlijnen Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C. Materiaal goed roeren. Roerend met het systeemproduct tot een homogeen massa is bereikt. Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.
Verwerkingstip	Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.
Gereedschap / reiniging	Reiniging van het gereedschap met WV-891-Spoelverdunner of V-890-Verdunning. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.
Opslag / houdbaarheid	In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.