



Aqua KB-004-Kompaktbeize

Vizesbázisú, általános felhasználásra alkalmas, pigmentált pác

Szín	Elérhetőség			
	Mennyiség raklaponként	288	96	22
	Kiszerelés	1 l	5 l	20 l
	Göngyöleg típusa	műa. flakkon	kanna	kanna
	Göngyölegkód	01	05	20
	Terméksz.			
színtelen	3840	■		
wenge	3841	■		
rusztikus	3842	■		
mahagoni	3843	■		
sötétbarna	3853	■		
különleges színek*	3857	■	■	■


(*vásárlói igények szerint készített, felhasználásra kész pácok rendeléséhez)

Anyagszükséglet

kb. 60–100 ml/m² (plusz szórási veszteség)



Alkalmazási területek



- Szórt likacsú fafajok pácolására, mint pl.: bükk, juhar, meggy és dió
- Rusztikus páckép eléréséhez (pl.: tölgyenél és kőrisnél)
- Túlevelő faanyagokhoz, amelyeknél nem szükséges a pozitív páckép
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Magas koncentrációjú pigmentkeverékek
- UV-stabil
- Univerzális felhasználásra
- A szín intenzitása vízzel vagy színtelen páccal változtatható
- Hígítás nélkül - intenzív színhatású
- A színek egymással keverhetők
- Kiváló nedvesítőképesség

Terméjkarakteristika

Kifolyási idő mp (20° C, ISO 3)	kb. 25
Kötőanyag	akrilkopolimer
Sűrűség	kb. 1–1,2 g/cm ³
Szag	jellegetes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Aqua TL-412-Treppenlack \(2372\)](#)
- [Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack \(3872\)](#)
- [Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel^{lecoj} \(5290\)](#)
- [Aqua SL-41X-Schichtlack](#)
- [PUR-SL-21X-Schichtlack](#)
- [Aqua NK-004-Nuancierkonzentrat \(3844\)](#)



Előkészítés

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószertmentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.

A fa nedvességtartalma: 8–12%

■ Előkészítés

Natúr fa csiszolása: 12–180-as szemcsemérettel.

Közvetlenül a natúr fa csiszolása után kell felhordani.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. + 18 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot a felhasználás során és a munkaszünetek után egyaránt jól fel kell keverni.

Az anyagot egyenletesen, ecseteléssel vagy szórással kell felhordani.

Szórás esetén javasolt az oszlatás ecsettel.

Tartályos szórópisztoly: fúvóka: 1,0–1,6 mm, segédlevegő-nyomás: 1,0–2,0 bar.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

■ Száradás

Átdolgozható: kb. 2-3 óra múlva

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseres és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

■ Hígítás

Színtelen Aqua KB-004-gyel vagy vízzel

Tudnivalók

A hígított pácot rozsdamentes tárolóedénybe kell önteni és azonnal felhasználni.

Munkaeszközök és tisztításuk



Tartályos szórópisztoly, természetes sörtéjű ecset (fémmentes bilincs)

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel vagy RK-898-Reinigungskonzentrat tisztító koncentrátummal kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetésétől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünk nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.