



Aqua KB-004-Compactbeits

Watergedragen, universeel inzetbare pigmentbeits

Kleur	Leverbaar			
	Aantal per pallet	288	96	22
	VPE	1 l	5 l	20 l
	Verpakkingstype	plastic flacon	bus	bus
	Verpakkingscode	01	05	20
	art.nr.			
kleurloos	3840	■	■	
wengé	3841	■	■	
rustiek	3842	■	■	
mahonie	3843	■		
donkerbruin	3853	■	■	
speciale kleuren*	3857	■	■	■

(*voor het bestellen van gebruiksklare beitsen volgens de specificaties van de klant)

Verbruik

60 - 100 ml/m² (exclusief spuitverlies)



Toepassing



- Houtsoorten met fijne poriën zoals beuken, ahorn, kersen, noten
- Uitstraling waarbij de poriën worden benadrukt (bijv. rustiek effect bij eiken en essen)
- Naaldhout, dat geen positief beits effect moet krijgen
- Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen



- Zwaar geconcentreerde pigmentcombinatie
- UV-bestendig
- Universeel inzetbaar
- De kleuren zijn onderling mengbaar
- Kleurintensiteit met water of kleurloos aan te passen
- Onverdund - voor zeer intensieve houtkleuring
- Goede poriënvernetting

Technische gegevens



Uitlooptijd s in ISO Cup 3	ong. 25
Bindmiddel	Acrylpolymeer
Dichtheid	ong. 1 - 1,2 g/cm ³
Geur	Karakteristiek

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- [Aqua TL-412-Trappenlak \(2372\)](#)
- [Aqua 2HL-411/90-2K-Hoogglanslak \(3872\)](#)
- [Aqua NK-004-Nuanceerconcentraat \(3844\)](#)
- [Aqua SL-41x-Lak](#)
- [\[Schichtlacke_1942\]](#)
- [PUR FG-201-Vulgrondering \(1950\)](#)

Werkvoorbereiding

■ Ondergrond vereisten

Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.
Houtvochtigheid: 8-12 %

■ Voorbereidingen

Ruw hout schuren met P 120 - 180.
Direct na het schuren beitsen

Verwerking



■ Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.

Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauses.
Het materiaal door strijken of spuiten gelijkmatig aanbrengen.
Aanbevolen wordt te spuiten en vervolgens met een kwast uit te smeren.
Bekerpistool: nozzle: 1,0 - 1,6 mm, luchtdruk: 1,0 - 2,0 bar.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Applicatie



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

■ Droging

Overschilderbaar na 2 - 3 uur.
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

■ Verdunning

Met Aqua KB-004 kleurloos of water

Opmerking

Verdunde beitsen in een roestvrije bus vullen en op korte termijn verbruiken.

Gereedschap / reiniging




Bekerpistool, kwast (natuurharen, huls zonder metaal)

Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.



Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.