



Aqua KB-004-Compactbeits

Watergedragen, universeel inzetbare pigmentbeits


| Kleuren | Leverbaar | | | |
|---|-------------------|--------|-------|--------|
| | Aantal per pallet | 288 | 96 | 22 |
| | VPE | 1 ltr | 5 ltr | 20 ltr |
| | verpakking | flacon | bus | bus |
| | verpakkingscode | 01 | 05 | 20 |
| | art.nr. | | | |
| kleurloos | 3840 | ■ | ■ | |
| wengé | 3841 | ■ | ■ | |
| rustiek | 3842 | ■ | ■ | |
| mahonie | 3843 | ■ | | |
| donkerbruin | 3853 | ■ | ■ | |
| speciale kleuren* | 3857 | ■ | ■ | ■ |
| (* op bestelling verwerkingsklare beitsen volgens specificatie klant) | | | | |

Verbruik

Ca. 60 - 100 ml/m² (exclusief spuitverlies)



Toepassing



- Houtsoorten met fijne poriën zoals beuken, ahorn, kersen, noten
- Uitstraling waarbij de poriën worden benadrukt (bijv. rustiek effect bij eiken en essen)
- Naaldhout, dat geen positief beits effect moet krijgen
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen



- Zwaar geconcentreerde pigmentcombinatie
- Lichtecht
- Universeel te gebruiken
- De kleuren kunnen onderling vermengd worden
- Kleurintensiteit met water of kleurloos aan te passen
- Puur - voor zeer intensieve inkleuring
- Goede poriënvernetting



Mogelijke systeemproducten

- Aqua TL-412-Trappenlak (2372)
- Aqua 2HL-411/90-2K-Hoogglanslak (3872)
- Aqua NK-004-Nuanceerconcentraat (3844)
- Aqua SL-41x-Lak
- PUR SL-21x-Lak
- PUR FG-201-Vulgrondering (1950)
- PUR FG-205-Vulgrondering (5129)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereekt.
Houtvochtigheid: 8 - 12%
- **Vorbereiding**
Ruw hout schuren met P 120 - 180.
Direct na het schuren beitsen.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18°C tot max. +25°C.

Het materiaal goed roeren, ook tijdens de verwerking of na werkonderbreking.
Het materiaal door middel van kwasten of spuiten gelijkmatig aanbrengen.
Het verdient de aanbeveling te spuiten en vervolgens met kwast te verdelen.
Bekerpistool: nozzle: 1,0 - 1,6 mm, spuitdruk: 1,0 - 2,0 bar.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



- **Droging**
Overschilderbaar: na 2 - 3 uur
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

Opmerking

Verdunde beitsen in een roestvrije bus vullen en op korte termijn verbruiken.


Gereedschap / reiniging



Bekerpistool, kwast

Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



| | |
|---|---|
| Veiligheidsvoorschriften | Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen. |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen | Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen. |
| Afval | Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen. |
| VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG) | EU-grenswaarde voor het product (cat. A/f): max. 130 gr/ltr (2010). Dit product bevat < 130 gr/ltr VOS. |

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.